

Technický list

All Nature

Třída 34 podle DIN EN 16511:2023-07



Vydání: 06/2025

Perfil:

easyloc
by CLASSEN

Podkladový materiál:

Classen Ceramin-Board

Rozměry:

1290 x 203 x 4 mm

Hmotnost / obsah Bal:

10 Kusů = 2,618 m² / cca. 17 kg

Hmotnost / obsah PaL:

48 Bal = 125,66 m² / cca. 807 kg

Povrch:

MATT Timberland

Vlastnosti	Zkušební proces	Požadavky
Všeobecné požadavky		
Geometrické vlastnosti	EN 17539	Délka: ± 0,5 mm Šířka: ± 0,1 mm
Celková tloušťka	EN 17539	± 0,5 mm
Rovnost prvku	EN 17539	Šířka: vhloubení ≤ 0,50 %, vypouklost ≤ 1,00 % Délka: vhloubení ≤ 0,15 %, vypouklost ≤ 0,20 %.
Kolmost prvku	EN 17539	max. ≤ 0,20 mm
Přímost hrany horní vrstvy	EN 17539	max. ≤ 0,30 mm/m
Spáry mezi panely	EN 17539	Ø ≤ 0,15 mm max. ≤ 0,20 mm
Výškový rozdíl mezi panely	EN 17539	Ø ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Odolnost vůči působení světla	EN ISO 105-B02	Úroveň šedé škály ≥ 4
Stanovení změny rozměrů při působení tepla	ISO 23999	Δl ≤ 0,15 % ≤ 2 mm
Požadavky na klasifikaci		
Odolnost vůči oděru	ISO 24338 Postup B	≥ 7.000 Cyklů
Odolnost proti nárazu	EN 13329:2006	≥ 1.800 mm
Odolnost proti mikroškrábancům	EN 16094	≤ MSR - A2 (l ≤ 1 Změna jednotky l při 60°)
Působení koleček židle	ISO 4918	U typu W žádné viditelné poškození (25.000 Cyklů)
Posunutí nábytkové nohy	EN ISO 16581	U typu 0 žádné viditelné poškození
Promáčknutí při stálém zatížení	EN ISO 24343-1	max. ≤ 0,15 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	5 (skupina 1 a 2), 4 (skupina 3)
Tloušťka nabobtnání	ISO 24336	Bez otoku
Pevnost zámku v tahu	ISO 24334	f _{0,2} ≥ 1,0 kN/m f _{50,2} ≥ 3,5 kN/m
Klíčové vlastnosti		
Požární třída*	EN 13501-1	C _{fl} - s1
Protiskluznost	EN 13893	DS
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Není antistatický
Emise formaldehydu*	EN 16516	Nepřidává se
Tepelný odpor*	EN 12667	R ≤ 0,015 (m²K)/W
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823	Bez PCP
Další vlastnosti		
Složení		Bez změkčovadel a halogenů
Emise VOC	www.blauer-engel.de/uz120	
Recyklovaný obsah (po spotřebě)		

Likvidace: Soukromé použití: lze likvidovat v domácím odpadu / hromadném odpadu | Komerční použití: Č. položky odpadu: AVV 17 02 03

Zaručujeme přibližnou barevnost u světelných zdrojů D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) a D65 (CIE D 65).

* klíčové vlastnosti s ohledem na zdraví, bezpečnost a úsporu energie v souladu s EN 14041

Našími technickými listy jsou průběžně aktualizovány a upravovány podle aktuálních technických požadavků.

CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, DE-56759 Kaisersesch

Toto vydání nahrazuje všechna předchozí vydání a je platné v době přípravy.

Tento dokument je platný bez podpisu.