

CZ 320 – štuková omítka vnější DIY

Nejdůležitější vlastnosti	Jednosložková suchá omítka pro vnitřní i vnější použití Pro provádění štukových vrstev Pro ruční zpracování Finální vrstva na jádrovou omítku								
Definice výrobku	Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování.								
Barva	šedá								
Všeobecné požadavky pro podklad	Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením hmoty doporučujeme podklad zdrsňit mřížkovou škrabkou a navlhčit.								
Podmínky pro zpracování	Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.								
Nářadí	Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžice, hladítko (nerez, molitanové, houbové).								
Čištění	Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.								
Upozornění	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.								
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!								
Aplikace	Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 6,1 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 min. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm. Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbovým hladítkem.								
Použití	Je určena k provádění vnitřních i vnějších štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.								
Spotřeba	suchá směs (tl. 1-2 mm) cca 1,8 – 3,5 kg/m ² Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat podle podkladu a způsobu zpracování.								
Technická data	<table> <tr> <td>zrnitost směsi</td><td>0,5 mm</td></tr> <tr> <td>pevnost v tlaku</td><td>1,5 – 5 MPa</td></tr> <tr> <td>min. přídržnost</td><td>0,2 MPa</td></tr> <tr> <td>doba zpracovatelnosti</td><td>90 minut</td></tr> </table>	zrnitost směsi	0,5 mm	pevnost v tlaku	1,5 – 5 MPa	min. přídržnost	0,2 MPa	doba zpracovatelnosti	90 minut
zrnitost směsi	0,5 mm								
pevnost v tlaku	1,5 – 5 MPa								
min. přídržnost	0,2 MPa								
doba zpracovatelnosti	90 minut								
Balení	Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta								
Skladování	6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.								

 Saint-Gobain Weber Terranova Rádiová ul.3, 102 00 Praha 10 05 EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A 1
Absorpce vody:	W 0
Propustnost vodních par :	μ=max. 15
Přídržnost :	min. MPa 0,2
FP :	A
Tepelná vodivost (tab. Hodnota) W/mK :	0,77
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů :	15
Obj. hmotnost v suchém stavu kg/m ³ :	1610