

CZ 630 – jádrová omítka ruční DIY

Nejdůležitější vlastnosti	Pro ruční zpracování Pro interiér i exteriér Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky
Definice výrobku	Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování
Všeobecné požadavky pro podklad	Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou, dle doporučení výrobce.
Podmínky pro zpracování	Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.
Nářadí	Míchačka, zednická lžice, hladítko, strhávací lat'
Čištění	Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.
Upozornění	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Aplikace	Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 4,0 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5-10 min. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Nahazování jádrové omítky se provádí nahozením zednickou lžicí na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí. Poznámka : Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky)
Použití	- vícevrstvá jádrová omítka
Spotřeba	cca 16,5 kg/m ² /1 cm
Balení	Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta
Skladování	6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

 Saint-Gobain Weber Terranova Rádiová ul.3, 102 00 Praha 10 05 EN 998-1	
Obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních par :	μ = max. 20
Přidržitost min. MPa:	0,3
FP:	B
Teplotná vodivost (tabulková hodnota) W/m.K :	0,86
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) cyklů :	15
Objemová hmotnost v suchém stavu kg/m³:	1720
Zrntost směsi :	4
Pevnost v tlaku MPa :	1,5 - 5
Doba zpracovatelnosti minut .	90