



STEP BY STEP  
SYSTEM

## Bona Home Lepidlo na dřevěné podlahy

Součástí systému **Bona Home** pro renovaci dřevěných podlah

**Bona**<sup>®</sup>



## Bona Home Lepidlo na dřevěné podlahy



- Dobrá roztíratelnost
- Bez rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi
- Vhodné pro podlahové topení

BONA HOME LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je jednosložkové silanem modifikované lepidlo klasifikované jako elastické, dle ISO 17178. Bylo vyvinuté tak, aby odolávalo pohybům dřevěných podlah a zaručovalo dlouhodobou přilnavost k podlaze. Lepidlo nabízí rychlý nástup lepicí síly, snadno se aplikuje a neobsahuje rozpouštědla. Lze jej obecně aplikovat bez penetrace. Doporučeno pro 2 a 3-vrstvé, předem povrchově upravené dřevěné podlahové krytiny a pro celodřevěné masivní desky do šířky 180 mm.

### TECHNICKÁ DATA

**Typ produktu:** elastické jednosložkové lepidlo na parkety modifikované silanem

**Spotřeba:** 2-vrstvé hotové parkety: cca 1000 g/m<sup>2</sup> - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1000 G (TKB B10)  
3-vrstvé hotové parkety: cca 1250 g/m<sup>2</sup> - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1250 G (TKB B13)  
masivní dřevěné podlahy: cca 1500 g/m<sup>2</sup> - aplikace pomocí ozubené špachtle Bona 1500G (TKB B16)

**Balení:** 10 kg plastový kyblík, 600 ml salám

**Doba schnutí:** 24 hodin

**Skladování, transport:** nesmí zmraznout

**Skladovatelnost:** 10 l - 1 rok, 600 ml – 2 roky, neotevřené

### PŘÍPRAVA

Podklad všeobecně musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Pokud je použitelný, musí splňovat požadavky místních norem (DIN 18356)

nebo pracovního postupu. Podklad musí být savý. Min. teplota vzduchu: 18°C\*; min. teplota podlahy: 15°C\* (s podlahovým topením max. 20°C).

| Vhodné podklady                                 | Norma    | Max. obsah vlhkosti bez podlahového topení | Max. obsah vlhkosti s podlahovým topením |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cementové potěry (CT)                           | EN 13813 | 2.0 CM%                                    | 1.8 CM%                                  |
| Potěry na bázi síranu vápenatého, anhydrit (CA) | EN 13813 | 0.5 CM%                                    | 0.3 CM%                                  |

Podlahy vyrovnané sítkovou hmotou, min. 2 mm silnou, odolnou proti vzlínání změkčovadel, dřevotřískové desky (V100), OSB desky, jiné suché a pevné podklady

### APLIKACE

- Dvouvrstvé hotové dřevěné podlahy 1000 g/m<sup>2</sup> TKB B10
- Třívrstvé hotové dřevěné podlahy 1250 g/m<sup>2</sup> TKB B13
- Masivní podlahové desky (max. šířka 180 mm), 1500 g/m<sup>2</sup> TKB B16

Předpokládané průměrné hodnoty klimatu v interiéru pro Střední Evropu jsou: 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety 8% (+/-2%). masivní parkety: 9% (+/- 2%).



## Bona Home Lepidlo na dřevěné podlahy



- Dobrá roztíratelnost
- Bez rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi
- Vhodné pro podlahové topení

BONA HOME LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je jednosložkové silanem modifikované lepidlo klasifikované jako elastické, dle ISO 17178. Bylo vyvinuté tak, aby odolávalo pohybům dřevěných podlah a zaručovalo dlouhodobou přilnavost k podlaze. Lepidlo nabízí rychlý náběh lepicí síly, snadno se aplikuje a neobsahuje rozpouštědla. Lze jej obecně aplikovat bez penetrace. Doporučeno pro 2 a 3-vrstvé, předem povrchově upravené dřevěné podlahové krytiny a pro celodřevěné masivní desky do šířky 180 mm.

### APLIKACE

Aplikujte lepidlo pomocí ozubené špachtle (viz DOPORUČENÁ APLIKACE). Uložte dřevěnou podlahovou krytinu na nanesené lepidlo během 40 minut a důkladně ji poklepejte (dřevěnou podlahovou krytinu ideálně na několik hodin zatěžte). V některých případech se může nadbytečné lepidlo objevit ve spárách. Pokud se tak stane, odstraňte je pečlivě pomocí čistících utěrek Bona.

Ruce a nástroje čistěte čistícími utěrkami Bona Cleaning Wipes. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. Během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +5°C a překročit +25°C. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Prázdné obaly, případně zbytky lepidla likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

### OŠETŘENÍ

Další ošetření povrchu dřevěné podlahy (lakování, olejování) je možné po 2 až 4 dnech, v závislosti na obsahu vlhkosti v ma-

teriálech. Viz pokyny ke zpracování dodané výrobcem dřevěné podlahy.

### BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH

Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za krokem, jak

naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz). Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.