

Baumit jádrová omítka hrubá



Výrobek	Vápenocementová jádrová omítka pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru.	
Složení	Vápenný hydrát, cement, omítkový písek, přísady.	
Vlastnosti	Paropropustná, minerální vápenocementová omítka.	
Použití	Hrubá jádrová omítka pro ruční omítání, použitelná v exteriéru a interiéru.	
Technické údaje	Třída dle ČSN EN 998-1 Zrnitost: Min. tloušťka omítky: v interiéru: stěna: strop: v exteriéru: Max. tloušťka vrstvy: Spotřeba: Potřeba vody:	GP – CS II 4 mm 10 mm 8 mm 20 mm 25 mm cca 16 kg/m ² /cm cca 4,5 - 5 l záměsové vody / 25 kg suché směsi
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list na vyžádání.	
Skladování	V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném originální balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.	
Způsob dodávky	25 kg pytel, 54 pytlů/pal.= 1350 kg	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Zdivo musí mít především s dostatečným předstihem vyplněné spáry. V případě nevyplněných spár anebo při tloušťkách omítky nad 25 mm se doporučuje v každém případě dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy na čerstvý podklad. Pokud se druhá omítková vrstva nenanáší na čerstvý, avšak zavadlý podklad, je potřebné první vrstvu zdrsnit. Na všechny obvyklé stavební podklady je třeba před nanášením omítky aplikovat cementový přednástřík (špric), např. Baumit přednástřík.	

Zpracování

Obsah pytle 25 kg se smísí v běžné stavební míchačce s cca 4,5 - 5 l čisté vody. Doba mísení 3-5 min. Vždy zamísit obsah celého pytle. V případě potřeby podklad nejprve navlhčit, na povrchu se však nesmí vytvářet vodní film. Následně omítku nahodit zednickou lžící na podklad. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 25 mm. Při větších tloušťkách omítky nanášet po vrstvách, vždy na čerstvý, avšak již zavadlý podklad. Následně omítku stáhnout hliníkovou latí (h profil) do roviny a po zavadnutí povrch upravit trapézovou latí. Použití plošné výztuže nedokáže s úplnou jistotou zabránit tvorbě trhlin, avšak toto opatření riziko výrazně snižuje. Před nanesením dalších materiálů musí být dodržena technologická přestávka: 10 dní na 10 mm tloušťky omítky.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou nepříznivě ovlivnit zrání omítky. Zabránit zrychlenému vysychání. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Nedoporučuje se používat v soklových oblastech a v dosahu odstříkující vody. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Doporučená úprava povrchu

V exteriéru:
např. vnější štuková omítka

V interiéru:
např. štuková omítka

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.