

Technické údaje:

Hustota g/cm³ 1,0 - 1,1
Obsah netěkavých látek 10 - 11 %

pH 9 - 10

Viskozita (Brookfield): <500mPa·s

Vzhled: světle béžová, opalescentní vodná disperze

Odstin: transparentní

Nanášení: štětkou, válečkem nebo stříkáním

Spotřeba: 1 ltr na 10 m² v jedné vrstvě. Neředit.

Doba zasychání: 4-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Pracovní teplota: + 5°C až + 30°C pro podklad i vzduch.

Balení: 1 l a 5 l

Datum: uvedeno na obalu

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách, při teplotách +5°C až + 30°C. **Výrobek nesmí zmraznout.**

Hygiena a bezpečnost práce: Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

VAROVÁNÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí **P302+P352**

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

nebo lékaře. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci

První pomoc: Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

Složení: směs polyethylenové disperze s přísadami aditiv, neionogenní tenzidy méně než 5 %, směsí isothiazolinů méně než 5 %.

Obsah: 1 l



Wild Stone® trading s.r.o.
Podhořská 806/31
184 00 Praha 8
IČ: 27383717
DIČ: CZ27383717

tel.: +420 312 520 159
fax: +420 312 523 104
e-mail: info@wildstone.cz
www.wildstone.cz

Držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2001



Charakteristika a použití: Hladký, sametově voskový nátěr určený pro finální ošetření portlandských dlažeb WILD STONE®. Dále pak cihlových a kamenných dlažeb, kamenných obkladů v exteriérech i interiérech. EKOSTONE je omyvatelný nátěr s velmi dobrou odolností proti otěru, výrazně snižuje nasákavost povrchu, vytváření výkvětů, oživuje barvy, zvyšuje odolnost vůči škrábancům a černým šmouhám z podrážek, pneumatik, atd.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Příklad nátěrového postupu u dlažby od firmy WILD STONE® (v případě lepení dlažby na beton):

- 1/ Nalepte dlažbu.
- 2/ Dlažbu důkladně omyjte např. jarovou vodou, odstraňte případné nečistoty a nechte uschnout.
- 3/ Lahev s EKOSTONEM před použitím protřepte.
- 4/ Suchou dlažbu natřete EKOSTONEM ve dvou nátěrech. Aplikaci druhého nátěru proveďte po vsáknutí a zaschnutí prvního nátěru (cca po 1 - 2 hod.) dokud podklad přijímá kapalinu.
- 5/ Nechte EKOSTONE zaschnout – dle klimatických podmínek cca 4 - 12 hod. Zaschlý nátěr nesmí lepit a musí odpuzovat vodu (orientační zkouška).
- 6/ Dlažbu zaspárujte, posléze omyjte a očistěte.

EKOSTONE se nesmí aplikovat za deště, vysoké relativní vlhkosti vzduchu (mlha apod.) a nízkých teplot pod +5°C. Natřený povrch je plně zatížitelný po 24 hodinách. Při aplikaci chránit natírané plochy do proschnutí nátěru před deštěm.

Likvidace obalů: Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.

