



MIX A572 PROTECT

VODOTĚSNÁ PŘÍSDA DO BETONU A MALTY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabezpečuje vodotěsnost omítek, fasád, zdiva a betonu
- Plastifikuje
- Zlepšuje zpracovatelnost

POPIS VÝROBKU

MIX A572 PROTECT je těsnicí prostředek dle DIN 934-2 T9 pro beton, cementovou a vápenocementovou maltu. **MIX A572 PROTECT** zvyšuje odolnost proti agresivním vlivům a schopnost zhutnění betonu a zajišťuje stejnoměrnost a uzavření povrchů. Kromě toho snižuje kapilární savost a zabraňuje tak tvoření šterkových hnízd, rozkladu složek a poškození vlhkostí.

OBLASTI POUŽITÍ

MIX A572 PROTECT se hodí pro výrobu nepropustných, nepevněných a zpevněných betonových dílců. Je vhodný také jako maltový těsnicí prostředek se sníženou absorpcí vody a nízkou hloubkou průniku vody.

ZPRACOVÁNÍ

MIX A572 PROTECT se přidává do záměsové vody (max. 1,6 l/100 kg cementu). Pro zachování optimálních výsledků se předpokládá použití bezvadných příměsí. Doporučujeme zkoušku vhodnosti dle DIN EN 206.



SKLADOVÁNÍ

MIX A572 PROTECT je nutno skladovat v chladu, suchu a bez mrazu, ideálně při 5 °C až 25 °C.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **MIX A572 PROTECT** nejméně 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l číslo zboží 30621772

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Silan, siloxan
Barva	bílá
Podmínky zpracování	Použití od +5 °C do +30 °C
Spotřeba	Max. 1,6 l/100 kg cementu
Čištění nářadí	Nářadí lze začerstva vyčistit vodou
Specifická hmotnost	Cca 1 kg/l



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.24

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

