

Technický prospekt



HORNBACH Lodní lak vysoký lesk

- ✓ **vysoce oděruvzdorný, odolný vůči povětrnostním podmínkám a voděodpudivý**
- ✓ **interiér a exteriér**
- ✓ **odolný vůči slané i sladké vodě**

Vlastnosti

Vysoce kvalitní jednokomponentní průzračný lak bez zápachu, na bázi rozpouštědel, na vnější i vnitřní použití.

Upozornění: Samotný bezbarevný lodní lak neposkytuje ve vnějším prostředí dostatečnou ochranu proti UV-záření.

- s přídavkem polyuretánu, extrémně trvanlivý a stabilní
- vynikající odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání, stabilní lesk
- vysoká odolnost vůči vodě a znečištění
- závěrečný nátěr je bez dolepu, t.z., že natřené plochy se po zaschnutí neslepují
- bez aromátů

Účel použití

Ideální na jachty, čluny a lodě, na místech nad čarou ponoru - právě díky jeho vynikající odolnosti vůči povětrnostním podmínkám a extrémní voděodolnosti. Může se použít taky na konzervaci dřevěných schodišť, oken, dveří a dřevěného nábytku, polic, stolů ap.

Vhodný do interiéru i exteriéru.

Nehodí se na natírání vnitřních ploch nábytku.

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

Vysoký lesk

Obsažené látky

Polyuretanová alkydová pryskyřice, lakový benzin bez obsahu aromátů, pomocné látky.

Odolnost vůči světlu

Dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 12 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativně vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelný po cca 12 hodinách. Zschlý a může se po něm chodit přibližně po cca 24 hodinách. Plně zatížitelný přibližně po 1 týdnu. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. V době zasychání se vyvarujte průvanu. U některých druhů tropických dřevin, může dojít ke zpomalení schnutí díky látkám, které tyto dřeviny obsahují. Provedte zkušební nátěr.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Nástroje

Štětce, odolný vůči ředidlům, lakový nebo pěnový váleček.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náčiní umyjte odpovídajícím rozpouštědlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 10 %.

Před použitím dobře promíchejte. **Renovační nátěr:** Starší a odlupující se nátěry, jednotlivé vrstvy vosku a jiných ochranných prostředků dokonale odstraňte (mechanicky nebo chemicky). Předchozí, dobře soudržné nátěry obracejte do matna. Na nátěr určené plochy zbavte prachu a nezředěný lodní lak naneste ve 2 až 3 vrstvách.

Nový nátěr ve vnějším prostředí: Nové dřevěné povrchy nejdříve obrusem uhladíte, přičemž na podlahové materiály použijte brusky, následně je zbavte prachu. Dřevo na ochranu před zahříváním, plísněmi a modřením ošetřete impregnačním základem na dřevo v exteriéru Hornbach. Nezředěný lodní lak nakonec nanášejte alespoň ve 3 vrstvách.

Nový nátěr ve vnitřním prostředí: Nové dřevěné povrchy nejdříve obrusem uhladíte, přičemž na podlahové materiály použijte brusky, následně je zbavte prachu. Hladké dřevěné povrchy na zdrsnění opracujte brusným papírem (se zrnitostí 180). 1. nátěr lodním lakem můžete naředit až 10 % univerzálního ředidla. 2. nátěr nechte 24 hodin zaschnout, potom povrch opracujte jemným brusným papírem (se zrnitostí 240), následně ho důkladně zbavte prachu (například pomocí vysavače). Poslední, 3. nátěr nanášejte neředěným lakem.

Tip: Hrany překližek a laťovek natřete několikanásobnou vrstvou laku, abyste tak vytvořili ochrannou vrstvu proti vlhkosti.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Bezpečnostní pokyny

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu.

Mezní EU hodnota pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l. Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC /těk. org. slouč./

Likvidace

P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.