

CRYSTALS

třpytky / různé barevné odstíny



Glitter-aditivum dostačující pro 2,5 l barva na stěny

Popis výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

K zamíchání do barvy na stěny, lak a lazura. Rovnoměrně rozetřete barvu a vytvořte třpytivý efekt.

DOSTUPNOST ARTIKLU

artikl	barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
12065933	copper, třpytky	40G
12065934	gold, třpytky	40G
12065932	multicolor, třpytky	40G
12065931	silver, třpytky	40G

Příprava podkladu

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Klihové barvy, zbytky lepidla nebo křídované povrchy, nečistoty a tuk důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny zrát. Povrchy důkladně očistěte a zbavte od prachu. Při broušení používejte respirátor!

TIPY A TRIKY K VYZKOUŠENÍ PODKLADU

Test na křídování - otírací test: Otrete povrch dlaní. Znatelný oter a pouštění barvy na dlani naznačují křídování.

Zátěžová zkouška pevnosti podkladu - pomocí lepicí pásky: Pritisknete proužek maskovací pásky na povrch a najednou ji strhnete. Zbytky na lepicí pásce označují nenosný povrch.

Zkouška nasákavosti podkladu - test smáčením: Navlhčete povrch. To lze provést vlhkou houbou nebo rozprašovací lahví. Voda, která odtéká nebo odkapává, naznačuje normální až slabe savý povrch. Silne savé povrchy rychle absorbují vodu a ztmavnou.

Testování slitých vrstev - mokrý a vizuální test: Slité vrstvy lze nalézt na betonových a sádrových površích. Slité vrstvy lze rozeznat podle povrchového lesku a mají nižší nasákavost pokud jsou navlhčeny vodou.

Je nutné dodržovat technické pokyny k produktům uvedených v tomto listu.

Vzhledem k velkému počtu možných povrchů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné provést testovací nátěr.

Zpracování

TIPY PRO PĚKNÝ NÁTER

Ujistěte se, že je podklad pečlivě připraven.

Oblepte vše, co chcete ochránit před postříkáním barvou.

Během přestávek v práci mějte malířské nářadí v barvě nebo pevně zabalené do fólie, aby barva nezaschla.

NÁŘADÍ

váleček, štětec.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Podklad nejdříve ošetřete podle pokynů výrobce barvou na stěny odstínem podle vašeho výběru. V konečném nátěru použijte CRYSTALS StyleColor. Individuální dávkování možné, doporučení 40 g na 2,5 L barva na stěny. CRYSTALS StyleColor dobře vmíchejte do barvy a ihned použijte. Rozetřete rovnoměrně po povrchu.

SCHNUTÍ

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65 % úplné zaschnutí po 4–6 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí po použití ihned umyjte vodou a mýdlem.

SPOTŘEBA

40 g barevné přísady na 2,5 litru barvy na stěny.

Informace o produktu

OBSAŽENÉ LÁTKY DLE VDL

Polyethylentereftalát, polymer z epoxidové pryskyřice, barevné pigmenty, hliník.

SERVISNÍ ČÍSLO PRO ALERGIKY

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

OBECNÉ INFORMACE

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

SKLADOVÁNÍ

Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

LIKVIDACE

K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací tohoto technického listu ztrácí všechny jeho předchozí vydání platnost.