

Technický list



Injektážní malta FIS VL HIGH SPEED

Vznik: 7.9.2019
Verze: 1.0

Datum revize: -

Datum tisku: 7.9.2019
Strana: 1 z 1

Popis výrobku: Vysoce výkonná hybridní chemická malta v koaxiální kartuši, bez styrenu

Barva: šedá

Technická data:

Informace o výrobku	Testovací metoda	Výsledek
---------------------	------------------	----------

Stabilita		
UV-odolnost (sluneční svit)		odolná
Teplotní odolnost		120°C
Odolnost proti vodě		odolná
Nasákavost		po 14 dnech: 0.35 %
Čisticí prostředky		1% roztok tenzidu bez účinku

Fyzikální vlastnosti		
Smršťování		< 0.8 %
Tvrdost podle Shorea A	ISO 868	po 45 min: 85
Hustota		1.6 – 1.8 g/cm ³

Vlastnosti při zpracování		
Viskozita (20 °C)	Brookfield (Sp.7) 10 U/min	100 – 160 Pas
Doba zpracování: -10 – -5 °C -4 – 0 °C +1 – +5 °C +6 – +10 °C +11 – +20 °C		- 5 min 5 min 3 min 1 min
Doba vytvrzení -10 – -5 °C -4 – 0 °C +1 – +5 °C +6 – +10 °C +11 – +20 °C		12 h 3 h 3 h 50 min 30 min
Doba skladovatelnosti 410 C 300 T		15 měsíců 12 měsíců