

Vlastnosti výrobku		Podle normy (EN 13329)		
Formát	1285 x 194 x 8 mm	Pravouhlost (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm	
Balení	Balík: 10 kusů / 2,493 m2 / 18,9 kg	Rovinnost hran (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m	
	Paleta: 40 balíků / 99,72 m² / 771 kg			
Záruka (stanoveno firmou Parador)		Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
			(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
pro soukromé užívání	Lifetime	Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
pro komerční užívání	10 let		(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Upozornění	- Není uvolněno pro celoplošné lepení		Rovinnost prvku	fw, konkávní ≤ 0,15 % fw, konvexní ≤ 0,20 %
	- Údržba a péče viz. Příbalový leták			fl, konkávní ≤ 0,50 % fl, konvexní ≤ 1,00 %
	- technické změny vyhrazeny			


EN 14041:2004/AC:2006


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C


www.blauer-engel.de/LD176


TESTED PRODUCT
ID 1112 - 12656 - 001


CERTIFIED BY
SCS Global Services


www.tuv.com
ID 0000057515




PEFC/04-31-0807


THIRD PARTY VERIFIED
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

#NV

			
Třída užívání 23 = privátní obytný prostor s intenzivním zatížením		Třída užívání 33 = komerční prostory s intenzivním zatížením	
Laminátová podlaha splňuje všechny vlastnosti určené třídy použití.			
Požadavky / vlastnosti		Norma	Hodnocení
	Odolné vůči oděru	ISO 24338, metoda A	AC 5 (≥ 6.000 ot.)
	Odolné vůči namáhání rázem (malý koule)	EN 17368	≥ 70mm
	Odolné vůči namáhání rázem (velký koule)	EN 13329, příloha C	≥ 1.000mm
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	Cfl s1
	Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: Stupeň 5 Skupiny 3: Stupeň 4/5
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4
	Stálobarevnost	EN ISO 4892-2	Šedý modul: Stupeň ≥ 4
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
	Elektrostatické chování	EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN ISO 16581	Typ 0, bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Pevnost spojení	ISO 24334	> 1 kN/m (dlouhé strana)
			> 2 kN/m (úzká strana)
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	14 dB (s podložkou Akustic-Protect 100)
	Změny rozměrů po změnách relativní vlhkosti vzduchu	EN 13329, příloha A	≤ 0,9mm
	Bobtnavost	ISO 24336 (≤ 15 %)	≤ 12 %
	Odolnost proti vodě	ISO 4760	Požadavky splněny (48h místo 24h)
	Odolnost proti odtržení	EN 13329, příloha B	≥ 1,8 N/mm²
	Odolnost proti poškrábání	EN 438-2	Stupeň 4
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	EN 16165, příloha B	Jemně matná struktura: R10 Elegantní struktura / kartáčovaná struktura / matná struktura dřeva / přírodně matná struktura / svěží struktura: R9
	Likvidace		Kód odpadu 20 01 38

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Laminat_Classic-1050_AC5_CZ_20240401
Datum:	10.12.2010	Aktualizace:	www.parador.de/en/services/downloads/laminate-flooring
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současných technik. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.04.2024