

TECHNICKÝ LIST LEPIDLO PRO TURBO

Popis výrobku

Lepidlo PRO TURBO je jednosložkové montážní lepidlo na bázi reaktivního hybridního polymeru s vysokou vyplňovací schopností, rychlým vytvrzováním a velkou konečnou pevností.

Je speciálně vyvinuté pro spoje, u nichž je nutné dosáhnout okamžité počáteční pevnosti a velké konečné pevnosti, v interiéru i exteriéru.

Lepidlo PRO TURBO neobsahuje vodu, rozpouštědla, ftaláty ani izokyanáty.

- Je vhodné k vnitřnímu i venkovnímu použití.
- Je vhodné na všechny porézní a neporézní povrchy, včetně choullostivých a vlhkých.
- Lze je používat i pod vodou.
- Lze je natírat akrylovými barvami. (provedte předběžnou zkoušku)
- Pružné.

Technické vlastnosti

Vzhled	Viskózní bílá pasta
Viskozita	Tixotropní
Mez pevnosti v tahu (ISO 37:2017 – 15 minut, 23 °C)	> 5 kg/cm ²
Mez pevnosti v tahu (ISO 37:2017 – 7 dní, 23 °C)	> 40 kg/cm ²
Tvorba filmu	3 min.
Teplota při nanášení	+5 až +30 °C
Skladovací teplota	+5 až +30 °C
Pracovní teplota	-15 až +80 °C

*V případě tloušťky větší než 2,5 mm a u spár, ve kterých je lepidlo zapouzdřeno, jsou k úplnému vytvrzení třeba přibližně 3 dny.

V případě překryvů a spojů lze spáru zatížit v tahu po 6 hodinách. Doba se může lišit podle podkladu, pórovitosti, okolních podmínek a okolností při nanášení.

Použití

- Upevnění panelů, lišt, obkladů, podlahových a soklových lišt, profilů, zrcadel, zárubní a okenních ráků, dveřních uzávěrů, příček, značek, dekorativních panelů apod.
- Tesařské opravy nebo montáže.
- Upevnění stavebních materiálů: přírodního kamene, dřeva, keramiky, vitrifikovaných materiálů a kovů.
- Díky své plnicí schopnosti je vhodné i u nepravidelných ploch.
- Elektrické rozvaděče, štítky, domovní čísla.
- Zajištění dřevěných obkladů schodišť, dřevěných zábradlí, profilů apod.
Vhodné k vnitřnímu i venkovnímu použití.
- Vhodné k upevňování choullostivých materiálů: zrcadel, pěnového polystyrenu (EPS) nebo materiálu Porex®...
- Materiály: Dřevo, kov, MDF, keramika, Porex®, cihly, zrcadla, mramor, korek, malta, beton, plasty apod.

- Dekorativní těsnění a těsnění mezi povrchovými úpravami do 7,5% pohybu.

Není vhodné na spojování polyethylenu (PE, HDPE, LDPE), polypropylenu (PP), bitumenu nebo Teflonu® (PTFE). Nedoporučuje se lepení na podklady, které jsou nasáklé nebo jsou ve vlhkém prostředí nestabilní.

Nedoporučuje se na povrchy, které jsou drolivé, málo soudržné nebo mají volné částice.

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů se doporučuje provést předem zkoušku přilnavosti.

Pokud chcete přípravek používat k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v tomto technickém listu, obraťte se na technické oddělení společnosti AC Marca.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Pro zajištění maximální přilnavosti musí být lepené plochy zcela čisté a zbavené prachu, pilin, mastnoty a volných částic. Povrch lze odmastit izopropylalkoholem.

Použití:

Řemeslnickým nožem nebo podobným nástrojem odřízněte konec tuby nebo horní závit kartuše. Dávejte pozor, abyste řez nevedli pod prvním horním závitem.

Podle požadovaného použití seřízněte aplikační špičku v místě vyznačení. Odříznutá část zůstane na ploše aplikace.

Poklepem, řadou lineárně nebo esovitě uspořádaných kapek naneste lepidlo na jednu z ploch a v požadované poloze k sobě materiály pevně přitiskněte. Množství nanášeného produktu se liší v závislosti na použitém materiálu, objemu, uspořádání a hmotnosti spojovaných předmětů.

Nedoporučujeme aplikovat mezi jednotlivé materiály více než 1 až 2 mm lepidla, protože by to mohlo výrazně snížit přilnavost a konečnou pevnost.

Aby se lepidlo lépe rozložilo a rovnoměrně rozprostřelo na spojovaných plochách, vyvíjejte na předměty tlak a provádějte malé pohyby. Tlak by měl působit po dobu cca 30 vteřin.

V případě těžkých předmětů je nutné spoj fyzicky zajistit páskou nebo svorkami, dokud se lepidlo zcela nevytvdí.

Doba zpracování je 2 minuty od nanesení lepidla. Déle než 2 minuty mezi nanesením a slepením nečekejte.

Oprava je možná během prvních 10 minut.

Rozpouštění a čištění

Nevytvrzené vlhké lepidlo lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným acetonem, izopropanolem nebo ethanolem. Po zaschnutí lze lepidlo odstranit pouze mechanicky.

TECHNICKÝ LIST

LEPIDLO PRO TURBO

Skladování

Skladujte v původním uzavřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotě od +10 do +25 °C. Za těchto podmínek lze produkt skladovat po dobu nejméně 15 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou jen orientační. Vzhledem k široké škále materiálů a podmínek, za kterých se naše výrobky používají, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konečný výsledek ani za škody způsobené nesprávným použitím. Je odpovědností konečného uživatele, aby určil, zda lze lepidlo PRO TURBO použít a zda je vhodné pro technické řešení v rámci příslušné aplikace.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše technické oddělení.

Informace uvedené v tomto technickém listu nelze v žádném případě považovat za specifikaci vlastností výrobku.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.

TECHNICKÝ LIST
LEPIDLO PRO TURBO