

POPIS	Produkt na bázi bílého cementu, modifikovaný polymery.
BARVA	bílá / šedivé odstíny
METODA TÓNOVÁNÍ	Možnost tónování speciálními pigmenty.
PŘÍPRAVA POVRCHU	Před aplikací dekorativního efektu DECORESINO by měl být povrch podkladu řádně připraven. Aplikace na stěny: – cementové a vápenocementové omítky – betonové podklady by měly být vyzrálé po dobu nejméně 30 dnů a vlhkost podkladu by neměla překročit 4 %. – podklady vyztužené síťovinou ze skelných vláken by měly být vyzrálé minimálně 3 dny. – sádrové omítky nechte zcela vyschnout. – sádrokartonové desky: vyplňte spáry mezi deskami. U všech výše uvedených podkladů nezapomeňte vyrovnat nerovnosti a praskliny, poté aplikujte jeden základní nátěr s PRIMER CLASSIC základním nátěrem.
Nenatřené povrchy	Aplikace na podlahy: – betonové podklady by měly být vyzrálé po dobu nejméně 30 dnů a vlhkost by neměla překročit 4 %. Třída betonového podkladu by neměla být nižší než C20/25 (B25). Jakékoli znečištění a nečistoty by měly být odstraněny mechanicky. Poté by měla být na připravený podklad aplikována vrstva PRIMER PREMIUM. Aplikace do sprchových koutů: - je potřeba připravit dobře podklad a aplikovat hydroizolační cementovou stěrku. Podklad musí být vyzrálý a vlhkost by neměla překročit 4 %. Aplikace na natřené stěny:
Natřené povrchy	- nátěry musí být soudržné s dobrou přilnavostí. Nezapomeňte odstranit nečistoty, prach, mastné skvrny, zbytky lepidla. Celoplošně se zdrsní brusným papírem zrnitosti 120 – 150. Vyrovnajte případné nerovnosti podkladu a následně celoplošně aplikujte základním nátěrem PRIMER CLASSIC.
PŘÍPRAVA VÝROBKU NA STĚNY	Vyjměte plastový sáček z kbelíku, nalijte do kbelíku tužidlo podle rysky na dřevěné měrce, která je součástí sady. Pokud nemáte dřevěnou měрку, nalijte do prázdného kbelíku 1,5 l tužidla. Přidejte do něj 6 kg BETON DEKOR a vše důkladně mechanicky promíchejte. V případě potřeby je možné směs zředit maximálně 10 % vody pro lepší aplikaci. V případě pigmentace bílého odstínu speciálními pigmenty by měl být pigment přidán do tužidla/vody před přidáním prášku BETON DEKOR. Přípravek je potřeba spotřebovat do 2 hodin od smíchání s tužidlem. Při práci na větších plochách, než je stanovena výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsah plastových sáčků dohromady.
PŘÍPRAVA PRODUKTU NA PODLAHY	Vyjměte plastový sáček z kbelíku, nalijte do kbelíku tužidlo podle rysky na dřevěné měrce, která je součástí sady. Pokud nemáte dřevěnou měрку, nalijte do prázdného kbelíku 1,5 l tužidla. Přidejte do něj 6 kg BETON DEKOR a vše důkladně mechanicky promíchejte. V případě potřeby je možné směs zředit maximálně 10 % vody pro lepší aplikaci. V případě pigmentace bílého odstínu speciálními pigmenty by měl být pigment přidán do tužidla/vody před přidáním prášku BETON DEKOR. Přípravek je potřeba spotřebovat do 2 hodin od smíchání s tužidlem. Při práci na větších plochách, než je stanovena výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsah plastových sáčků dohromady.
APLIKACE	Benátským hladítkem, Maximální tloušťka vrstvy je 10mm
TECHNICKÁ DATA	
Ředidlo:	Voda
Specifická váha:	1.79 g/cm ³ (obsah vody 27-30%)
Výtěžnost:	Suchý produkt: 1.0 -1,5 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1mm
Praktická výtěžnost:	Výtěžnost závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
pH:	Prům. 8.2 ± 10% (obsah vody 27-30%)

ČAS SCHNUTÍ PRODUKTU	Při teplotě 20°C a 50% vzdušné vlhkosti:
Suché na dotek:	8 - 12 hodin po aplikaci
Vytvrzené:	48 hodin po aplikaci
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Teplou vodou s mýdlem.
DOPORUČENÉ ZÁKLADY	Na stěny v interiéru: PRIMER CLASSIC Na podlahy, exteriér a sprchové kouty: PRIMER PREMIUM
PODMÍNKY APLIKACE	Aplikační teplota +10°C – +30°C. Minimální teplota podkladu: +10°C. Maximální teplota podkladu: +30°C. Vlhkost podkladu by neměla překročit 4 %. Maximální vlhkost vzduchu: 75 %. V případě aplikace na podklady s podlahovým vytápěním je třeba je předem vypnout, min. 3 dny před zahájením aplikace.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA	Skladujte v těsně uzavřeném obalu při teplotě +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chraňte před slunečním zářením. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu (datum výroby na obalu).
BALENÍ	6 kg
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Všechny údaje o bezpečnosti produktu jsou k dispozici v bezpečnostním listu.
POZNÁMKY	Před použitím je třeba produkt důkladně mechanicky promíchat, aby se zabránilo tvorbě prachu. Při práci na plochách větších, než je výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmínky skladování, přepravy a použití, jakož i konečný výsledek jsou mimo naši kontrolu, a proto nemohou představovat záruku v právním smyslu. Vždy je třeba dodržovat zákonná ustanovení a případná práva třetích osob.
GARANCE	zaručujeme, že produkty DECORESINO jsou komerční kvality v souladu s deklarovanými standardy. Na produkty DECORESINO se vztahuje záruka za předpokladu, že jsou používány v souladu s pokyny obsaženými v Technickém listu produktu. Na produkty se záruka nevztahuje, pokud nejsou používány v souladu s informacemi obsaženými v Technickém listu produktu. Odpovědnost v rámci této záruky (pokud se ukáže, že výrobek je vadný) je omezena pouze na výměnu výrobku nebo vrácení kupní ceny výrobku. Tato záruka je platná po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024