

Modelo / Model	Formato / Size
ARDESIA Antislip	30 x 60

ENSAYO TEST	RESULTADO CORE	NORMA DE ENSAYO STANDARDS OF TEST
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL SIZES AND SURFACE APPEARANCE	Cumple la norma Pass the test	UNE-EN-ISO 10545-2
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	$0.5\% < E \leq 3\%$	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGTH	$> 1.300 \text{ N}$	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	$> 35 \text{ N/mm}^2$	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION (PEI)	Type 4	UNE-EN-ISO 10545-7
DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL (MOSH) SCRATCH HARDNESS (MOSH)	7	UNE – EN – 67-101-92
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMIC SHOCK RESISTANCE	Cumple la norma Pass the test	UNE-EN-ISO 10545-9
RESISTENCIA A LA HELADA FROST ENDURANCE TEST	Cumple la norma Pass the test	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMESTICOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS CHEMICAL RESISTANCE (DOMESTIC CLEANING PRODUCTS & SWIMMING POOL WATER ADDITIVES)	Type GA	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y ÁCIDOS DÉBILES Y FUERTES CHEMICAL RESISTANCE (ACIDS AND ALCALIS LOW & HIGH CONCENTRATION)	Type GLA, GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	Cumple la norma Pass the test	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE		
METODO DEL PÉNDULO (Clase) THE PENDULUM TEST METHOD (C)	C3	UNE EN 106165 C
MÉTODO RAMPA EN ACEITE (R) THE RAMP METHOD (R)	R11	DIN 51130
MÉTODO RAMPA DE AGUA (A,B,C) THE WATER RAMP METHOD (A,B,C)	A+B+C	DIN 51097
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y ÁCIDOS DÉBILES Y FUERTES CHEMICAL RESISTANCE (ACIDS AND ALCALIS LOW & HIGH CONCENTRATION)	Type GLA, GHA	UNE-EN-ISO 10545-13

NOTA IMPORTANTE: Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.

IMPORTANT NOTE: Before installation, it is advisable to check the tone, caliber, and quality. Claims will not be accepted after the material has been installed. Protecting the product during installation and proper cleaning after grouting and construction are part of a correct installation process.