

MODULAN 452 Superfinish

Hotový jemný tmel pro spárování a finální úpravu povrchu



Popis výrobku

Oblast použití

Pro finální úpravu spár a povrchu sádkokartonových desek, betonu, nahrubo omítnutých stěn a dalších podkladů.

Vlastnosti

Superfinish je materiál s umělohmotným pojivem podle DIN EN 13963/typ 2A, který tvrdne působením vzduchu.

Mimořádně tvárné pro výrazně snadné zpracování.

Velmi dobrá možnost uhlazení a přilnavost.

Čistý a dokonalý přechod – lze vytmelit „do ztracena“.

Velmi snadné broušení.

Vysoký stupeň bělosti, optimální pro další povrchovou úpravu.

Klasifikace podle

DIN EN 13963/typ 2A

Barevný odstín

bílá

Velikost balení

18kg vědro

Spotřeba

Q1 – není vhodné pro základní technické tmelení

Q2 – cca 30 g/m²

Q3 – cca 500 g/m²

Q4 – cca 1,75 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy

Teplota zpracování

Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C (trvalé) teploty v interiéru a teploty desek

Zpracování

Podklad

Podklad se nesmí hýbat, musí být pevný, suchý, bez trhlin, prachu a mastnot, a také nesmí obsahovat nečistoty a nesmí na něm být nosné nátěry.

Případné zbytky tmelu z předchozího tmelení odlomte nebo obracejte.

Postup nanášení

Tloušťka vrstvy max. 3 mm

Na začátek přeberte zaschlou vrstvu základního tmelu.

Natáhněte jemný tmel Superfinish. Přetmelte podélnou spáru. Následně vytmelte plochu.

V případě potřeby přeberte. Při broušení noste ochrannou dýchací masku.

Doba schnutí

V závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách.

Postup při zpracování

Superfinish lze zpracovat ručně nebo strojně. Při strojním zpracování se musíte řídit údaji od výrobce stroje.

Umožňuje stříkání metodou airless pomocí:

- WAGNER ProSpray 3.39
- WAGNER HeavyCoat 750, 950, 970
- Graco Mark V, VII, X
- Storch Airless ST 1700+, ST 2000

Tmel lze použít také v domácích kuchyních, koupelnách, sprchách a WC.

Zpracování pomocí válečku (váleček na stěrku)

Modulan 452 Superfinish je vhodný pro zpracování a nanášení pomocí válečku na stěrku. Pro tento způsob aplikace je doporučeno zředit stěrku max. 5-10 % vody. Zředěný tmel se musí zpracovat co nejdříve.

Všeobecné pokyny

Superfinish je hotový tmel.

Nepoužívejte žádné další příměsi.

Jemný tmel pro spárování a finální úpravu povrchu, Q2-Q4

U tapetářských prací je nutné dbát na následující:

- Smějí se používat pouze lepidla z methylcelulózy a/nebo vhodné umělé pryskyřice.
- Doporučuje se zkontrolovat vhodnost lepidel a povrchových nátěrů.
- Zejména po tapetování papírovými a sklovláknitým tapetami, ale i po

Čištění nářadí

- nanesení omítek z umělé pryskyřice a celulózy, se musí zajistit okamžitě zaschnutí dostatečným větráním.
- Řiďte se informačním listem č. 16 „Technické směrnice pro tapetářské práce a lepení“ (2013), vydáno spolkovým výborem pro ochranu barev a věcnou hodnotu a informačním listem č. 6 spolkového výboru sádrokartonářského průmyslu Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten (aktualizace: červen 2007) „Předběžná úprava ploch suché výstavby ze sádrokartonových desek pro další úpravu, resp. obkládání povrchu“.
- Nářadí vyčistěte od nečistot vodou.

Pokyny

Složení

Minerální plniva, polymerová disperze, aditiva

Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování

Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v suchu, chladu, chráněné před vlivem mrazu. Chraňte před horkem. V originálně uzavřeném obalu má trvanlivost cca 12 měsíců. Otevřené balení spotřebujte do 3 měsíců.

Likvidace

Zaschlé zbytky produktu se smějí zlikvidovat s domácím odpadem.

Technické informace aktualizace červen 22

Tento technický datový list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezavazují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických datových listů své platnosti.

Manufactured for
HORNBAACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Deutschland, Hotline: +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, Hotline: +41 41 929 6262