

MAPEI PRIMERSEAL A

Impregnace před použitím pružných těsnicích hybridních a silikonových tmelů a lepidel na savé podklady



OBLASTI POUŽITÍ

Primerseal A je speciální adhezní mustek před použitím hybridních pružných těsnicích tmelů a lepidel Mapei (např. řada **Mapeflex MS** nebo **Ultrabond MS**) a silikonových pružných těsnicích tmelů s kyselou a neutrální reakcí (např. řada **Mapesil**) aplikovaných na všechny savé podklady (suché nebo vlhké).

Níže je uvedena souhrnná tabulka předpokládaných použití přípravku **Primerseal A**.

těsnicí tmely nebo lepidla	podklad		
	savý vyschlý	savý vlhký	nesavý
hybridní	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
silikonové s kyselou reakcí	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
neutrální silikonové	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
polyuretanové	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M
všechny			Mapei Actiprimer M

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primerseal A je jednosložkový výrobek na bázi silanových polymerů. Je to transparentní tekutina, která se aplikuje na boční stěny spár vhodným štětcem, v případě velmi savých materiálů i v několika vrstvách, až je dosaženo souvislého homogenního ošetření povrchu.

Primerseal A má dvojí funkci: zvyšuje kompaktnost savých povrchů a současně zvyšuje přídržnost vhodných těsnicích tmelů Mapei k různým materiálům.

Primerseal A lze použít ke zvýšení přídržnosti na suché nebo vlhké savé podklady, jako jsou cementové podklady, cihly, keramika, sádra, povrchově neošetřené dřevo a přírodní kámen.

Primerseal A lze v kombinaci s vhodným pružným těsnicím tmelem nebo lepidlem Mapei použít pro jakoukoli aplikaci v interiéru i exteriéru, a to jak na vzduchu, tak i ponořený ve vodě.

Primerseal A je kompatibilní s různými pružnými těsnicími tmely a lepidly Mapei vyrobenými z hybridních polymerů (MS polymer, silylát, SPUR, ...), silikonových tmelů s kyselou i neutrální reakcí.

Primerseal A je určen na různé savé stavební podklady, a to i těch vlhkých v době aplikace výrobku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Primerseal A je impregnační přípravek a adhezní můstek. Jako takový může pronikat do pórů savých materiálů nebo měnit vnější vzhled nesavých materiálů. V obou případech ověřte případné změny vzhledu povrchu provedením předběžné zkoušky.

Vzhledem k různé povaze nesavých podkladů (např. kovy, nátěry, plasty) je vždy doporučeno provést předběžnou zkoušku k ověření skutečného chování základního nátěru na konkrétním ošetřovaném materiálu.

Před použitím výrobek dobře protřepejte, aby se řádně homogenizoval.

ZPŮSOB POUŽITÍ NA SAVÉ PODKLADY

Všechny povrchy, které mají být ošetřeny přípravkem **Primerseal A**, musí být pevné, zbavené prachu a nesoudržných částic, olejů, mastnot, vosků a starých nátěrů, které nejsou soudržné s podkladem a jsou bez oxidačních změn.

Je přípustné aplikovat **Primerseal A** na povrch, který je dočasně vlhký (např. po dešti nebo orosený), ale není vystaven trvalé vztlínající kapilární vlhkosti nebo průsaku tlakové vody.

Naneste **Primerseal A** na ošetřovaný povrch vhodným štětcem s dlouhým vlasem, nechte ho několik minut vyschnout a následně aplikujte vhodné pružné těsnicí tmely a lepidla ze sortimentu Mapei.

Tmel naneste, jakmile je základní nátěr na dotek suchý, nejpozději však do 6 hodin po aplikaci primeru.

SPOTŘEBA

Spotřeba výrobku **Primerseal A** se pohybuje mezi 100 a 300 g/m² v závislosti na rovinnosti a savosti konkrétního povrchu.

Pro ošetření savých podkladů se vyžaduje objem základního nátěru nepřesahující 5 % objemu vybraného těsnicího tmelu nebo lepidla.

BALENÍ

Lahvičky 250 ml a 1000 ml, v krabicích po 8 kusech.

SKLADOVÁNÍ

Přípravek **Primerseal A** uchovávaný v chladu (do +25 °C) a suchu v původních uzavřených obalech, má dobu skladovatelnosti 15 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

Pokyny pro bezpečné používání našich výrobků najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence	kapalina
Barva	Transparentní
Objemová hmotnost	1 g/cm ³
Pracovní teplota	+5/+40°C
Čekací doba před aplikací pružných těsnicích tmelů a lepidel Mapei při teplotě +23 °C	Minimálně 30 minut Maximálně 6 hodin

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím

posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano

 +39-02-376731

 www.mapei.com

 mapei@mapei.it

08134-4-2025-CS

Jakákoli reprodukce zde zveřejněných textů, fotografií a ilustrací je zakázána a podléhá stíhání

