

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

CZ 320

venkovní

SLOŽENÍ

Suchá maltová směs obsahuje anorganická pojiva, plniv a přísady zlepšující zpracovatelské vlastnosti malty.

PODKLAD

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením CZ 320 doporučujeme případné nerovnosti podkladu srovnat mřížkovou škrabkou a navlhčit.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle rozmíchejte s pitnou vodou (cca 6,1Lt/pytel 25kg) do hladkého stavu bez hrudek a po krátkém odležení můžete aplikovat. Hmota se míchá cca 5 minut. Omítku nanášejte na podklad ve slabé vrstvě do 2 mm a po zavadnutí zatočte plstěným, houbovým nebo molitanovým hladítkem

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

Spotřeba suché směsi: cca 1,8–3,5 kg/m²

BALENÍ/SKLADOVÁNÍ

Výrobek je balen do papírových pytlů, hmotnost jednoho pytle je 25 kg, váhová tolerance ± 3 %. Pytle jsou na značených paletách EUR zajištěny folií. Doporučujeme skladovat v suchu a chránit před vlhkem. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od data výroby vyznačeného na pytlí.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad není povoleno. Minimální teplota vzduchu i podkladu je +5 °C a max. teplota je +26 °C, při nižších teplotách a při očekávaných mrazech výrobek nepoužívat.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít a nekouřit. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní a technické listy na cz.weber

LIKVIDACE ODPADŮ

Nespotřebovaný obsah pytlů uložte na povolenou skládku odpadů.



ODSTÍN

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

TECHNICKÉ PARAMETRY



divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
CZ 320
116/2013
II

EN 998-1
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití

Reakce na oheň:	A1
Absorpce vody:	W 0
Propustnost vodních pár:	max. 15
Přidržitost:	0,2 N/mm ²
FP:	A
Tepelná vodivost:	0,77 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost:	15 cyklů dle ČSN 72 2452

Zrnitost směsi:	0,5 mm
Objemová hmotnost v suchém stavu:	1 610 kg/m ³
Pevnost v tlaku	CS II
Doba zpracovatelnosti:	90 minut



JEMNÝ POVRCH OMÍTKY



INTERIÉR I EXTERIÉR



ZRNITOST 1 mm