

# ŠTUKOVÁ OMÍTKA

CZ 310

## vnitřní

### SLOŽENÍ

Suchá maltová směs obsahuje vápenné pojivo, anorganická plniva a přísady zlepšující zpracovatelské vlastnosti směsi. Bez obsahu cementu.

### PODKLAD

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením CZ 310 doporučujeme případné nerovnosti podkladu srovnat mřížkovou škrabkou a navlhčit.

### ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle rozmíchejte s čistou vodou do hladkého stavu bez hrudek a po krátkém odležení můžete aplikovat. Omítku nanášejte na podklad ve slabé vrstvě do 2 mm a po zavadenutí zatoče plstěným, houbovým nebo molitanovým hladítkem.

### ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

Spotřeba suché směsi: cca 1,8–3,5 kg/m<sup>2</sup>

### BALENÍ/SKLAZOVÁNÍ

Výrobek je balen do papírových pytlů, hmotnost jednoho pytle je 25 kg, váhová tolerance ±3 %. Pytle jsou na značených paletách EUR zajištěny folií. Doporučujeme skladovat v suchu a chránit před vlhkem. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od data výroby vyznačeného na pytle.

### UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a případ není povoleno. Minimální teplota vzduchu i podkladu je +5 °C, při nižších teplotách a při očekávaných mrazech výrobek nepoužívat. Maximální teplota při zpracování je +26 °C.

### BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejist, nepít a nekouřit. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní a technické listy na [www.cz.weber](http://www.cz.weber)



### ODSTÍN

Přírodní bílá barva.

### TECHNICKÉ PARAMETRY



divize Weber  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrkova 2485/4, 180 00 Praha 8  
CZ 310  
019/2013  
11

EN 998-1:2016  
obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP) pro vnitřní použití

Reakce na oheň:	A1
Přídružnost:	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>
FP:	B
Zrnitost směsi:	0,5 mm
Sypká hmotnost suché směsi:	cca 1050 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spotřeba vody na 25 kg balení:</b>	<b>8,3-8,5 litrů</b>
Pevnost v tlaku:	CS I
Doba zpracovatelnosti:	až 3 dny (po zalití vodou)

### LIKVIDACE ODPADŮ

Nespotřebovaný obsah pytlů uložte na povolenou skládku odpadů.



JEMNÝ POVRCH OMÍTKY



INTERIÉR I EXTERIÉR



ZRNITOST 1 mm