

AKRYLOVÝ TMEL

Přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámu oken a dveří, schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt apod. Po vytvrzení je přetíratelný běžnými barvami.



Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky* (20°C/65% r.v.)	cca 20 min.
Smrštění	cca 15%
Specifická hmotnost	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost **	-20°C až +80°C

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku
- po vytvrzení přetíratelný
- neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky

Příklady použití:

- tmelení spojů a prasklin vnitřních omítek
- spáry kolem rámu oken a zárubní dveří v interiéru
- spoje dekorativních prvků a obvodových lišt se stěnou
- interiérové spáry s nároky na přemalování
- tmelení spojů a prasklin sádkartonových konstrukcí

Provedení:

Barva: bílá, šedá, hnědá, černá

Balení: kartuše 280 ml

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály (mimo PE a PP)

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (1 díl Akrylový tmel a 2 díly vody)

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Doporučené parametry dilatační spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE **Těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole.

Aplikační teplota: +5°C až +30°C, nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby potřebné k plnému vytvrzení tmelu.

Čištění: Nevytvrzený **Akrylový tmel** čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

Uhlazování povrchu: Povrch upravte Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou.

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámky:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
- Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz
- Akrylový tmel může být přetírán většinou dostupných barev.
- Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružné-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.