

Zement- und Bodenfarbe

Tekutý plast pro interiér i exteriér



Popis produktu

Oblast použití

Podlahový nátěr na akrylátové bázi pro nátěry minerálních podkladů, betonových a cementových potěrů s běžným provozem bez trvalého zatížení vodou v prostorách, jako jsou sklepy, schody, podloubí. Není vhodný pro podlahy garáží a vysoce zatížené povrchy.

Popis produktu

- Odolný proti oděru
- Hedvábný mat
- Rychlé schnutí

Druh pojiva

Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC)

Stupeň lesku

Hedvábně matný

Barevný odstín

šedá

Velikost balení

5,0 l

Hustota

Cca. 1,19 g/cm³

Zpracování

Způsob aplikace

Zpracování štětcem nebo válečkem.

Natírání:

Při práci se štětcem používejte speciální lakovnické štětce s umělými nebo smíšenými štětinami.

Aplikace válečkem:

Pro standardní aplikace doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm.

Systémová skladba	Připravte správně podklad – viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Základní vrstva: Na vysoce savé povrchy naneste základní nátěr zředěný 10 % vody v závislosti na podkladu a způsobu zpracování. Mezinátěr a vrchní nátěr: Provést 2 neředěné nátěry.
Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8 °C .
Instrukce pro zpracování	■ Před použitím dobře promíchejte. ■ Stříkací materiál okamžitě omyjte čistou vodou. ■ Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí. ■ Na přilehlých plochách používejte pouze materiál z jedné výroby (šarže). ■ Všechny sousední stavební a systémové prvky, např. nábytek, podlahové plochy, zábradlí, dveře, okna atd., musí být chráněny pečlivými krycími opatřeními.
Spotřeba	Cca 165 ml/m ² na jednu vrstvu. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace.
Ředění	Max. s 10 % vody.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Suchý na povrchu po cca 2 hodinách Přetíratelný po cca 12 hodinách Plně použitelný po cca 7 dnech Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.
Čištění náradí	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přidavkem saponátu.

Obecné informace

- Konečné tvrdosti povrchu je dosaženo až po přibližně 7 dnech. V tomto období se vyhněte mechanickému namáhání povrchů a stříkající vodě.
- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- K docílení dlouhé životnosti nátěru by se měl nátěr minimálně 1x za rok zkontrolovat ohledně případného poškození. Poškození musí být profesionálně odstraněno.
- Pro čištění a ošetřování opravených povrchů doporučujeme neutrální čisticí prostředky pro domácnost. Nepoužívejte abrazivní houby, abrazivní čisticí prostředky a podobně.
- Dlouhodobý kontakt s pryží (např. pneumatikami), nebo plasty obsahujícími změkčovadla může vést k migraci těchto změkčovadel, a tím ke změně barvy a odloupení povlaku.
- Nicht beständig gegen aggressive Lösemittel, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacherwanderung aus Gummi (nicht für Garagenböden geeignet).
- Vlivem UV záření a povětrnostních vlivů může dojít ke změnám barvy a křídovatění.
- Organická barviva (např. v kávě, červeném víně nebo listech) a různé chemické látky (např. dezinfekční prostředky, kyseliny atd.) mohou vést ke změně barvy. To nemá vliv na funkčnost.
- Nicht geeignet für Bereiche mit dauerhaft ungeschützter Bewitterung bzw. in dauernassbelasteten Bereichen.
- Abrazivní namáhání může vést k poškrábání povrchu. To však nemá vliv na funkčnost povlaku.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Podklad musí být čistý, nosný, suchý, rozměrově stálý, bez prachu a oleje a bez spékaných vrstev a dodatečných ošetřovacích prostředků. Zdršňuje nenatřené podklady, pevně přilne ke starým nátěrům a vyhlazuje povrchy. Znečištěné nosné povrchy čistíte tryskáním vodou nebo párou. Povrchy se pak musí nechat několik dní vysychat, dokud zbytková vlhkost neodpovídá specifikacím. Mechanicky připravte povrchy, které nejsou nosné, křídové nebo silně znečištěné např. oleji. U menších povrchů je možné ruční čištění, u velkých povrchů je nutné provést předběžnou úpravu podkladu, např. tryskáním. Odstraňte prach vysáváním. Dodržujte odkaz na normu DIN EN 13813.

Upozornění

- Všechny nátěry jsou více či méně citlivé na pronikání vlhkosti zezadu. Proto musí být stěny nebo podlahové desky vybetonované proti zemi dostatečně zajištěny těsněním proti vlhkosti na zadní straně (DIN 18195). U podlahových ploch bez podezdívky, které nejsou zespodu utěsněny nebo jsou utěsněny jen nedostatečně, může dojít k poškození odlupováním a vzniku skvrn v důsledku hromadění vlhkosti pod nátěrem.
- Cementové podklady (potěr, beton) do tloušťky 50 mm lze natírat nejdříve 4 týdny po výrobě. U silnějších cementových podkladů počítejte s dalšími nejméně 5 dny/cm tloušťky. Pro kontrolní účely je nutné provést měření vlhkosti. Obsah vlhkosti nesmí překročit 4 %.
- Při natírání vodorovných povrchů je třeba na místě dbát na dostatečný odtok vody – měl by být zajištěn sklon alespoň 2 %.
- Pevnost podkladu v tahu musí být nejméně 1,5 N/mm².
- V závislosti na mechanickém zatížení musí mít podklady, např. beton nebo cementový potěr, odpovídající vysokou kvalitu povrchu s následujícími minimálními pevnostmi (pevnost v tlaku):
Lehké zatížení / pochozí zatížení: 25 N/mm² nebo C 25/30
Střední zatížení: 35 N/mm² nebo C 35/45
- Podklady, do jejichž povrchu byly zapracovány pomocné materiály (např. vosk) pro vyhlazení, musí být předem odpovídajícím způsobem upraveny (frézování, tryskání). Poté proveďte zkušební nátěr.
- U cementových, plastem modifikovaných vyrovnávacích hmot je třeba zkontrolovat jejich schopnost nanášení; v případě potřeby je třeba vytyčit zkušební plochy.
- Silně obroušené nebo drolivé betonové a sěrkové podlahy nejsou vhodným podkladem pro nátěr. Nebezpečí odpadnutí.
- Es sind die Hinweise der Fachverbände BEB-Arbeitsblätter KH-0/U und KH-0/S zu beachten (neueste Fassung).

Upozornění k produktu

Složení dle VdL

Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC), organické pigmenty, Titanová běloba, Uhlíčitán vápenatý, Křemičitany, Voda, Alifatické látky, Aditiva

Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon, IPBC.

Horká linka pro alergiky

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatný pro pevné linky v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku).

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

GISCODE

BSW20

VOC-bezpečnostní instrukce

EU-limit pro tento produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. <20 g/l VOC.

Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodních toků. Nedovolte, aby se dostaly do podloží/půdy. Likvidujte v souladu s úředními předpisy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem, tekuté zbytky materiálu po konzultaci s místní firmou zabývající se likvidací odpadu. Kód odpadu EWC: 080112 (Odpadní šupina).
Další bezpečnostní pokyny	Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při broušení použijte prachový filtr P2. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle.
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262