

SILNOVRSTVÁ LAZURA AQUA - NA OKNA A DVEŘE

hedvábný lesk / různé barevné odstíny



Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- vysoká ochrana proti povětrnosti a UV
- bez dolepu
- nekape a neodstříkuje
- až 5 letou dlouhodobou ochranu*
- vodou ředitelný
- použitelný v exteriéru
- štětcem, válečkem, stříkáním

ÚČEL POUŽITÍ

Dekoratívní, vlhkost regulující lazura na dřevo na bázi vody v exteriéru. Pro rozměrově stálé a částečně rozměrově stálé dřevěné prvky v exteriéru. Lze aplikovat i v interiéru. Perfektně vhodné pro vnější a vnitřní strany oken a dveří. Vhodné i na nábytek, zástěny, zahradní domky. Přirozená kresba dřeva zůstane viditelná.

VLASTNOSTI

- zvláště pohodlné a čisté zpracování
- bez dolepu, lazované plochy se po vyschnutí neslepují

ARTIKL

artikl	barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
5509595	bezbarvý, hedvábný lesk	375ML
5509607	bezbarvý, hedvábný lesk	750ML
5509619	bezbarvý, hedvábný lesk	2.5L
5509602	bílá, hedvábný lesk	375ML
5509614	bílá, hedvábný lesk	750ML
5509626	bílá, hedvábný lesk	2.5L

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

alkydová emulze

POZNÁMKY K DLOUHODOBÉ OCHRANĚ

*V závislosti na architektonických a konstrukčních podmínkách, na stanovišti a poloze, povětrnostních podmínkách, přírodních podmínkách, jako i na struktuře podkladu.

Zároveň platí následující předpoklady:

Je nutné respektovat zásady konstruktivní ochrany dřeva.

Nátěr je nutné aplikovat dle níže popsaných pokynů v dostatečně rovnoměrné tloušťce na správně upravený podklad.

U ploch, které jsou vystaveny silnému působení povětrnostních vlivů a vlhkosti, je popř. nutné počítat s kratší trvanlivostí.

Upozornění: Lazurovací krém v «bezbarvém» provedení neposkytuje sám o sobě dostatečnou ochranu před UV-zářením. Bezbarvé provedení proto používejte výhradně jako dodatečný nátěr nebo na zesvětlení plochy.

Příprava podkladu

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, nosný, savý, bez prachu a bez uvolňovacích činidel. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat 15 %. Odstraňte plíseň, mech a jiné zelené povlaky vhodným čistícím prostředkem. Dřevo s obsahem pryskyřic či zbytků mastnoty očistěte pomocí univerzálního ředidla. Odlepující se starý nátěr předem odstraňte. Zašedlé, zvětřelé dřevěné povrchy obracejte na zdravé, nosné dřevo a důkladně očistěte. Neporušený starý nátěr zbruste. Nové dřevo vždy před nanesením prvního nátěru důkladně obracejte. Povrchy důkladně očistěte a zbavte prachu. Při broušení používejte respirátor!

TIPY A TRIKY K VYZKOUŠENÍ PODKLADU

Test na křídování - otírací test: Otřete povrch dlaní. Znatelný otěr a pouštění barvy na dlani naznačují křídování.

Zátěžová zkouška pevnosti podkladu - pomocí lepicí pásky: Přitiskněte proužek maskovací pásky na povrch a najednou ji strhněte. Zbytky na lepicí pásce označují nenosný povrch.

Zkouška nasákavosti podkladu - test smáčením: Navlhčete povrch. To lze provést vlhkou houbou nebo rozprašovací lahví. Voda, která odtéká nebo odkapává, naznačuje normální až slabě savý povrch. Silně savé povrchy rychle absorbují vodu a ztmavnou.

Je nutné dodržovat technické pokyny k produktům uvedených v tomto listu.

Vzhledem k velkému počtu možných povrchů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné provést testovací nátěr.

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Staré nátěry	Důkladně odstraňte zbytky starých nátěrů, nečistoty a prach. Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy.	-	-	2–3 x SILNOVRSTVÁ LAZURA AQUA - NA OKNA A DVEŘE HORNBAACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	Obracejte, očistěte a zkontrolujte, zda je stará barva stabilní a lze ji natřít.				

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Dřevo venku	Zašedlé a nové dřevo musí být před nátěrem důkladně obroušeno. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat 15 %. Ostré hrany by měli být zaobleny. Je třeba dodržovat pravidla konstruktivity ochrany dřeva.	1–2 x IMPREGNAČNÍ LAZURA HORNBAACH	-	2–3 x SILNOVRSTVÁ LAZURA AQUA - NA OKNA A DVEŘE HORNBAACH	Nátěry dřeva a materiálů na bázi dřevní štěpky ve venkovních prostorech. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	Dřevo bohaté na obsah pryskyřice musí být důkladně očištěno univerzálním ředidlem.				

Zpracování

TIPY PRO PĚKNÝ NÁTĚR

Ujistěte se, že je podklad pečlivě připraven.

Oblepte vše, co chcete ochránit před postřikáním barvou.

Během pracovních přestávek doporučujeme nástroje na nanášení barvy průběžně nečistit, ale pevně je zabalit do fólie, aby se zabránilo zaschnutí barvy.

Průběžně kontrolujte natíraný povrch a nedotřená místa ihned opravte.

ŘEDIDLO

Připraven k použití. Aplikujte neředěný.

TÓNOVÁNÍ

Bezbarvou lazuru si můžete nechat natónovat v požadovaném barevném odstínu v míchacích centrech HORNBAACH.

NÁŘADÍ

Lazurovací štětec a plochý štěteček pro lazury na vodní bázi, stříkácí pistole.

APLIKACE POMOCÍ AIRLESS

Ředění: 0 %

Úhel stříku: 30°

Tlak pro stříkání: 130 bar

Tryska: 0,011"

Poznámka: Viz pokyny výrobce.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Surové a tlakově impregnované dřevo, stejně jako plochy obroušené až na zdravé dřevo v exteriéru, předem ošetřete přípravkem IMPREGNAČNÍ LAZURA HORNBAACH podle pokynů výrobce. Před použitím dobře promíchejte, abyste dosáhli plné účinnosti a přesné reprodukce barev. Naneste 2 vrstvy ve směru kresby dřeva. Plochy, které jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům, natřete třikrát. Konečného barevného odstínu bude docíleno až v suchém stavu. Neaplikujte v případě přímého dopadu slunečních paprsků a při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Při aplikaci z více nádob, dbejte vždy na stejné výrobní číslo materiálu, abyste zabránili rozdílným barevným odstínům nebo napojení. Při použití vícero nádob na jedné ploše doporučujeme tyto mezi sebou vzájemně promíchat.

SCHNUTÍ

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65 % přetíratelná po cca 6 hodinách. Úplné zaschnutí po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Nářadí namočte přibližně na 2 hodiny do nádoby (nikdy ne do umyvadla) s teplou vodou a mýdlem, poté je vyčistěte. Poté osušte papírem nebo hadříkem a suchý papír/ hadřík vyhodte do směsného odpadu.

SPOTŘEBA

1 L stačí na 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu. Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy.

Informace o produktu

OBSAŽENÉ LÁTKY DLE VDL

čistý akrylát, alkydová emulze, titanová běloba, silikát, voda, aditiva, konzervační prostředky : Benzisothiazolinony, chlorisothiazol, methylisothiazolinon.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VOC/ SMĚRNICE 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 130 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

SERVISNÍ ČÍSLO PRO ALERGIKY

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

OBECNÉ INFORMACE

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

DODATEČNÉ INFORMACE

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.

Po natónování produkt již neobsahuje konzervační prostředky a nesplňuje požadavky certifikátu Modrý anděl.

SKLADOVÁNÍ

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

LIKVIDACE

P503 K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu a použité nářadí lze po zaschnutí vyhodit do směsného odpadu. Tekuté zbytky materiálu a znečištěnou vodu odevzdejte ve sběrném místě pro staré laky/ barvy.

Údaje uvedené v tomto technickém listu se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací tohoto technického listu ztrácí všechny jeho předchozí vydání platnost.