






AkKit® 311

Tekutý hydroizolační nátěr

- K pokládce dlažby zaschlý po cca 24 hodinách
- Neobsahuje rozpouštědla
- Jednosložkový
- Připraveno k použití
- Mimořádně vhodný pro běžně odtékající vodu pod svrchní krytinou, např. ve sprchových koutech
- Lze nanášet válečkem i špachtlí



POPIS VÝROBKU

Hotový velmi nízkoemisní rychle schnoucí vodotěsný a trvale elastický jednosložkový hydroizolační nátěr neobsahující rozpouštědla, který umožňuje jednotlivé zpracování beze spár. Pro aplikaci těsnění beze spár v interiéru u běžně odtékající vody přímo pod keramickým obkladem na stěně a podlaze ve sprchách, sprchových koutech a koupelnách. Neobsahuje pigment. Splňuje normu EN 14891.

Způsob dodání:

Balení	Paleta
4 kg / PS	100 ks
8 kg / PS	60 ks

SKLADOVÁNÍ

V suchu na dřevěném roštu, v neotevřeném originálním obalu cca 12 měsíců.

ZPRACOVÁNÍ

Doporučené nářadí:

Pěnový váleček nebo váleček z jehněčího rouna, hladicí lžice.

Zpracování:

Nejprve aplikujte na rohy a přechody mezi stěnou a podlahou těsnicí pásky a těsnicí rohy certifikované v rámci systému Akkit. Na případně neutěsněná místa aplikujte stěnové manžety certifikované v rámci systému Akkit. Tekutý hydroizolační nátěr Akkit 311 se přitom aplikuje dle pravidel techniky většinou ve 2 vrstvách, přičemž minimální tloušťka vrstvy činí v zaschlém stavu 0,5 mm. Pásky a tvarovky se přitom zpracovávají po celé své ploše. Materiál nanášejte přímo z nádoby pomocí válečku nebo hladicí lžice v rovnoměrné vrstvě. Druhý krok se provede po odvětrání první vrstvy. Aby došlo k vytvoření kontrastního odstínu, přimíchává se do hmoty pigment (žlutý). Po zaschnutí druhé vrstvy nátěru lze zahájit pokládku dlažby (např. pomocí flexibilního lepidla Akkit 420). Nářadí po použití opláchněte vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota zpracování	+5 až +25 °C
BarvaBarva	Žlutá
Spotřeba	cca 1,5 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Pracovní fáze	Jsou vyžadovány min. 2 vrstvy (cca 1 mm)
Doba odvětrání 1. vrstvy	Po cca 4 hod.
Přípravenost na pokládku	Po cca 24 hod.

PODKLAD

Vhodné podklady:

- Beton
- Cementový potěr
- Anhydritový potěr
- Sádrová omítka
- Vápenocementová omítka
- Zdivo
- Sádrokartonová deska
- Pórobeton

Není vhodné při zatížení tlakovou vodou a v exteriéru.


Podklad musí být suchý, nezmrzlý, pevný, tvarově stabilní a bez prachu, nečistot, oleje, mastnoty, odformovacích směsí a volných částic a musí splňovat platné technické místní a evropské směrnice, normy a „Obecně uznaná pravidla techniky“.

Vhodné prvotní ošetření podkladu:

Zkontrolujte připravenost podkladu pro pokládku. Savé podklady se musí natřít základním penetračním nátěrem Akkit 120 Tiefengrund a nesavé základním penetračním nátěrem Akkit 110 Haftgrund.

CERTIFIKÁTY VÝROBKU

Certifikováno dle:



EN 14891

Vodotěsné produkty zpracovávané v tekutém stavu v kombinaci s keramickými obklady a deskami – požadavky, certifikační metody, hodnocení a testování výkonnostních parametrů, klasifikace a označení

POKYNY

Upozornění na výrobek a zpracování, upozornění na materiál:

- Při zpracování mimo ideální rozsah teploty a/nebo vlhkosti se mohou vlastnosti materiálu výrazně změnit.
- Materiál před zpracováním příslušně temperujte!
- Aby byly zachovány vlastnosti výrobku, nesmí se přimíchávat žádné cizí materiály!
- Musí být přesně dodrženo množství přidané vody a údaje o ředění!
- U tónovaných produktů vždy před použitím zkontrolujte přesnost odstínu!
- Stejnost barevného odstínu lze zaručit jen v rámci jedné šarže.
- Podoba odstínu je podstatně ovlivňována okolními podmínkami.
- Rozmíchaný a již zasychající materiál se nesmí dále ředit ani pokrývat čerstvým materiálem!

Upozornění pro okolní prostředí:

- Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5!
- Ideální teplotní rozsah pro materiál, podklad a vzduch činí +15 °C až + 25 °C.
- Ideální rozsah vlhkosti vzduchu činí 40 % až 60 % relativní vlhkosti.
- Vyšší vlhkost vzduchu a/nebo nižší teploty zpomalují, nižší vlhkost vzduchu a/nebo vyšší teploty urychlují schnutí, tuhnutí a vytvrdnutí.
- Při schnutí, probíhání reakcí a tvrdnutí musí být zajištěno dostatečné větrání; nesmí táhnout průvan!
- Chraňte před působením přímého slunečního záření, větru a povětrnostních vlivů!
- Ochraňte příslušné součásti!

Tipy:

- V zásadě je nejprve doporučeno vytvořit testovací plochu nebo materiál nejprve vyzkoušet v malém rozsahu.
- Dodržujte produktové datové listy všech výrobků Akkit používaných v rámci systému.
- Pro dodatečné práce a renovaci uschovejte originální produkt z příslušné šarže.
- U nátěrů topných ploch se musí plocha před pokládkou nejprve vytopit dle normy.
- Při zpracování a tvrdnutí nesmí být zapnuté podlahové topení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Specifické informace o výrobku v ohledu na složení, zacházení, čištění, odpovídající opatření a likvidaci jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu.

OMEZENÍ A MONITOROVÁNÍ EXPOZICE

Osobní ochranné vybavení:

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření:

- Nepřivádějte do kontaktu s potravinami, nápoji či krmivem.
- Zašpiněné a nasáklé oblečení okamžitě vysvěčte.
- Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest:

- Filtr P2.
- Při nedostatečném větrání si nasadte ochranu dýchacích cest.

Ochranné rukavice:

- Ochranné rukavice.
- Materiál rukavic musí být neprodyšný a musí být odolný vůči výrobku / materiálu / úpravě.
- Používejte materiál rukavic / rukavice ze stabilního materiálu (např. nitril).
- Výběr vhodných rukavic závisí nejen na materiálu, ale také na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se dle výrobce.
- Musí být dodržena doba proniknutí materiálem rukavic / přesná doba proříznutí, kterou získáte od výrobce rukavic.

Ochrana očí:

- Utěsněné ochranné brýle.

Ochranný oděv:

- Pracovní ochranný oděv.

U našich údajů se jedná o průměrné hodnoty, které byly zjištěny v laboratorních podmínkách. Vzhledem k použití přírodních surovin se mohou uvedené hodnoty v rámci jedné dodávky drobně lišit, aniž by tím byla jakkoli ovlivněna vhodnost výrobku.






Tento informační list je založen na komplexních zkušenostech, je vytvořen dle nejlepšího vědomí, není právně závazný a nezakládá smluvní právní vztah ani jakékoli další povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Záruka na kvalitu našich materiálů platí v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze odborníci a/nebo osoby, které jsou v používání zběhlé, mají pro něj odborné znalosti nebo příslušnou řemeslnou způsobilost. Uživatel se musí v případě nejasností zeptat a využít odborného zpracování. V zásadě je nejprve doporučeno vytvořit testovací plochu nebo materiál nejprve vyzkoušet v malém rozsahu. Samozřejmě není možné, aby byly beze zbytku obsaženy všechny možné, současné a budoucí případy použití a zvláštnosti. Údaje, které lze předpokládat, že zná odborná veřejnost, zde nebyly uvedeny. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a datové listy v ohledu na materiály, podklad a následnou montáž! V případě pochybností nás kontaktujte. Při uveřejnění nové verze pozbývá platnosti předchozí verze. Informační list ve své aktuální verzi je k dispozici na internetu.

Tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezabývají kupujícího/uživatele povinností provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

AkKit® 311

Tekutá hydroizolácia

- Pripravené na pokládku po cca 24 hodinách
- šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože je bez rozpúšťadiel
- Jednozložkový
- Pripravený na použitie
- Vhodné najmä pre bez tlakový odtok vody pod vrchným obkladom, napr. v sprchových kútoch.
- Možnosť nanášať valčekom a stierkou



POPIS PRODUKTU

Veľmi nízkoemisné, rýchloschnúce, vodotesné, jednozložkové, trvalo elastické spojovacie tesnenie bez obsahu rozpúšťadiel pripravené na použitie, vhodné pri pokládke bez škár a spojov. Je určené na bezškárové tesnenie v interiéri proti vode odtekajúcej bez tlaku priamo pod keramickým obkladom alebo dlažbou na stenách a podlahe v sprche, sprchových kútoch a kúpeľniach. Bez pigmentu. V súlade s normou EN 14891.

Forma dodávky:

Nádoba	Paleta
4 kg / PS	100 ks
8 kg / PS	60 ks

SKLADOVANIE

Skladujte v suchu na drevenom rošte v neporušenom originálnom obale cca 12 mesiacov.

SPRACOVANIE

Odporúčané náradie:

Penový valček alebo valček z ovčej vlny, hladidlo.

Spracovanie:

Najskôr utesnite rohy a prechody medzi stenami a podlahou pomocou tesniacich pásov a tesniacich rohov Akkit, ktoré sú testované v rámci systému. Prípadné priechody utesnite pomocou systémovo testovaných tesniacich manžiet Akkit. Tekutá hydroizolácia Akkit 311 sa nanáša v súlade s technickými predpismi v minimálne 2 vrstvách, pričom minimálna hrúbka vrstvy v suchom stave je 0,5 mm. Pásky a tvarové diely sa pri tom spracovávajú po celej ploche. Materiál sa nanáša priamo z nádoby valčekom alebo hladidlom na celú plochu v rovnomernej hrúbke vrstvy. Druhý pracovný krok sa vykonáva po zaschnutí prvej vrstvy. Na vytvorenie kontrastnej farby je potrebné do hmoty primiešať pigment (žltý). Po vyschnutí druhej vrstvy hydroizolácie môžete začať s pokladaním dlaždíc (napr. pomocou flexibilného lepidla Akkit 420). Nástroje po použití očistite vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota pri spracovaní	+5 až +25 °C
Farba	Žltá
Spotreba	cca 1,5 kg/m ² na mm hrúbky vrstvy
Pracovné kroky	Je potrebné naniesť min. 2 vrstvy (cca 1 mm)
Čas odvetrania 1. vrstvy	Po cca 4 hod.
Pripravenosť na pokládku	Po cca 24 hod.

PODKLAD

Vhodné podklady:

- Betón
- Cementový poter
- Anhydritový poter
- Sadrová omietka
- Vápennocementová omietka
- Murivo
- Sadrokartónová doska
- Pórobetón

Nevhodné pre použitie v prostredí s tlakovou vodou a vo vonkajšom prostredí.

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, schopný záťaže, tvarovo stabilný a bez prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, odformovacích zmesí a voľných častíc a musí spĺňať platné technické miestne a európske smernice, normy a „Všeobecne uznané pravidlá techniky“.

Vhodné prvotné ošetrenie podkladu:

Skontrolujte, či je podklad pripravený na pokládku. Savé podklady je potrebné natrieť hĺbkovým penetračným náterom Akkit 120 a nesavé podklady adhéznym náterom Akkit 110.

CERTIFIKÁTY VÝROBKU

Testované podľa:



EN 14891

Tekuté, vodu neprepúšťajúce výrobky v kombinácii s keramickými dlaždicami a obkladmi – požiadavky, skúšobné postupy, hodnotenie a overovanie trvalej výkonnosti, klasifikácia a označovanie

UPOZORNENIE

Upozornenie na výrobok a spracovanie, upozornenie na materiál:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teploty a/alebo vlhkosti sa môžu vlastnosti materiálu výrazne zmeniť.
- Materiál pred spracovaním príslušne temperujte!
- Aby boli zachované vlastnosti výrobku, nesmú sa primiešavať žiadne cudzie materiály!
- Musí byť presne dodržané množstvo pridanej vody a údaje o riedení!
- Pri tónovaných produktoch vždy pred použitím skontrolujte presnosť odtieňa!
- Rovnakosť farebného odtieňa je možné zaručiť len v rámci jednej šarže.
- Podoba odtieňa je podstatne ovplyvňovaná okolitými podmienkami.
- Rozmiešaný a už zasychajúci materiál sa nesmie ďalej riediť ani pokrývať čerstvým materiálom!

Upozornenie pre okolité prostredie:

- Nespracovávajújte pri teplotách nižších ako +5!
- Ideálny teplotný rozsah pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálny rozsah vlhkosti vzduchu je 40 % až 60 % relatívnej vlhkosti.
- Vyššia vlhkosť vzduchu a/alebo nižšie teploty spomaľujú, nižšia vlhkosť vzduchu a/alebo vyššie teploty urýchľujú schnutie, tuhnutie a vytvrdenie.
- Pri schnutí, prebiehaní reakcií a tvrdnutí musí byť zaistené dostatočné vetranie; nesmie fahať prievan!
- Chráňte pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, vetra a poveternostných vplyvov!
- Ochráňte priliehajúce súčasti!

Tipy:

- V zásade sa najskôr odporúča vytvoriť testovaciu plochu alebo materiál najskôr vyskúšať v malom rozsahu.
- Dodržujte produktové dátové listy všetkých výrobkov Akkit používaných v rámci systému.
- Pre dodatočné práce a renováciu uschovajte originálny produkt z príslušnej šarže.
- Pri náteroch vykurovacích plôch sa musí plocha pred pokládkou najskôr vykúriť podľa normy.
- Pri spracovaní a tvrdnutí nesmie byť zapnuté podlahové kúrenie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Špecifické informácie o výrobku s ohľadom na zloženie, zaobchádzanie, čistenie, zodpovedajúce opatrenia a likvidáciu sú uvedené na etikete a v bezpečnostnom liste.

OBMEDZENIE A MONITOROVANIE EXPOZÍCIE

Osobné ochranné vybavenie:

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia:

- Neprivádzajte do kontaktu s potravinami, nápojmi či krmivom.
- Zašpinené a nasiaknuté oblečenie okamžite vyzlečte.
- Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

Ochrana dýchacích ciest:

- Filter P2.
- Pri nedostatočnom vetraní si nasadte ochranu dýchacích ciest.

Ochranné rukavice:

- Ochranné rukavice
- Materiál rukavíc musí byť nepriehľadný a musí byť odolný voči výrobku / materiálu / úprave.
- Používajte materiál rukavíc / rukavice zo stabilného materiálu (napr. nitril).
- Výber vhodných rukavíc závisí nielen od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych vlastností a líši sa podľa výrobcu.
- Musí byť dodržaná doba preniknutia materiálom rukavíc / presná doba prerezania, ktorú získate od výrobcu rukavíc.

Ochrana očí:

- Utesnené ochranné okuliare.

Ochranný odev:

- Pracovný ochranný odev.

U našich údajov sa jedná o priemerné hodnoty, ktoré boli zistené v laboratórnych podmienkach. Vzhľadom na použitie prírodných surovín sa môžu uvedené hodnoty v rámci jednej dodávky drobne líšiť bez toho, aby tým bola akokoľvek ovplyvnená vhodnosť výrobku.






Tento informačný list je založený na komplexných skúsenostiach, je vytvorený podľa najlepšieho vedomia, nie je právne záväzný a nezakladá zmluvný právny vzťah ani akékoľvek ďalšie povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich všeobecných obchodných podmienok. Montáž našich produktov môžu vykonávať iba odborníci a/alebo skúsené a náležite kvalifikované osoby s odbornými znalosťami. Používateľ nemôže byť zbavený povinnosti konzultácie v prípade nejasností, ako aj odborného spracovania. V zásade sa najskôr odporúča vytvoriť testovaciu plochu alebo materiál najskôr vyskúšať v malom rozsahu. Prírodzene, nie je možné zahrnúť úplne všetky mysliteľné, súčasné a budúce možnosti použitia, ako aj osobitosti produktu. Údaje, ktoré možno predpokladať, že pozná odborná verejnosť, tu neboli uvedené. Je potrebné dodržiavať platné technické, národné a európske normy, smernice a technické listy týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej konštrukcie! V prípade potreby vyjadrite svoje pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia platnosť. Informačný list vo svojej aktuálnej verzii je k dispozícii na internete.

Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasných technologických postupov. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zodpovednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.

AkKit® 311

Etanșare fluidă

- Plăcile ceramice pot fi instalate după aprox. 24 ore
- Fără solvenți
- Format dintr-o componentă
- Gata de utilizare
- Adecvat în special pentru scurgerea apei nepresurizate sub acoperirea de suprafață, de exemplu, în cabinele de duș
- Aplicabil cu trafalet sau șpaclu



DESCRIERE PRODUS

Material de etanșare compozit cu nivel foarte redus de emisii, fără solvenți, cu uscare rapidă, impermeabil, format dintr-o componentă, gata de utilizare, permanent elastic, fără sudură și fără îmbinare. Pentru etanșarea fără rosturi în interior, împotriva apei care se scurge fără presiune direct sub plăcile ceramice ale pereților și pardoselilor din dușuri, cabine de duș, băi. Fără pigmenți. Corespunde EN 14891.

Formă de livrare:

Ambalaj	Palet
4 KG / găleată de plastic	100 buc.
8 KG / găleată de plastic	60 buc.

DEPOZITARE

Se poate depozita într-un spațiu uscat, pe un suport de lemn în recipientul original nedeschis timp de aprox. 12 luni.

APLICARE

Unelte recomandate:

rolă de spumă sau de lână, mistrie.

Prelucrare:

Mai întâi etanșați colțurile și tranzițiile dintre suprafețele pereților și podelelor cu benzi de etanșare Akkit și colțuri de etanșare Akkit testate în sistem. Etanșați orice penetrări existente cu manșoane de perete Akkit testate în sistem. Etanșarea fluidă Akkit 311 se aplică în cel puțin 2 straturi în conformitate cu regulile tehnice, cu o grosime minimă a stratului de 0,5 mm în stare uscată. Benzile și piesele turnate se prelucrează pe întreaga lor suprafață. Aplicați materialul direct din recipient cu o rolă sau cu o mistrie, pe întreaga suprafață, într-o grosime uniformă a stratului. Al doilea strat se aplică după ce s-a uscat primul strat. Pentru a obține culoarea contrastantă, amestecați pigmentul (galben) omogen în compoziție. După ce al doilea strat de etanșare s-a uscat, se poate începe montarea plăcilor ceramice (de exemplu, cu adeziv flexibil Akkit 420). După utilizare, curățați unealta cu apă.

DATE TEHNICE

Temperatură prelucrare	+5 până la +25 °C
Culoare	Galben
Consum	aprox. 1,5 kg/m ² per mm de grosime a stratului
Etape de lucru	Este necesară o aplicare în cel puțin 2 straturi (aprox. 1 mm)
Timp de aerisire primul strat	După aprox. 4 ore
Timp după care pot fi instalate plăcile ceramice	După aprox. 24 ore

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Suprafețe de bază adecvate:

- Betonul
- Șapă de ciment
- șapă anhidrit
- Tencuială gips
- Tencuială ipsos
- Zidărie
- Plăci de gips carton
- BCA

Nu este adecvat în cazul apei sub presiune și în zonele exterioare.

Substratul trebuie să fie uscat, dezghețat, solid, rezistent, stabil ca formă, să nu prezinte urme de praf, murdărie, ulei, grăsimi, agenți de separare și fragmente libere și să corespundă directivelor tehnice naționale și europene, normelor în vigoare, precum și „Regulilor tehnice general acceptate”.

Pretratarea adecvată a substratului:

Verificați dacă substratul este pregătit pentru aplicarea materialului. Substraturile absorbante trebuie grunduite cu grundul de profunzime Akkit 120, iar substraturile neabsorbante trebuie grunduite cu grundul Akkit 110.

CERTIFICATE DE VERIFICARE

Testat conform:



EN 14891

Produce pentru prelucrare lichidă, impermeabile, împreună cu plăci ceramice și placaje – Cerințe, metodă de testare, evaluare și verificare a constanței performanței, clasificare și marcare

INDICAȚII

Indicații cu privire la produs și la prelucrare, indicații cu privire la material:

- La aplicarea în afara intervalului ideal de temperatură și/sau umiditate, caracteristicile materialului se pot modifica semnificativ.
- Aduceți materialele la temperatura corespunzătoare înainte de aplicare!
- Pentru a menține caracteristicile produsului, nu se pot adăuga materiale străine!
- Cantitățile suplimentare de apă sau specificațiile de diluare trebuie respectate cu strictețe!
- Verificați produsele nuanțate în privința acurateții culorii înainte de utilizare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul unui lot.
- Nuanța este influențată în mod semnificativ de condițiile de mediu.
- Materialul amestecat care a început deja să se întărească nu se va mai dilua sau combina cu material proaspăt!

Indicații cu privire la mediul înconjurător:

- A nu se prelucra la temperaturi sub +5 °C!
- Intervalul ideal de temperatură pentru materiale, substrat și aer este de la +15 °C la 25 °C.
- Intervalul ideal de umiditate a aerului se găsește între 40 % și 60 % umiditate relativă.
- Umiditatea ridicată a aerului și/sau temperaturile mai scăzute întârzie uscarea, îmbinarea și întărirea, în timp ce umiditatea scăzută a aerului și/sau temperaturile mai mari le accelerează.
- Asigurați o aerisire suficientă în timpul fazei de uscarea, reacție și întărire; evitați curenții de aer!
- Protejați materialul aplicat de razele directe ale soarelui, de vânt și de intemperii!
- Protejați piesele adiacente!

Sfaturi:

- În principiu, se recomandă să se realizeze în prealabil o zonă de probă sau să se efectueze un mic test.
- Respectați fișele tehnice ale tuturor produselor Akkit utilizate în sistem.
- Pentru lucrări de retușare, păstrați un produs original nemodificat din lotul respectiv.
- În cazul șapelor pentru încălzire în pardoseală, procesul standardizat de întărire trebuie să aibă loc înainte de aplicare.
- Încălzirea prin pardoseală nu trebuie să fie pornită în timpul aplicării și întăririi.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Informațiile specifice produsului referitoare la compoziție, manipulare, curățare, măsuri corespunzătoare și eliminarea deșeurilor rezultă din fișa tehnică de securitate.

LIMITAREA ȘI MONITORIZAREA EXPUNERII

Echipament individual de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Țineți produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale.
- Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea murdărită și îmbibată.
- Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la finalul lucrului.

Protecție respiratorie:

- filtru P2.
- Protecție respiratorie în caz de ventilație insuficientă.

Protecția mâinilor:

- mănuși de protecție.
- Materialul mănușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
- Materialul mănușilor/Utilizați mănuși din material stabil (de exemplu, nitril).
- Alegerea unor mănuși adecvate depinde nu doar de material, ci și de caracteristicile de calitate adiționale și acestea sunt diferite de la producător la producător.
- Timpul de penetrare a materialului mănușii / Timpul exact de penetrare trebuie aflat de la producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Protecție pentru ochi:

- Ochelari de protecție etanși.

Protecția corpului:

- Îmbrăcămintă de protecție.

Datele noastre sunt valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Datorită utilizării materiilor prime naturale, valorile indicate pentru o livrare individuală pot varia ușor, fără a afecta adecvarea produsului.





Această fișă tehnică se bazează pe o experiență vastă, are scopul de a oferi consultanță conform cunoștințelor noastre, nu este obligatorie din punct de vedere juridic și nu constituie un raport juridic contractual sau o obligație accesorie ce decurge din contractul de cumpărare. În cadrul condițiilor generale de vânzare garantăm pentru calitatea materialelor noastre. Utilizarea produselor noastre poate fi realizată doar de specialiști și/sau persoane cu experiență, cunoștințe și calificare corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi exonerat de consiliere în caz de neclarități, precum și de prelucrarea profesională. În principiu, se recomandă să se realizeze în prealabil o zonă de probă sau să se efectueze un mic test. În mod firesc, nu pot fi prevăzute absolut toate cazurile de utilizare și particularitățile posibile, actuale și viitoare. Informațiile despre care se poate presupune că sunt cunoscute de experți au fost omise. Trebuie respectate normele tehnice, naționale și europene în vigoare și fișele tehnice cu privire la materiale, suprafețe și montaj! În caz de neclarități, acestea trebuie comunicate. Prin publicarea unei versiuni noi, prezenta versiune își pierde valabilitatea. Cea mai recentă fișă tehnică este disponibilă pe internet.

Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația sa de a verifica pe propria răspundere materialele în scopul utilizării prevăzute – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.

AkKit® 311

Tečna hidroizolacija

- Spremno za polaganje nakon oko 24 sata
- Ne sadrži rastvarače
- Jednokomponentni
- Spreman za upotrebu
- Posebno pogodna za odvođenje vode bez pritiska ispod završnog sloja, npr. u tuš-kabinama
- Može se nanositi valjkom i špahtlom



OPIS PROIZVODA

Veoma niskoemisiona, bez rastvarača, brzo sušeća, vodonepropusna, jednokomponentna, gotova za upotrebu, trajno elastična, bešavna i bezfugna kompozitna hidroizolacija. Namijenjena za bezfugnu hidroizolaciju u unutrašnjim prostorima protiv vode koja se odvodi bez pritiska, direktno ispod keramičke obloge, na zidnim i podnim površinama u tuševima, tuš-kabinama i kupatilima. Bez pigmenta. U skladu sa EN 14891.

Oblik isporuke:

Kontejner	Paleta
4 kg/ pakovanje	100 kom.
8 kg/ pakovanje	60 kom.

SKLADIŠTENJE

Može se skladištiti na suvom mestu oko 12 meseca u neotvorenom originalnom pakovanju.

OBRADA

Preporučeni alat:

Valjak od pene ili jagnjeće vune, gleterica.

Obrada:

Prvo izvršiti zaptivanje uglova i prelaza između zidnih i podnih površina pomoću sistemski ispitanih Akkit zaptivnih traka i Akkit zaptivnih uglova. Zaptivanje eventualno postojećih otvora u zidovima izvršiti pomoću sistemski ispitanih Akkit zidnih manžetni. Akkit 311 tečna hidroizolacija se nanosi u skladu sa pravilima struke u najmanje dva sloja, pri čemu minimalna debljina sloja u osušenom stanju iznosi 0,5 mm. Trake i oblikovani elementi pritom se u potpunosti premazuju preko cele površine. Materijal nanositi direktno iz pakovanja, pomoću valjka ili gleterice, ravnomerno i punom površinom, u ujednačenoj debljini sloja. Drugi radni korak se izvodi nakon provetravanja prvog sloja. Za dobijanje kontrastne boje, pigment (žuti) treba umešati u masu. Nakon potpunog sušenja drugog hidroizolacionog sloja može se započeti polaganje pločica (npr. uz upotrebu Akkit 420 fleksibilnog lepka). Alat oprati vodom odmah nakon upotrebe.

TEHNIČKI PODACI

Temperatura obrade	+5 °C do +25 °C
Boja	Žuta
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ² po mm debljine sloja
Radni koraci	Min. dvostruko nanošenje (oko 1 mm)
Vreme provetravanja 1. sloja	nakon oko 4 sata
Spreman za polaganje	Nakon oko 24 sata

PODLOGA

Podloge koje su pogodne:

- Beton
- Cementna košuljica
- Anhidritna košuljica
- Gipsani malter
- Krečno-cementni malter
- Zidane površine
- Gips-kartonske ploče, gipsane ploče
- Gazirani beton

Nije pogodno za opterećenje pritiskom vode niti za primenu na otvorenom.

Podloga mora biti suva, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i neučvršćenih delova, i mora biti u skladu sa važećim nacionalnim i evropskim tehničkim direktivama, standardima i „opšteprihvaćenim pravilima tehnike”.

Priprema pogodne podloge:

Proveriti da li je podloga spremna za polaganje. Upijajuće podloge je potrebno grundirati Akkit 120 dubinskim osnovnim premazom, a neupijajuće podloge Akkit 110 adhezionim osnovnim premazom.

SERTIFIKATI ISPITIVANJA

Ispitano u skladu sa:



EN 14891

Hidroizolacioni proizvodi koji se primenjuju u tečnom obliku ispod keramičkih pločica vezanih lepkom – Zahtevi, metode ispitivanja, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i označavanje

NAPOMENE

Napomene o proizvodu i obradi, napomene o materijalu:

- Kada se obrađuju van idealnog opsega temperatura i/ili vlažnosti, svojstva materijala se mogu značajno promeniti.
- Obavite odgovarajuće temperaturnu obradu materijala pre obrade!
- Da bi se održale karakteristike proizvoda, ne smeju se mešati nikakvi drugi materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka za količinu vode koja se dodaje ili uputstava za razređivanje!
- Pre upotrebe proverite tonirane proizvode u pogledu preciznosti nijanse boje!
- Ujednačenost nijanse boje se može garantovati samo unutar jedne serije.
- Na nijansu boje značajno utiču uslovi okoline.
- Izmešani materijal, koji se već počinje stvrdnjavati, ne sme se dalje razređivati niti dodavati svežem materijalu!

Uslovi okoline:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod +5 °C!
- Idealni opseg temperatura za materijal, podlogu i vazduh kreće se od +15 °C do + 25 °C.
- Idealni opseg vlažnosti vazduha kreće se od 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odlažu sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje, dok ih niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju.
- Obezbediti dovoljnu ventilaciju tokom faze sušenja, vezivanja i stvrdnjavanja; izbegavati promaju!
- Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, vetra i nepovoljnih vremenskih uslova!
- Zaštititi susedne komponente!

Saveti:

- Uvek preporučujemo da prvo napravite probnu površinu ili da sprovedete prethodno testiranje na manjoj površini
- Obratite pažnju na tehničke podatke svih Akkit proizvoda koji se koriste u sistemu.
- Za radove na popravkama, sačuvajte neizmenjeni originalni proizvod iz odgovarajuće serije.
- Za grejane cementne košuljice, pre polaganja se mora sprovesti standardizovani proces zagrevanja.
- Podno grejanje ne sme biti uključeno tokom obrade i stvrdnjavanja.

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

Specifične informacije o proizvodu u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim merama i odlaganjem mogu se naći u bezbednosnom listu.

OGRANIČAVANJE I PRAĆENJE IZLOŽENOSTI

Lična zaštitna oprema:

Opšte zaštitne i higijenske mere:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću.
- Operite ruke pre pauze i na kraju rada.

Zaštita disajnih organa:

- Filter P2.
- U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje.

Zaštita ruku:

- Zaštitne rukavice.
- Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/supstancu/preparat.
- Koristiti materijal za rukavice/rukavice od čvrstog materijala (npr. nitril).
- Izbor pogodnih rukavica ne zavisi samo od materijala, već zavisi i od drugih karakteristika kvaliteta i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.
- Vreme prodiranja za materijal rukavica / Tačno vreme prodiranja može se dobiti od proizvođača zaštitnih rukavica i mora se poštovati.

Zaštita očiju:

- Dobro prijanjajuće zaštitne naočare.

Zaštita tela:

- Zaštitna radna odeća.

Navedeni podaci su prosečne vrednosti koje su određene u laboratorijskim uslovima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, vrednosti koje su navedene za pojedinačnu isporuku mogu neznatno da se razlikuju bez uticaja na prikladnost proizvoda.






Ovaj tehnički list se zasniva na velikom iskustvu, ima za cilj da pruži savete prema našem najboljem saznanju, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obavezu na osnovu kupoprodajnog ugovora. Garantujemo kvalitet naših materijala u okviru naših Opštih uslova poslovanja. Naše proizvode mogu koristiti samo profesionalci i/ili iskusna, stručna i odgovarajuće kvalifikovana lica. Korisnik ne može biti oslobođen odgovornosti da postavlja pitanja u slučaju nejasnoća i da profesionalno obrađuje informacije. Uvek preporučujemo da prvo napravite probnu površinu ili da sprovedete prethodno testiranje na manjoj površini. Naravno, sve eventualne trenutne i buduće slučajeve upotrebe i posebne karakteristike nije moguće u potpunosti uključiti. Izostavljene su informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i evropskih standarda, direktiva i informativnih listova u vezi sa materijalima, površinama i naknadnom gradnjom! Ako je potrebno, izrazite zabrinutost. Ova verzija prestaje da važi sa izdavanjem nove verzije. Najnoviji informativni list se može naći na internetu.

Ova tehnička informacija je priređena osnovu aktuelnog stanja tehnike. Podaci u ovoj tehničkoj informaciji ne oslobađaju kupca/korisnika od obaveze da na sopstvenu odgovornost testira materijale u pogledu njihove podobnosti za predviđenu namenu, kao i za date uslove na gradilištu. Profesionalna primena, upotreba i obrada materijala je isključiva odgovornost kupca/korisnika. Ova tehnička informacija prestaje da važi sa objavljivanjem nove verzije.

AkKit® 311

Flüssigabdichtung

- Verlegereif nach ca. 24 Stunden
- Lösungsmittelfrei
- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Besonders geeignet für drucklos ablaufendes Wasser unter dem Oberbelag, z. B. in Duschkabinen
- Roll- und spachtelfähig



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr emissionsarme, lösungsmittelfreie, schnell trocknende, wasserundurchlässige, einkomponentige, gebrauchsfertige, dauerelastische, naht- und fugenlose Verbundabdichtung.

Zur fugenlosen Abdichtung im Innenbereich gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag auf Wand- und Bodenflächen in Brausen, Duschkabinen, Badezimmern. Ohne Pigment.

Entspricht der EN 14891.

Lieferform:

Gebinde	Palette
4 kg / KE	100 Stk.
8 kg / KE	60 Stk.

LAGERUNG

Trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände ca. 12 Monate.

VERARBEITUNG

Empfohlenes Werkzeug:

Schaumstoff- oder Lammfellwalze, Glättkelle.

Verarbeiten:

Zuerst die Ecken und Übergänge zwischen Wand- und Bodenflächen mit im System geprüften Akkit Dichtbändern und Akkit Dichtecken abdichten. Eventuell vorhandene Durchdringungen mit im System geprüften Akkit Wandmanschetten abdichten. Akkit 311 Flüssigabdichtung wird nach den Regeln der Technik in mindestens 2 Schichten aufgetragen, dabei beträgt die Mindestschichtdicke im ausgetrockneten Zustand 0,5mm. Bänder und Formteile werden dabei vollflächig überarbeitet. Das Material direkt aus dem Gebinde heraus mittels Walze oder Glättkelle vollflächig in gleichmäßiger Schichtdicke aufbringen. Der zweite Arbeitsgang erfolgt nach Ablüftung der ersten Schicht. Um die Kontrastfarbe herzustellen ist das Pigment (gelb) in die Masse einzumischen. Nach Durchtrocknung der zweiten Abdichtungsschicht kann mit der Fliesenverlegung begonnen werden (z. B. mit Akkit 420 Flexkleber).

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TECHNISCHE ANGABEN

Verarbeitungstemperatur	+5 bis +25 °C
Farbe	Gelb
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² per mm Schichtdicke
Arbeitsgänge	Mind. 2-maliger Auftrag erforderlich (ca. 1 mm)
Ablüftzeit 1. Schicht	Nach ca. 4 Std.
Verlegereife	Nach ca. 24 Std.

UNTERGRUND

Geeignete Untergründe:

- Beton
- Zementestrich
- Anhydritestrich
- Gipsputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipskartonplatte, Gipsbauplatte
- Porenbeton

Nicht geeignet bei Druckwasserbelastung und im Außenbereich.

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln der Technik“ entsprechen.

Geeignete Untergrundvorbehandlung:

Untergrund auf Verlegereife prüfen. Saugende Untergründe sind mit Akkit 120 Tiefengrund und nichtsaugende mit Akkit 110 Haftgrund zu grundieren.

PRÜFZEUGNISSE

Geprüft nach:



EN 14891

Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen – Anforderungen, Prüfverfahren, Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, Klassifizierung und Kennzeichnung

HINWEISE

Produkt- und Verarbeitungshinweise, Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauestens einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.
- Angemischtes, bereits anzusteifen beginnendes Material darf nicht weiterverdünnt oder mit frischem Material versetzt werden!

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei +15 °C bis + 25 °C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten Akkit Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
- Bei Heizstrichen muss der normgerechte Ausheizvorgang vor der Verlegung erfolgen.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein.

SICHERHEITSHINWEISE

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz:

- Filter P2.
- Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Handschutz:

- Schutzhandschuhe.
- Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial / Handschuhe aus stabilem Material (z. B. Nitril) verwenden.
- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials / Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

- Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

- Arbeitsschutzkleidung.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.






Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils aktuellste Merkblatt ist im Internet abrufbar.

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

AkKit® 311

Folyékony tömítőanyag

- lehelyezésre alkalmas kb. 24 óra elteltével
- Oldószermentes
- Egykomponensű
- Használatra kész
- Különösen alkalmas a nyomásmentesen lefolyó vízhez a felső réteg alatt, pl. zuhanyfülkékben
- Hengerrel és spatulával felhordható



TERMÉKLEÍRÁS

Nagyon alacsony kibocsátású, oldószermentes, gyorsan száradó, vízzáró, egykomponensű, felhasználásra kész, tartósan rugalmas, varrat- és hézagmentes kompozit tömítőanyag. Hézagmentes tömítéshez beltérben nyomásmentesen lefolyó víz ellen, közvetlenül a kerámia burkolat alatt a fal- és padlóburkolatokon zuhanyzóknak, zuhanyfülkékben, fürdőszobákban. Pigment nélkül. Megfelel az EN 14891 szabványnak.

Csomagolási forma:

Göngyöleg	Raklap
4 KG / MV	100 db
8 kg / MV	60 db

TÁROLÁS

Szárazon, raklapon, bontatlan eredeti csomagolásban kb. 12 hónap.

FELDOLGOZÁS

Ajánlott szerszám:

Szivacs- szőrhenger, simítókanál.

Feldolgozás:

Először tömítse le a sarkokat és a fal- és padlófelületek közötti átmeneteket a rendszerben tesztelt Akkit tömítőszalagokkal és Akkit tömítő sarkokkal. Zárja le a meglévő áthatolásokat a rendszerben tesztelt Akkit fali hüvelyekkel. Az Akkit 311 folyékony szigetelés a technológiai szabályoknak megfelelően legalább 2 rétegben kerül felhordásra, a minimális rétegvastagság száraz állapotban 0,5 mm. A szalagok és a formaelemek teljes felülete átdolgozásra kerül. Az anyagot közvetlenül a tartályból hengerrel vagy spatulával a teljes felületre egyenletes rétegvastagságban kell felvinni. A második réteg felvitele az első réteg száradása után történik. A kontrasztszín előállításához a pigmentet (sárga) lassan járó keverővel homogén módon keverje a masszába. A második vízszigetelő réteg átszáradása után kezdődhet a burkolás (pl. Akkit 420 flexibilis ragasztóval). Használat után tisztítsa le a szerszámot vízzel.

MŰSZAKI ADATOK

Feldolgozási hőmérséklet	+5 és +25 °C között
Szín	sárga
Felhasználás	kb. 1,5 kg/m ² mm rétegvastagságra
Munkafázisok	legalább 2-szeres felhordás szükséges (kb. 1 mm)
1. réteg szellőztetési idő	kb. 4 óra után
Kikeményedés	kb. 24 óra után

ALAPZAT

Megfelelő alapzatok:

- Beton
- Cementesztrich
- Anhidrit-estrich
- Gipsz vakolat
- Mész-cement vakolat
- Falazat
- Gipszkarton lemez, gipsz építőlemez
- Pórusbeton

Nem alkalmas nyomás alatt álló vízhez és kültéri területekhez.


Az aljzatnak száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, méretstabilnak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, elválasztó anyagoktól és laza részeketől mentesnek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és európai műszaki irányelveknek, szabványoknak és az „Általánosan elfogadott műszaki szabályoknak”.

Alapzat megfelelő előkezelése:

Alapzat kikeményedését ellenőrizni. A nedvszívó aljzatokat Akkit 120 mélylapozóval, a nem nedvszívó aljzatokat pedig Akkit 110 tapadó alapozóval kell lekenni.

VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítva:



EN 14891

Folyékonyan feldolgozandó, vízzáró termékek kerámia csempékhez és burkolólapokhoz – Követelmények, vizsgálati eljárások, a teljesítményállandóság értékelése és ellenőrzése, osztályozás és jelölés

MEGJEGYZÉSEK

A termékre és a feldolgozására, az anyagra vonatkozó útmutatások:

- A hőmérséklet és/vagy levegő-páratartalom ideális tartományain kívüli feldolgozás esetén az anyag tulajdonságai jelentősen megváltozhatnak.
- A feldolgozás előtt az anyagokat megfelelően temperálni kell.
- A termék tulajdonságainak megőrzése érdekében tilos idegen anyagokat hozzáadni!
- A víz hozzáadásának mennyiségét vagy a hígítási előírásokat szigorúan be kell tartani!
- Használat előtt ellenőrizze a színezett termékek színhelyességét!
- A színazonosság csak egy tételben belül garantálható.
- A színárnyalatot jelentősen befolyásolják a környezeti feltételek.
- A már szilárduló bekevert anyagot nem szabad tovább hígítani vagy friss anyaggal keverni!

Környezeti feltételek:

- Ne dolgozza fel +5 °C alatti hőmérsékleten!
- Az ideális hőmérsékleti tartomány az anyaghoz, az alapozáshoz és a levegőhöz +15°C és + 25°C között van.
- Az ideális levegő páratartalom tartomány 40% és 60% relatív páratartalom között van.
- A magasabb páratartalom és/vagy alacsonyabb hőmérséklet késlelteti, az alacsony páratartalom és/vagy magasabb hőmérséklet gyorsítja a száradást, szilárdulást és keményedést.
- A szárítási, reakció- és keményedési fázisban gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről; kerülni kell a huzatot!
- Védje a közvetlen napfénytől, szélétől és időjárási hatásoktól!
- Védje a szomszédos alkatrészeket!

Tippek:

- Alapvetően javasoljuk előzetesen egy próbaterület burkolását, vagy egy kisebb előzetes tesztelést.
- Tartsa be a rendszerben használt összes Akkit termék adatlapját.
- A javítási munkákhoz tartson meg egy változatlan eredeti terméket az adott tételből.
- A fűtött esztrichek esetében a szabványos fűtési folyamatnak a lerakási folyamat előtt kell megtörténnie.
- A padlófűtést tilos bekapcsolni a felhordás és a kikeményedés ideje alatt.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az összetételre, kezelésre, tisztításra, megfelelő intézkedésekre és ártalmatlanításra vonatkozó termékspecifikus információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

AZ EXPOZÍCIÓ LEHATÁROLÁSA ÉS FELÜGYELETE

Személyi védőfelszerelés:

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:

- Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól.
- A szennyezett, átázott ruházatot azonnal vegye le.
- Szünetek előtt és munka végén mosson kezet.

Légzésvédelem:

- P2 szűrő
- Elégtelen szellőzés esetén viseljen légzésvédelmet.

Kézvédelem:

- Védőkesztyű
- A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
- Használjon erős anyagból (pl. nitril) készült kesztyűt.
- A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem más minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként eltérő.
- A kesztyű anyagának áthatolási ideje / A pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell beszerezni és betartani.

Szemvédelem:

- Szorosan záródó védőszemüveg

Testvédelem:

- Munkavédelmi ruházat

Adataink átlagértékek, amelyeket laboratóriumi körülmények között határoztunk meg. Természetes nyersanyagok használatának következtében az egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez befolyásolná a termék alkalmasságát.





Ez a tájékoztató széleskörű tapasztalatokon alapul, legjobb tudásunk szerinti tanácsadásra szolgál, jogilag nem kötelező érvényű, és nem minősül szerződéses jogviszonynak vagy az adásvételi szerződésből eredő mellékkötelezettségnek. Anyagaink minőségét az Általános Szerződési Feltételeinknek megfelelően garantáljuk. Termékeinket csak szakemberek és/vagy tapasztalt, képzett és megfelelő képzéssel rendelkező személyek használhatják. A felhasználó nem mentesülhet a kétségek esetén történő tájékozódás és a szakszerű feldolgozás kötelezettsége alól. Alapvetően javasoljuk előzetesen egy próbaterület burkolását, vagy egy kisebb előzetes tesztelést. Természetesen nem lehet minden lehetséges, jelenlegi és jövőbeli felhasználási esetet és különleges funkciót teljes egészében feltüntetni. A szakemberek által feltételezhetően ismert információkat kihagytuk. Tartsa be a vonatkozó műszaki, nemzeti és európai szabványokat, irányelveket és adatlapokat az anyagokra, az aljzatra és a későbbi beépítésre vonatkozóan! Szükség esetén jelentse az aggályokat. Egy új változat közzétételével ez a változat érvényét veszti. A legfrissebb tájékoztató elérhető az interneten.

A jelen műszaki információ a technika állása alapján készült. A műszaki információban szereplő adatok nem mentesítik a vevőt/felhasználót a kötelezettsége alól, hogy a munkanyagokat saját felelősségi körében ellenőrizze az alkalmazási célnak való megfelelés vonatkozásában, beleértve a helyszíni adottságokat is. A munkanyagok szakemberi általi alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kizárólag a vevő/felhasználó felelősségi körébe tartozik. Egy új kiadás megjelenése esetén a jelen műszaki információ érvényét veszti.

AkKit® 311

Środek do hydroizolacji

- Płytki można układać już po ok. 24 godz.
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Jednokomponentowy
- Gotowy do użytku
- Chroni zwłaszcza przed wnikaniem wody spływającej bez ciśnienia, np. w kabinach prysznicowych
- Można nakładać wałkiem i szpachlą



OPIS PRODUKTU

Bardzo niskoemisyjny, niezawierający rozpuszczalników, szybko schnący, jednokomponentowy, gotowy do użycia środek hydroizolacyjny do wnętrza. Pozostawia trwale elastyczną, nieprzepuszczającą wody powłokę bez spoin i fug. Stosowany bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi na ścianach i podłodze, chroni przed wodą spływającą bez ciśnienia pod natryskiem, w kabinach prysznicowych i łazienkach. Bez pigmentu. Odpowiada normie EN 14891.

Formy dostawy:

Opakowanie zbiorcze	Paleta
4 kg / wiadro z tw. szt.	100 szt.
8 kg / wiadro z tw. szt.	60 szt.

PRZECHOWYWANIE

W suchym pomieszczeniu na drewnianych półkach lub paletach, w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu ok. 12 miesięcy.

NAKŁADANIE

Zalecane narzędzia:

Wałek z pianki lub futrzany, paca do gładzi.

Nakładanie:

Najpierw zabezpieczyć krawędzie i powierzchnie styku pomiędzy ścianami i podłogą za pomocą taśm i kątowników uszczelniających Akkit atestowanych dla produktów Akkit. Ewentualnie występujące przepusty uszczelnić za pomocą kołnierzy atestowanych dla produktów Akkit. Środek do hydroizolacji Akkit 311 nakłada się wedle reguł techniki w co najmniej 2 warstwach, przy czym minimalna grubość warstwy po wyschnięciu wynosi 0,5 mm. Należy pamiętać o całkowitym pokryciu taśm i kształtek uszczelniających. Materiał nanosi się bezpośrednio z pojemnika za pomocą wałka lub pacy do gładzi. Powłoka powinna mieć jednakową grubość na całej powierzchni. Drugą warstwę nakłada się po odparowaniu pierwszej warstwy. Aby uzyskać kontrastową barwę, można domieszać odrobinę pigmentu (w kolorze żółtym). Po przeschnięciu drugiej warstwy hydroizolacji można rozpocząć układanie płytek (np. na klej elastyczny Akkit 420). Narzędzia po użyciu umyć w wodzie.

DANE TECHNICZNE

Temperatura nakładania	+5°C do +25°C
Kolor	Żółty
Zużycie	ok. 1,5 kg/m ² na mm grubości warstwy
Etapy pracy	Co najmniej 2 warstwy (grubość całkowita ok. 1 mm)
Odparowanie 1. warstwy	Po ok. 4 godz.
Gotowość do nakładania	Po ok. 24 godz.

PODŁOŻE

Odpowiednie podłoża:

- Beton
- Jastrych cementowy
- Jastrych anhydrytowy
- Tynk gipsowy
- Tynki cementowo-wapienne
- Mur z cegły
- Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe
- Beton porowaty

Nie nadaje się do ochrony przed wodą pod ciśnieniem ani do użytku na zewnątrz.

Podłoże musi być suche, niezmrożone, wytrzymałe, trwałe, stabilne i pozbawione kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, środków antyadhezyjnych i luźnych cząstek i musi odpowiadać obowiązującym krajowym i europejskim dyrektywom, normom, oraz „ogólnie uznawanym regułom rzemiosła”.

Odpowiednie przygotowanie podłoża:

Sprawdzić, czy podłoże jest przygotowane do nakładania powłoki. Chłonne powierzchnie należy zagruntować głęboko penetrującym podkładem Akkit 120, pozostałe podkładem szczepnym Akkit 110.

ŚWIADECTWA KONTROLI

Sprawdzono według:



EN 14891

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie

WSKAZÓWKI

Instrukcje odnośnie produktu i nakładania, wskazówki dotyczące materiału:

- W przypadku nakładania poza idealnym zakresem temperatur i/lub wilgotności powietrza właściwości materiałowe mogą zmienić się w znaczący sposób.
- Materiały przed użyciem doprowadzić do odpowiedniej temperatury!
- Aby zachować właściwości produktu, nie można mieszać z produktami obcymi!
- Należy ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody lub rozcieńczenia!
- Produkty przebarwione sprawdzić pod kątem dokładności odcienia!
- Jednolita barwa może być zagwarantowana wyłącznie w obrębie jednej partii produkcyjnej.
- Na odzwierciedlenie kolorystyczne znacząco wpływają warunki otoczenia.
- Materiału zmieszanego, już twardniejącego nie wolno ponownie rozcieńczać lub nakładać z materiałem świeżym!

Wskazówki odnośnie otoczenia:

- Nie stosować przy temperaturach poniżej + 5°C!
- Idealny zakres temperatur materiału, podłoża i powietrza wynosi od +15°C do +25°C.
- Idealny zakres wilgotności powietrza wynosi od 40 % do 60 % wilgotności względnej.
- Podwyższona wilgotność powietrza i/lub niższe temperatury opóźniają, natomiast niska wilgotność powietrza i/lub wyższe temperatury przyspieszają wysychanie, wiązanie i twardnienie.
- Podczas fazy schnięcia, reakcji i twardnienia należy zadbać o dostateczne wietrzenie, unikać przeciągu!
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wiatrem i wpływami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy budowlane!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wcześniej nałożyć warstwę próbną lub najpierw przetestować na małej powierzchni.
- Przestrzegać karty charakterystyki wszystkich produktów Akkit zastosowanych w systemie.
- Do prac naprawczych przechować oryginalny produkt danej partii produkcyjnej.
- W przypadku jastrychów grzewczych przed nałożeniem należy przeprowadzić proces wygrzewania zgodny z normami.
- Podczas nakładania i twardnienia nie wolno włączać ogrzewania podłogowego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące produktu, takie jak skład, obchodzenie się z produktem, czyszczenie, odpowiednie postępowanie i utylizacja, znajdują się w karcie charakterystyki.

OGRANICZENIE I MONITOROWANIE NARAŻENIA

Środki ochrony indywidualnej:

Ogólne środki ochrony i higieny:

- Trzymać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
- Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasiąkniętą odzież.
- Przed przerwami i po zakończeniu pracy umyć ręce.

Ochrona dróg oddechowych:

- Filtr P2.
- W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.

Ochrona rąk:

- Rękawice ochronne.
- Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / procesu przygotowania.
- Materiał rękawic / Należy używać rękawic wykonanych z wytrzymałego materiału (np. nitylu).
- Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych i różni się w zależności od producenta.
- Czas penetracji materiału rękawicy / Dokładny czas penetracji należy uzyskać od producenta rękawic ochronnych i przestrzegać go.

Ochrona oczu:

- Okulary ochronne ze szczelnym dopasowaniem.

Ochrona ciała:

- Odzież ochronna.

W przypadku naszych danych chodzi o wartości uśrednione, które ustalono w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na zastosowanie naturalnych surowców podawane wartości poszczególnych dostaw mogą się nieznacznie różnić bez negatywnego wpływu na przydatność produktu.






Niniejsza instrukcja opiera się na bogatym doświadczeniu, ma na celu udzielenie porad zgodnie z najlepszą wiedzą, nie ma mocy prawnej i nie stanowi podstawy do powstania stosunku prawnego ani dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Jakość naszych materiałów gwarantujemy w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Nasze produkty mogą być stosowane wyłącznie przez specjalistów i/lub osoby doświadczone, kompetentne i posiadające odpowiednie umiejętności rzemieślnicze. Użytkownik nie może być zwolniony z obowiązku skierowania zapytania w przypadku niejasności oraz profesjonalnego zastosowania. Zasadniczo zalecamy wcześniej nałożyć warstwę próbną lub najpierw przetestować na małej powierzchni. Oczywiście nie można uwzględnić wszystkich możliwych, obecnych i przyszłych zastosowań oraz szczególnych przypadków. Zrezygnowano z podawania informacji, które można uznać za znane specjalistom. Należy przestrzegać obowiązujących norm technicznych, krajowych i europejskich, wytycznych i instrukcji dotyczących materiałów, podłoża i dalszej konstrukcji! W razie potrzeby należy zgłaszać wątpliwości. Wraz z wydaniem nowej wersji niniejszy dokument traci ważność. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w Internecie.

Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na bazie aktualnego stanu techniki. Dane w tej informacji technicznej nie zwalniają Kupującego/Użytkownika z jego obowiązku sprawdzenia materiałów na swoją odpowiedzialność pod kątem ich przydatności do planowanego celu zastosowania – również pod względem uwarunkowań w miejscu użytkowania. Fachowe użycie, zastosowanie i przetwarzanie materiałów należy wyłącznie do zakresu odpowiedzialności Kupującego/Użytkownika. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsza informacja techniczna traci swoją ważność.

AkKit® 311

Течна хидроизолация

- Готова за полагане след ок. 24 часа
- Без разтворители
- Еднокомпонентна
- Готова за употреба
- Особено подходяща за вода, която се оттича без налягане под повърхностното покритие, например в душ кабинни.
- Може да се нанася с валик или мистрия



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Бързосъхнеща, водонепроницаема, еднокомпонентна, готова за употреба, трайно еластична, безшевна и безфугова композитна хидроизолация с много ниски емисии. За безшевна хидроизолация във вътрешни пространства срещу оттичаща се без налягане вода директно под керамични плочки върху стенни и подови повърхности на душове, душкабини и бани. Без пигмент. Отговаря на EN 14891.

Разфасовка:

Опаковка	Палет
4 кг/оп.	100 бр.
8 кг/оп.	60 бр.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо място върху дървена скара в неотворена оригинална опаковка ок. 12 месеца.

ОБРАБОТКА

Препоръчителен инструмент:

Валяк от пяна или агнешка кожа, маламашка.

Обработка:

Първо уплътнете ъглите и преходите между стените и пода, като използвате уплътнителни ленти Akkit и уплътнителни ъгли Akkit, които са тествани в системата. Уплътнете всички налични отвори със стенни маншети Akkit, които са тествани в системата. Течната хидроизолация Akkit 311 се нанася съгласно правилата на техниката в минимум 2 слоя, като минималната дебелина на слоя в изсъхнало състояние е 0,5 mm. При това лентите и формованите части се обработват по цялата повърхност. Материалът се нанася директно от опаковката посредством валяк или маламашка по цялата повърхност с равномерна дебелина на слоя. Вторият работен етап се извършва след проветряване на първия слой. За получаване на контрастния цвят пигментът (жълт) трябва да се добави в масата. След като вторият изолационен слой изсъхне напълно, може да започне полагането на плочки (например с помощта на гъвкаво лепило Akkit 420). Почистете инструмента с вода след употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Температура на обработка	+5 до +25 °C
Цвят	Жълто
Разход	ок. 1,5 кг/м ² на мм дебелина на слоя
Работни процеси	Необходимо е поне 2-кратно нанасяне (ок. 1 мм)
Време за проветряване 1 слой	След ок. 4 ч
Готовност за полагане	След ок. 24 ч

ОСНОВА

Подходящи основи

- Бетон
- Циментова замазка
- Анхидритна замазка
- Гипсова мазилка
- Варо-циментова мазилка
- Зидария
- Гипсокартонна плоскост, гипсова строителна плоскост
- Газобетон

Неподходящо при воден натиск и на открито.


Основата трябва да е суха, незамръзнала, здрава, носеща, недеформируема и без прах, замърсявания, масло, мазнини, разделителни средства и свободни частици, както и да отговаря на действащите национални и европейски технически разпоредби, стандарти, както и на „общоприетите правила на техниката“.

Предварителна обработка на основата:

Проверете основата за готовност за полагане. Абсорбиращите повърхности трябва да се обработят с грунд за дълбоко проникване Akkit 120, а неабсорбиращите повърхности с адхезионен грунд Akkit 110.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тестван съгласно:



EN 14891

Водонепропускливи продукти, които се нанасят течни, в комбинация с керамични плочки и плоскости – изисквания, методи за изпитване, оценка и проверка на устойчивостта на резултатите, класификация и обозначение

УКАЗАНИЯ

Указания за продукта и обработката, указания за материала:

- При обработка извън идеалния диапазон на температурата и/или влажността свойствата на материала могат да се променят значително.
- Преди обработката темперирайте материалите!
- За да се запазят свойствата на продукта, не трябва да се добавят чужди материали!
- Количествата добавяна вода или указанията за разреждане трябва да се спазват стриктно!
- Преди употреба трябва да се проверява съпадението на цветовия тон на оцветените продукти!
- Съпадението на цветовете може да се гарантира само в рамките на една партида.
- Нюансът на цвета се влияе значително и от условията на околната среда.
- Смесеният материал, който вече започва да се втвърдява, не трябва да се разрежда допълнително или да се смесва с пресен материал!

Указания за околната среда:

- Не обработвайте при температури под +5 °C!
- Идеалният температурен диапазон за материала, основата и въздуха е от +15°C до + 25°C.
- Идеалният диапазон на относителната влажност на въздуха е от 40 % до 60 %.
- Повишената влажност на въздуха и/или по-ниските температури забавят изсъхване, свързването и втвърдяването, докато ниската влажност и/или по-високите температури ги ускоряват.
- По време на фазата на изсъхване, реакция и втвърдяване трябва да се осигури достатъчна вентилация; теченията трябва да се избягват!
- Защитете от пряка слънчева светлина, вятър и атмосферни влияния!
- Защитете съседните конструкции!

Съвети:

- По принцип препоръчваме предварително да се създаде пробна площ или да се направи тест с малък експеримент.
- Спазвайте техническите информационни листове на всички продукти на Akkit, използвани в системата.
- За ремонтни работи трябва да се съхранява неподправен оригинален продукт от съответната партида.
- При отоплителните замазки преди полагането трябва да се извърши стандартното предварително затопляне.
- По време на обработката и втвърдяването подовото отопление не трябва да се включва.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информация за конкретния продукт относно състава, боравенето, почистването, съответните мерки и изхвърлянето може да се намери в информационния лист за безопасност.

ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Лични предпазни средства:

Общи мерки за защита и хигиена:

- Дръжте далеч от храни, напитки и фуражи.
- Незабавно съблечете замърсените и напоени дрехи.
- Измивайте ръцете си преди почивките и в края на работния ден.

Дихателна защита:

- Филтър P2.
- При недостатъчна вентилация използвайте средство за дихателна защита.

Защита за ръцете:

- Защитни ръкавици.
- Ръкавиците трябва да са изработени от материал, който е непроницаем и устойчив на съответния продукт/вещество/смес.
- Материал на ръкавиците / Използвайте ръкавици от здрав материал (напр. нитрил).
- Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от други качествени характеристики и варира в зависимост от производителя.
- Време на проникване на материала за ръкавиците / Точното време на проникване трябва да се получи от производителя на защитните ръкавици и да се спазва.

Защита за очите:

- Плътни прилепващи предпазни очила.

Защита за тялото:

- Защитно работно облекло.

Нашите данни са средни стойности, определени при лабораторни условия. Поради използването на естествени суровини, посочените стойности на отделна доставка могат да се различават леко, без това да влияе на годността на продукта.

Този информационен лист се базира на богат опит, има за цел да предостави съвети според най-добрите ни познания, не е юридически обвързващ и не създава нито договорно правоотношение, нито допълнителни задължения по договора за покупко-продажба. Гарантираме качеството на нашите материали в рамките на нашите Общи търговски условия. Нашите продукти трябва да се използват само от компетентни специалисти и/или от опитни и сръчни лица с необходимите познания. Потребителят не може да бъде освободен от задължението да се допитва при неясноти, както и да обработва продукта по професионален начин. По принцип препоръчваме предварително да се създаде пробна площ или да се направи тест с малък експеримент. По същество не е възможно всички възможни, настоящи и бъдещи случаи на приложение и особености да бъдат обхванати изчерпателно. Не са включени данни, които се считат за известни на специалистите. Спазвайте действащите технически, национални и европейски стандарти, директиви и информационни листове, свързани с материалите, основата и последващата конструкция! Ако е необходимо, изразете своите опасения. С публикуването на нова версия старата версия губи валидността си. Последната версия на информационния лист за безопасност може да се намери в интернет.

Тази техническа информация е изготвена въз основа на съвременното ниво на развитие на техниката. Информацията в тази техническа информация не освобождава купувача/потребителя от задължението му сам да провери пригодността на материалите за предвидената им употреба – включително с оглед на конкретните условия на строителната площадка. Отговорност за правилното и професионално използване и обработване на материалите носи купувача/потребителя. При публикуване на нова версия настоящата техническа информация губи валидността си.

AkKit® 311

Рідка гідроізоляція

- Готовність до укладання припл. через 24 години
- Не містить розчинників
- Однокомпонентний засіб
- Готовий до використання
- Особливо підходить для захисту від води, що стікає без тиску під верхнім покриттям, наприклад, у душових кабінах.
- Можна наносити валиком або шпателем



ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Однокомпонентна, готова до використання, швидковисихаюча, водонепроникна, постійно еластична, безшовна та безфугова композитна гідроізоляційна система з дуже низьким рівнем викидів, що не містить розчинників. Для безшовної гідроізоляції у внутрішніх приміщеннях від води, що стікає без тиску, безпосередньо під керамічною плиткою на стінах та підлогових поверхнях у душі, душових кабінах та ванних кімнатах. Не містить пігменту. Відповідає вимогам EN 14891.

Форма постачання:

Групова упаковка	Піддон
4 кг / КЕ	100 шт.
8 кг / КЕ	60 шт.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому вигляді на дерев'яній решітці у відкритій оригінальній упаковці приблизно 12 місяців.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендований інструмент:

Поролоновий або овчинний валик, кельма для розрівнювання.

Обробка:

Спочатку герметизуйте кути та переходи між стіною та підлогою, використовуючи герметичні стрічки Akkit та герметичні куточки Akkit, що перевірені в системі. Герметизуйте будь-які існуючі місця проникнення за допомогою стінових манжет Akkit, що пройшли випробування в системі. Рідку гідроізоляцію Akkit 311 слід наносити щонайменше в 2 шари згідно з правилами технології, з мінімальною товщиною шару після висихання 0,5 мм. При цьому стрічки та фасонні деталі слід покривати по всій поверхні. Нанесіть матеріал безпосередньо з контейнера на всю поверхню рівномірним шаром за допомогою валика або шпателя. До другого етапу роботи можна перейти після вивітрювання першого шару. Щоб створити контрастний колір, в суміш необхідно вмішати пігмент (жовтий). Після повного висихання другого шару гідроізоляції можна розпочати укладання плитки (наприклад, за допомогою гнучкого клею Akkit 420). Після використання інструменти необхідно промити водою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Температура обробки	від +5 до +25 °C
Колір	Жовтий
Витрата	близько 1,5 кг/м ² на один мм товщини шару
Етапи роботи	Потрібно нанести щонайменше 2 шари (приблизно 1 мм)
Час вивітрювання 1-го шару	Прибл. через 4 год.
Готовність до укладання плитки	Прибл. через 24 год.

ОСНОВА

Підхожі основи:

- Бетон
- Цементна стяжка
- Ангідритова стяжка
- Гіпсова штукатурка
- Вапняно-цементна штукатурка
- Цегляне мурування
- Гіпсокартонна плита, гіпсокартонна панель
- Комірчастий бетон

Не підходить для використання в місцях, що піддаються впливу води під тиском, або на відкритому повітрі.

Основа має бути сухою, незамерзаючою, міцною, здатною нести навантаження, жорсткою та очищеною від пилу, бруду, оливи, жирів, розділових змазок і розсипаних часток; основа має відповідати діючим національним і європейським технічним директивам і стандартам, а також «загально визнаним будівельним нормам і правилам».

Відповідні дії з попередньої обробки основи:

Перевірити основу на готовність до укладання. Абсорбуючі основи слід ґрунтувати глибокопроникною ґрунтовкою Akkit 120, а неабсорбуючі основи — адгезійною ґрунтовкою Akkit 110.

СЕРТИФІКАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Випробувано згідно зі стандартом:



EN 14891

Рідкі гідроізоляційні матеріали для використання разом з керамічною плиткою та плитковими покриттями. Вимоги, методи випробування, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та позначення

ВКАЗІВКИ

Інформація про продукцію та спосіб обробки, вказівки щодо матеріалів:

- У випадку обробки в умовах, відмінних від ідеального діапазону температури та/або вологості повітря, характеристики матеріалів можуть помітно відрізнятись.
- Перед застосуванням довести матеріали до відповідної температури!
- Для збереження характеристик продукту не допускається домішувати жодні сторонні матеріали!
- Слід найретельніше дотримуватися належного дозування води або інструкцій щодо розведення!
- Тоновані продукти перед використанням перевірити на точність кольорового тону!
- Стабільність кольору може бути гарантована лише в межах одної партії.
- На утворення кольорового тону суттєво впливають умови навколишнього середовища.
- У змішаний матеріал, який вже починає тверднути, не можна додавати воду або свіжий матеріал!

Вимоги до умов навколишнього середовища:

- Не обробляти за температури нижче +5 °C!
- Ідеальний діапазон температури матеріалу, основи та повітря: від +15 °C до +25 °C.
- Ідеальна відносна вологість повітря: від 40 % до 60 %.
- Підвищена вологість повітря та/або понижена температура сповільнює процес висихання, загустіння та твердіння, а понижена вологість повітря та/або підвищена температура прискорює цей процес.
- Під час фази висихання, реагування та твердіння слід забезпечити достатнє провітрювання, але уникати протягів!
- Захищати від прямих сонячних променів, від вітру та атмосферних впливів!
- Захищати суміжні елементи конструкції!

Поради:

- Принципово рекомендуємо заздалегідь створити пробну поверхню або перевірити шляхом невеличкого випробування.
- Брати до уваги дані з технічних паспортів усіх продуктів Akkit, використовуваних у системі.
- Зберігати для ремонтних робіт не зіпсований оригінальний продукт із відповідної партії.
- Для стяжок із підігрівом перед укладанням потрібно провести стандартний процес підігріву.
- Під час обробки та твердіння не можна вмикати систему теплої підлоги.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Інформацію стосовно продукту — склад, поводження, очищення, відповідні заходи та утилізація — можна знайти у паспорті безпеки матеріалу.

ОБМЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ

Індивідуальні засоби захисту:

Загальні заходи захисту та санітарно-гігієнічні заходи:

- Тримати подалі від харчових продуктів, напоїв і кормів.
- Негайно зняти забруднений, просочений одяг.
- Мити руки перед перервою та наприкінці роботи.

Захист органів дихання:

- Фільтр P2.
- В умовах недостатнього провітрювання потрібен захист органів дихання.

Захист рук:

- Захисні рукавички.
- Матеріал рукавичок має бути непроникним і стійким до дії продукту / речовини / розчину.
- Матеріал рукавичок / Використовувати рукавички з міцного матеріалу (наприклад, нітрилу).
- Вибір підходящих рукавичок залежить не лише від матеріалу, а й від інших характеристик якості та відрізняється від одного виробника до іншого.
- Час проникнення для матеріалу рукавичок / Точний час до розриву потрібно дізнатися у виробника рукавичок і дотримуватися цих даних.

Захист очей:

- Захисні окуляри, які щільно прилягають.

Захист тіла:

- Захисний спецодяг.

Наші дані — це середні значення, отримані в лабораторних умовах. Через використання натуральної сировини вказані значення для одної окремої партії постачання можуть дещо відрізнятися без погіршення характеристик продукту.

Ця інструкція-пам'ятка ґрунтується на обширному досвіді, спрямована на добросовісне надання порад, не містить юридичних зобов'язань і не є основою для жодних договірних правовідносин та додаткових зобов'язань, що витікають із договору про купівлю-продаж. Ми гарантуємо якість наших матеріалів в рамках наших «Загальних умов укладання торговельних операцій». Користуватися нашими продуктами повинні лише спеціалісти та/або досвідчені, професійні особи, які добре знають свою справу. Користувач не звільняється від обов'язку запитувати у випадку незрозумілостей та проводити обробку на належному технічному рівні. Принципово рекомендуємо заздалегідь створити пробну поверхню або перевірити шляхом невеличкого випробування. Звичайно, неможливо передбачити всі без винятку можливі випадки застосування та особливості — станом на зараз і на майбутнє. Ми опустили інформацію, яку можна вважати відомою спеціалістам. Дотримуйтеся діючих технічних національних і європейських стандартів і директив, а також інструкцій-пам'яток стосовно матеріалів, основи та подальшого будівництва! У випадку необхідності висловлюйте свої застереження. Ця версія втрачає свою чинність після видання нової версії. Останню діючу на даний момент інструкцію-пам'ятку можна знайти в Інтернеті.

Ця технічна інформація створена на основі поточного рівня техніки. Дані у цій технічній інформації не звільняють покупця/користувача від необхідності під власну відповідальність перевірити матеріали на предмет придатності для передбаченої цілі використання — в тому числі з урахуванням умов на будівельному об'єкті. Професійне застосування, використання та обробка матеріалів знаходяться виключно у сфері відповідальності покупця/користувача. З появою нового видання цей інформаційний технічний лист втрачає свою чинність.