

624 Maler-Acryl Express

Jednosložkový prémiový akrylový tmel s rychlým zasycháním pro vnitřní i venkovní použití.



Popis produktu

Oblast použití

Akrylátový tmel k utěsnění dilatačních a připojovacích spár s malým pohybem, např. mezi okenními / dveřními rámy a roletovými schránkami ke zdivu, betonu nebo omítce. K utěsnění trhlin, otvorů a spár v omítce, pórobetonu, sádkkartonu, vláknocementu, kameni a dřevě. Ideální pro práce v interiéru, lze použít i ve venkovním prostředí při teplotách nad +5 °C.

Vlastnosti produktu

- Velmi dobré zpracovatelské a adhezni vlastnosti
- Plastoelastické
- Festival časného deště
- Vysoká bělost
- Kompatibilní s nátěry (DIN 52452-4)
- Po zaschnutí lze natírat většinou běžně dostupných emulzních barev bez základního nátěru.
- Bez rozpouštědel a silikonu
- Zvláště nízké emise
- Minimalizované praskání
- Velmi nízké smrštění

Normy / Certifikáty / Externí zkoušky

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P
- Splňuje kritéria pro velmi nízké emise GEV-Emicode® EC 1 PLUS.

Barevný odstín	Bílá
Oblast použití	Kartuše s 300 ml (1 PU = 12 ks / PE = 100 PU)
Druh pojiva	Akrylová disperze
Hustota	Přibližně 1,65 g/cm ³ ± 0,03 g/cm ³
Tvrдость Shore A (přibližně)	18 ± 3
Teplotní odolnost	-25 °C až +80 °C
Doba tvorby kůže (přibližně)	10 – 15 min.
Prodloužení při přetržení (přibližně)	220 %
Maximální přípustná celková deformace (cca)	15 %
Rozsah (těsnicí směsi)	cca 6 m (trojúhelníkový spoj 7 x 7 mm)

Zpracování

Způsob aplikace	<p>Rozřízněte víčko na horním konci kazety před závitem. Našroubujte špičku kazety a seřízněte ji pod úhlem podle šířky spoje. Materiál lze nanášet ruční pistolí nebo pistolí na stlačený vzduch.</p> <p>Vstříkněte tmel do spáry bez dutin. Hlubší spáry vyplňte vhodným pěnovým materiálem. Je nezbytné, aby byly spáry vyhlazeny vhodným nástrojem a vodou v době tvorby kůže. Pro vizuálně dokonalé spáry doporučujeme okraje spáry zamaskovat lepicí páskou. Přebytečný tmel a lepicí pásku odstraňte ihned po vyhlazení.</p>
Pracovní teplota	<p>Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5 °C .</p> <p>Nezpracovávejte při teplotách nad +40 °C.</p>
Instrukce pro zpracování	<ul style="list-style-type: none">■ Spárovaná místa chraňte před působením vody až do úplného vyschnutí.■ Nízké teploty a / nebo vlhké podklady a hloubka spár větší než 15 mm mohou vést k prodloužení doby vytvrzování.
Doba schnutí	<p>Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:</p> <p>Úplně zaschne přibližně po 24 hodinách (při tloušťce vrstvy 2 – 3 mm).</p> <p>Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, podkladu atd.</p>
Čištění nástrojů	<p>Čerstvé zbytky materiálu lze odstranit vodou, případně s přidavkem mycího prostředku. Zbytky ztvrdlého materiálu lze odstranit pouze mechanicky.</p>

Obecné informace

- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Plasty odpuzující přilnavost, jako je polyethylen, polypropylen, měkčené PVC nebo teflon® a asfaltové podklady jsou jako podklad nevhodné. Není vhodný pro dilatační spáry se zvýšeným pohybovým namáháním nebo pro plochy s trvalým působením vody. Není vhodný pro plochy z mramoru a přírodního kamene. Nepoužívejte v oblastech s přímým stykem s potravinami.
- Výrobek byl vyvinut s ohledem na rychlé schnutí a minimální smrštění, aby jej uživatel mohl obzvláště rychle natřít. Protože se jedná o plastoelastický tmel, může být výrobek natírán po celé ploše pouze v případě, že nanesený nátěr dokáže kompenzovat pohyby tmelu, aniž by došlo k jeho poškození. Vzhledem k tomu, že akrylátové tmely vytvrzují uvolňováním vody, nelze fyzicky zabránit malému smrštění, které může v jednotlivých případech vést k popraskání příliš brzy nanesené barvy. Přetření barevnými emulzními barvami může vést ke změně barvy nátěru.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Podklady / lepené plochy musí být čisté a zbavené prachu a mastnoty. Při renovačních pracích musí být zcela odstraněny zbytky starých tmelů, zbytky nátěrů a nesoudržné vrstvy. K odstranění starých zbytků tmelu doporučujeme použít vhodný nůž na spáry. Pórovité, savé podklady je třeba stabilizovat vhodným základním nátěrem (např. **Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund**) nebo směsí vody a **Modulan 624 Maler-Acryl Express** v poměru 1:4, aby se zlepšila nosnost.

Upozornění k produktu

Složení podle VdL

Akrylová disperze, Oxid titaničitý, Uhlíčan vápenatý, Voda, Pomůcky pro tváření filmu, Přídavné látky

Biocid-nařízení 528/2012

Tento výrobek je „ošetřeným předmětem“ podle nařízení EU č. 528/2012, čl. 58, odst. 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní účinnou látku: Benzisothiazolinon.

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené. Původně uzavřené nádoby lze za předpokladu správného skladování používat nejméně 24 měsíců od data naplnění.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Ztvrdlá malá množství lze likvidovat společně s domovním / komerčním odpadem. Při likvidaci tekutých zbytků materiálu dodržujte místní předpisy.
Kód odpadu EWC: 080410 (Odpadní šupina)

Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání.
Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte.
V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technická služba

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektivním podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinností vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262

7050304532