

Loctite Super Bond All Plastics

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond All Plastics je dvoudílná sada obsahující vteřinové tekuté lepidlo a aktivální pero. Lepidlo je určeno k lepení všech druhů plastů pro domácnost a jiných materiálů. Je ideální pro obtížně lepitelné plasty, jako je polyethylen a polypropylen, ale lepí také jiné plasty, gumy, kovy, dřevo, keramiku, kůži, látky, papírové kartony a papír.

Doba vytvoření pevného spoje se pohybuje od 5 až 30 sekund, v závislosti na podkladu.

Pevnost spoje (ISO 4587) dosahuje 2 až 20 N / mm² (napětí ve smyku) za 12 až 24 hodin, v závislosti na podkladu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zajistěte, aby všechny lepené povrchy byly čisté, suché a těsně přiléhající.
2. Zabraňte kontaktu pokožky s lepidlem nebo aktivátorem.
3. Nejprve aplikujte jeden nebo dva nátěry aktivátoru na oba lepené povrchy. Ujistěte se, že jsou účinně ošetřeny veškeré lepené plochy. Bezprostředně po použití aktivátor pevně uzavřete.
4. Aktivátor musí zaschnout a reagovat s povrchem po dobu 1–2 minut.
5. Naneste minimální množství lepidla na jeden z lepených povrchů.
6. Lepené plochy k sobě přitiskněte a držte je stlačené po dobu 5 až 30 sekund, v závislosti na podkladu.
7. Ponechte spoj v klidu po dobu 10 minut nebo do druhého dne, aby dosáhl plné pevnosti.
8. Vyvarujte se potřísnění okolí, chraňte oděv a pracovní plochy. Odstraňte vytvrzené zbytky pomocí Pattex Odstraňovač lepidla.
9. Pro dosažení nejlepších výsledků by lepení mělo probíhat při pokojové teplotě (15–30 °C) a minimální relativní vlhkosti 30 %.



10. Pro optimální životnost produktu otřete špičku ubrouskem, abyste odstranili přebytečné lepidlo, nasadte víčko a uložte balení na chladném a suchém místě.

OMEZENÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte na zaprášené, špinavé nebo mokré povrchy.
- Nevhodné pro lepení skla, glazovaných povrchů, velmi měkké kůže nebo pěny.
- Na skrytém povrchu otestujte působení aktivátoru, aby jste se ujistili, že nepoškozuje povrch lepeného materiálu.
- Nikdy nepoužívejte pro lepení součástí používaných pro uchovávání horkých kapalin.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Před použitím produktu si přečtěte jeho bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirá kapalina
Hustota:	1,05 g/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	70–130 mPa.s
Balení:	2 g tuba + aktivátor
Bezpečnost:	viz. Bezpečnostní list
Trvanlivost při 2–8 °C:	18 měsíců (neotevřený výrobek)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Say
Yes
to

LOCTITE®