

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE			Terra
CE CERTIFIKACE	EN 14041:2004/AC:2006		2701-0114-DoP-2025-05
Klasifikace	ISO 10874 (EN 685)		Komerční: 34 Průmyslové 43
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			Terra
Extreme protection PUR reinforcement			ano
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)		2,2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 (EN 429)		0,80 mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)		2,40 kg/m²
Balení - role	ISO 24341 (EN 426)		25 bm (15-25 bm) x 2 m
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	ISO 11638		Typ 1
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			Terra
Rozměrová stálost	ISO 23999 (EN 434)		Požadavek podle normy: < 0,4 % Výsledek Tarkett: ≤ 0,02%
Reakce na oheň	EN 13501-1		Bfl - s1
Zbytkový otlak	ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Redukce kročejového hluku	ISO 717/2		10 dB
Podlahové topení			Vhodné za předpokladu, že povrch podkladu nepřesáhne 27°C
Odolnost proti bakteriím	ISO 846 Part C		Nepodporuje růst
Protiskluznost/ Ramp test	DIN 51130		R 10
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 (EN 425)		Bez poškození
Nohy nábytku	EN 424		Bez poškození
Barevná stálost	ISO 105 B02 - Method 3		≥ 6
Tepelný odpor	EN 12524		0,02 - 0,03 m²K/W
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815		≤ 2 kV (antistatický)

