

RENOKITT

Lehký výplňový brousitelný tmel

Technický list

5/2025



Použití

Pro opravy trhlin v omítce, betonu, zdivu, dřevu, sádře a jiných stavebních materiálech, tmelení spár sádkartonových konstrukcí v interiéru.

Složení

Jednosložkový lehký tmel na disperzní bázi.

Vlastnosti

- Vysoce pružný
- Snadno brousitelný
- Lehký vydatný
- Extrémně přilnavý
- Bez obsahu rozpouštědel

Zpracování

Podklad:

Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních prostředků, soudržný, pevný a nezmrzlý. Velmi savé podklady je vhodné předem opatřit penetrací Knauf Tiefengrund.

Pracovní postup:

Aplikaci je možné provádět při teplotě +5 °C do +30 °C. Dle šířky spáry, seřízněte špičku nástavce kartuše. Obsah vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Spáru zcela vyplňte a tmel vyhladte pomocí špachtle. Broušení a natírání lze provést až po úplném vyschnutí tmelu. Aplikace musí probíhat v suchých podmínkách.

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Ve smyslu nařízení 1272/2008 není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný. V případě kontaktu s očima je třeba ihned je vymýt s velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.com.

Skladování a manipulace

- **dobu použitelnosti:**
Materiál zpracujte do data expirace uvedeného na obalu.
- **podmínky skladování:**
Skladujte v suchu, při teplotách +5 až +30 °C. Chraňte před slunečním svitem. Lehké promáčknutí kartuše nebo nevhodné skladovací podmínky zkracují dobu použitelnosti a obsah výrobku může být nezpracovatelný.

Balení a expedice:

Pytlovaný na paletách:

Balení: kartuše 310 ml, 12ks/krabice, 1248 ks na paletě

Zajištění kvality

- **Výroba dle norem:**
Průmyslově vyráběný spárovací tmel pro vnitřní použití podle ČSN EN 13963:2005, pro který výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti. Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 13963:2005.
- **Výstupní kontrola:**
Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení

výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001.

■ **Ekologie:**

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

Technická data

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Základ:	Materiál akrylátová disperze	Otevřený čas:	25 minut
Tepelná odolnost:	+75°C (po vytvrzení)	Doba úplného vytvrzení:	6 hod. při tl. 2,5 mm
Aplikační teplota:	+5 / +30 °C		



Dodržujte bezpečnostní list!

Bezpečnostní listy a označení CE viz
www.knauf.com

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949,
197 00 Praha 9 Kbely

Kontakty

Hotline +420 844 600 600*
Tel.: +420 272 110 111
E-mail: info-cz@knauf.com

www.knauf.com

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množstvích a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návrh a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ:

Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

* Cena hovoru na linku HOTLINE je 4,03 Kč / 1 min. (vč. DPH). Volání z mobilních sítí se může lišit v závislosti na operátorovi a tarifu.