



STICK WITH US

TECHNICKÝ LIST Landscaping Foam HH



Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Nizozemsko

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Popis produktu

Zettex Landscaping Foam HH je černá, odolná, rychle vytvrzující jednosložková polyuretanová montážní pěna. Je určena k upevňování kamenů a skalních dekorací v okolí zahradních jezírek, k instalaci zahradních dekorací s požadavkem na přirozený tmavý vzhled a ke spojování dřevěných prvků. Díky své černé barvě přirozeně splývá s okolním prostředím, je ideální pro použití v zahradní architektuře a po vytvrzení je bezpečná pro rostliny, ryby i další obyvatele jezírek a akvárií.

Materiál

Jednosložková polyuretanová pěna.

Výhody

- Rychleschnoucí.
- Vysoká vydatnost.
- Bez CFC, HCFC a HFC (šetrné k ozonové vrstvě a nepřispívá ke skleníkovému efektu).
- Vysoká hustota produktu.
- Vysoká izolační hodnota.
- Vhodné pro porézní i neporézní podklady.

Aplikace

Vhodné jako lepidlo na kámen a beton. Pro konečnou úpravu kamenných a dřevěných prvků. Vhodné pro upevnění umělých rostlin v (keramických) květináčích, vyplňování vnějších mezer/dutin v základech a děr ve stromech.

Návod k použití

Před použitím našroubujte přiložené brčko na ventil pěny. Před použitím nádobu alespoň 20krát protřepejte. Otočte nádobu dnem vzhůru a stiskněte spoušť. Množství pěny lze nastavit pomocí spouště aplikátoru. U širších spár a spár hlubších než 5 cm nanášejte pěnu ve více vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte 15–30 minut. Mírně navlhčený podklad zajistí dobrou expanzi a tím i nejlepší výsledek. Všechny povrchy musí být zbaveny mastnoty a prachu. Povrch lze k tomuto účelu vyčistit přípravkem Zettex Professional Cleaner. Odolné zbytky je nutné odstranit mechanicky.

Balení

- Sprej 500 ml

Barva

Černá/antracitová.

Bezpečnostní doporučení

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní informace.

Trvanlivost

12 měsíců v neotevřeném obalu. Skladujte při teplotě 5 °C až 25 °C.

Technické parametry	Specifikace
Báze	Polyuretan
Hnací plyn	Bez CFC, HCFC a HFC
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C optimální: +15 °C až +20 °C)
Hustota vytvrzené pěny	20 – 30 kg/m ³
Doba tvorby povrchové slupky	8 - 12 minut.
Doba ořezání	50 - 100 minut
Součinitel tepelné vodivosti	30 – 35 mW / m·K
Teplotní odolnost	- 40 ° C/+90 ° C
Teplotní odolnost krátkodobá	- 40 ° C/+130 ° C
Teplota okolního prostředí při aplikaci	+10 °C až +30 °C
Třída požární ochrany	dle DIN4102 – část 1 B3
Míra vyplnění spáry	50 % – 60 %
Vydatnost	Přibližně 32 litrů
Zvuková izolace (akustika)	60 dB