

LEPIDLO NA DŘEVO D2 RYCHLÉ 64A

Určeno k lepení měkkých druhů dřev a dřevěných výrobků v interiéru s nároky na vysokou rychlost vytvrzení. Vhodné pro výrobu, montáž a opravy nábytku apod. Po vytvrzení je lepidlo transparentní. Třída odolnosti proti vodě D2 dle DIN EN 204.



Technická data:

Báze	PVAC disperze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální schnutí
Otevřený čas*	5 minut
Doba stlačení*	1-2 hodiny
Síla stlačení	cca 1 - 2 kg/cm ²
Obsah sušiny	59-61 %
pH	3,5-5,5
Hustota	cca 1,1 g/cm ³
Minimální teplota lepení	6°C
Viskozita	13 000 - 19 000 mPas
Vodovzdornost**	D2
Spotřeba	plošné lepení 80-120g/m ² , montáž 150-180 g/m ²

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí čiré a průhledné
- vysoká adhezní síla
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení dřeva
- lepení dřeva, dřevotřísky, krycích šablon, vrstvených materiálů na bázi dřeva atd.
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva
- konstrukční lepení jako jsou spoje pero-drážka, perforované desky, přířezy atd.

Provedení:

Barva: bílá, po vytvrzení transparentní

Balení: plastové obaly 250 g, 750 g

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižší konečné pevnosti.

Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo nanášejte štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu minimálně 20 minut. Doba stlačení je závislá na teplotě.

Čištění: nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka:

Při lepení tvrdých nebo exotických dřev může vytvořit skvrny v místě lepeného spoje. Na tyto druhy dřevin použijte **Soudal Lepidlo na dřevo vodostálé D3 (67A)**. Lepidlo neředěte