

LEPIDLO NA DŘEVO D2 BÍLÉ 62A

Určeno k lepení spoju měkkých druhů dřev v interiéru. Vhodné pro výrobu, montáž a opravy nábytku i jiných dřevěných výrobků v interiéru. Vytvrzené lepidlo je transparentní. Třída odolnosti proti vodě D2 dle DIN EN 204.

Technická data:

Báze	PVAC disperze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Otevřený čas*	15 minut
Doba stlačení*	2 - 4 hodiny
Síla stlačení	cca 1 - 2 kg/cm ²
Obsah sušiny	45 - 47 %
pH	6-7
Hustota	cca 1,1 g/cm ³
Minimální teplota lepení	4°C
Viskozita	10 000 – 18 000 mPas
Vodovzdornost**	D2
Spotřeba	plošné lepení 80-120g/m ² , montáž 150-180 g/m ²

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí poloprůhledné
- silné přilnutí k materiálu
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení dřeva
- lepení papíru
- lepení dřevěných prvků, dřevotřísky
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové obaly 250 g, 750 g

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.

Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo nanášejte štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu 2 - 4 hodin. Doba stlačení: např. lepení HPL na dřevotřísku (hobru) při 60°C dávka 80g/m² stlačení cca 45 sec dávka 100g/m² stlačení cca 60 sec.

Čištění: nevytvrdělé lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené pouze mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka:

Nepoužívejte na tvrdé dřevo jako např. dub a exotické tvrdé dřeviny jako mahagon, teak a další.

