

K711-ONE.cz Knauf WHITE ONE Knauf WHITE ONE SET

Sádkartonová deska vyrobená
s ohledem na vaše síly

Technický list

7/2026



Popis produktu

- Typ desky
EN 520 A
- Barva kartonu
šedá
- Barva popisu
modrá
- Podélná hrana:
HRAK
AK (pro desky SET)
- Příčná hrana:
FK
SK (pro desky SET)
- Tloušťka desky:
12,5 mm
- Rozměry desek:
šířka 600 mm x délka 2000 mm
šířka 1250 mm x délka 2000 mm
šířka 1250 mm x délka 1000 mm (desky SET)

Použití

Desky Knauf WHITE ONE se používají ve všech oblastech suché výstavby bez zvláštních požadavků.

- Opláštění zavěšených a samonosných podhledů
- Opláštění podkroví
- Příčky, předsazené stěny
- Příčky s dřevěnou podkonstrukcí
- Suchá omítka

Vlastnosti

- Vyrobená s ohledem na vaše síly
- Jednoduché zpracování
- Nehořlavá
- Malé bobtnání a smršťování při teplotních a vlhkostních změnách
- Hmotnost 8 kg/m²

Montáž a zpracování

Zpracování se provádí v souladu s příslušnými normami a technickými listy Knauf pro příslušné systémy suché výstavby.

Skladování

V suchu na paletách.

Kvalita

V souladu s normou ČSN EN 520 podléhá výrobek počátečním zkouškám typu a průběžné kontrole výroby a je označen **CE**.

Technické údaje

Označení	Norma	Jednotka	Hodnota
Typ desky dle DIN	DIN 18180	–	GKB
Evropský typ desky	EN 520	–	A
Třída reakce na oheň EN 13501-1	EN 520	třída	A2-s1, d0 (B)
Rozměrové tolerance šířky	EN 520	mm	+0 / -4
Rozměrové tolerance délky	EN 520	mm	+0 / -5
Rozměrové tolerance tloušťky	EN 520	mm	+0,5 / -0,5
Rozměrové tolerance pravouhlosti	EN 520	mm/m na šířku desky	≤ 2,5
Tepelná vodivost λ	EN ISO 10456	W/(m·K)	ca. 0,21
Faktor difúzního odporu μ , suchý	EN ISO 10456	–	10
Faktor difúzního odporu μ , mokrý	EN ISO 10456	–	4
Smrštění a bobtnání při 1% změně rel. vlhkosti vzduchu	–	mm/m	0,005 – 0,008
Smrštění a bobtnání při změně teploty o 1 Kelvin	–	mm/m	0,013 – 0,020
Trvalé teplotní zatížení max. (horní mez)	–	°C	≤ 50
Objemová hmotnost	–	kg/m ³	≥ 640
Hmotnost desky, tloušťka desky 12,5 mm	EN 520	kg/m ²	≥ 8,0
Pevnost v tahu za ohybu rovnoběžně se směrem výroby, tloušťka desky 12,5 mm	EN 520	N	≥ 550
Pevnost v tahu za ohybu kolmo ke směru výroby, tloušťka desky 12,5 mm	EN 520	N	≥ 210
Střední modul pružnosti E_{mean} (napětí desky) rovnoběžně se směrem výroby, tl. desky 12,5 mm	ČSN EN 1995-1-1 NA	N/mm ²	≥ 2800
Střední modul pružnosti E_{mean} (napětí desky) kolmo ke směru výroby, tl. desky 12,5 mm	ČSN EN 1995-1-1 NA	N/mm ²	≥ 2200
Přípustný poloměr ohybu, ohýbání za sucha, tloušťka desky 12,5 mm	–	m	≥ 2,75
Přípustný poloměr ohybu, ohýbání za mokra, tloušťka desky 12,5 mm	–	m	≥ 1

**Dodržujte bezpečnostní list!**Bezpečnostní listy a označení CE viz
www.knauf.com**KNAUF Praha, spol. s r.o.**Mladoboleslavská 949,
197 00 Praha 9 Kbely**Kontakty**Tel.: +420 272 110 111
E-mail: info-cz@knauf.comwww.knauf.com

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množstvích a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za návrh a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ:

Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.