SOUDAL

Technický list

SANITÁRNÍ TMEL



Speciální tmel na bázi silikonizovaného akrylátu určený pro tmelení spár s nároky na přetírání v prostorách s předpokladem výskytu zvýšené vlhkosti. Je odolný vůči plísním, snadno omyvatelný a vodotěsný.

Technická data:

Báze	silikonizovaná akrylová disperze
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky *(23°C/50% R.V.)	cca 20 min.
Smrštění	cca 15 % (DIN 52451)
Hustota	cca 1,45 g/ml
Elastické zotavení (ISO 7389)**	> 40 %
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Maximální povolená deformace (ISO 11600)	±12,5%

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:
- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů
- po vytvrzení přetíratelný
- obsahuje protiplísňová aditiva - fungicidy

Příklady použití:
- tmelení spár v sanitárních místnostech, kuchyních, koupelnách, sprchách, toaletách
- oprava prasklin ve zdech a stropech
- výše uvedené spoje až do dilatací 12,5%

Provedení:
Barva: bílá
Balení: kartuše 280 ml

Skladovatelnost:
Nejméně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:
Vhodné povrchy: porézní stavební materiály
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, nevyžaduje se speciální ošetření povrchu.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:
Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou)
Čištění: ihned po aplikaci vodou, po vytvrzení mechanicky
Pracovní teplota: +5°C až +30°C
Opravy: stejným materiálem

Doporučené rozměry spáry:
Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE **Těsnicí tmelařskou šňůru**

Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámky:
- Neaplikujte do míst s předpokladem trvalého zatížení vodou
- Přetíratelný většinou barev. Vzhledem k širokému spektru dostupných nátěrů vždy doporučujme provést před aplikací test kompatibility tmelu a barvy.
- Barva musí být dostatečně pružná, aby umožnila aplikaci na plasto-elastický tmel.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, IČ: 41084772, DIČ: CZ41084772, Tel.: 558 436 175, info@soudal.cz, www.soudal.cz