

102 Sklenářský tmel

- dovnitř i na ven -



Tmel na bázi lněného oleje pro opravy a sanace

Werkstoff

Použití	Univerzálně použitelný, zvláště u jednoduchých skel pro zasklívání oken a dveří.
Vlastnosti	MODULAN Sklenářský tmel je vláčný, dobře tvárný a snadno zpracovatelný.
Forma dodání	Připravená stěrková hmota
Barevný odstín	Přírodní a hnědý.
Obsažené látky	Lněný olej, křída, sikativy.
Kód produktu	G 1
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	750 g dóza.

Verarbeitung

Podklad	Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C. Prach, volný materiál, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit, hladké plochy zdrsnit.
Zpracování	Při zasklívání je nutné dbát na čisté, suché a prachu zbavené lemy opatřené penetrací. Penetrace však nesmí být tak silná, aby se uzavřely póry dřeva. Je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení směrnice BFS, normy DIN 18361 i DIN 18545. Následné ošetření: Po vytvoření povrchové vrstvy kitu, nejpozději po cca 4 až 6 týdnech, se musí provést přetření elastickými barvami. Příliš brzké přetření může vést ke vzniku záhybů. Při použití vodou ředitelných akrylových laků je v každém případě potřeba zkouška předem. Upozornění: U jednoduchých zasklení se může na straně místnosti vyskytovat známá kondenzace. Je bezpodmínečně nutné zabránit vnikání této vody do lože tmelu. Dvojitá okna nesmí být ihned po zasklení sestavena, protože kit pro tuhnutí potřebuje volný přístup vzduchu.

Čištění nástrojů	Po použití vyčistit vodou popř. s přidavkem pracího prostředku nebo saponátu.
Spotřeba	V závislosti na způsobu nanášení a tloušťce vrstvy.
Doba schnutí	Podle tloušťky vrstvy a okolní teploty cca 7-21 dnů.
Teplota zpracování	Minimálně +8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány jako domovní odpad.

Stav 07.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488