

Soklová obojstranná montážna páska

Číslo výrobku: 57 22 58 7 – 38 mm x 25 m

Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



Špecifikácia

Obojstranná permanentná montážna páska.
Veľmi dobrá počiatočná aj dlhodobá pevnosť lepeného spoja.
Vysoká odolnosť voči vlhkosti, teplote a starnutiu.

Nosič:	vystužené polyesterové vlákno
Oddeľovacia krycia vrstva:	hnedý silikónový papier
Hrúbka:	0,22 – 0,24 mm
Prilnavosť na kov:	> 25 N /25 mm (DIN EN 1939)
Pevnosť v strihu:	500 g /625 m ² (DIN EN 1943)
Lepidlo:	akrylát
Aplikačná teplota:	+5 do +30 °C
Teplotná odolnosť:	-20 do +80 °C
Skladovateľnosť:	12 mesiacov (20°C, vlhkosť 50 %)

Použitie

Na permanentné lepenie kobercových soklov a podlahových líšt z dreva, MDF, či plastu. Hrubý nános lepidla umožňuje aplikáciu aj na mierne štrukturované povrchy.
Univerzálne použitie.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásy a jej použitia. Vhodnosť pásy je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásy neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Ciret

Soklová oboustranná montážní páska

Číslo výrobku

57 22 58 7 – 38mm x 25m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii
potisk dutinky: ROXOLID
8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

Specifikace

Oboustranná permanentní montážní páska.
Velmi dobrá počáteční a dlouhodobá lepicí síla.
Vysoká odolnost proti vlhkosti, teplotě a stárnutí.

Nosič:	vyztužené polyesterové vlákno
Oddělovací krycí vrstva:	hnědý silikonový papír
Tloušťka:	0,22 – 0,24mm
Přilnavost na kov:	> 25N /25mm (DIN EN 1939)
Pevnost ve stříhu:	500g / 625m ² (DIN EN 1943)
Lepidlo:	akrylát
Aplikační teplota:	+5 do +30 °C
Teplotní odolnost:	-20 do +80 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců (20°C, vlhkost 50%)

Použití

Pro permanentní lepení kobercových soklů a podlahových lišt ze dřeva, MDF či plastu.
Silný nános lepidla umožňuje aplikaci i na mírně strukturované povrchy.
Univerzální použití.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.
Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015

