

TMEL NA PARKETY

Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.

Technická data:

Báze	kopolymerní disperze
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky* (20°C/65% r.v.)	cca 20 min.
Smrštění	cca 15%
Specifická hmotnost	cca 1,60 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Maximální deformace	± 15%

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a objemu naneseného tmele



Charakteristika:

- jednoduchá aplikace
- barevně stálý, vodě odolný po vytvrzení
- velmi dobrá přilnavost na porézní materiály
- přetíratelný podlahovými laky

Příklady použití:

- tmelení spojů s pohybem do 15%
- spoje obvodových podlahových lišt
- tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné)
- spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěnami

Provedení:

Barva: bílý, bříza, smrk/jasan, buk, dub, třešeň, teak

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny běžně dostupné druhy parket, dřevěných povrchů a ostatních porézních stavebních materiálů.

Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Příprava: povrch důkladně vyčistěte, více porézní materiály lze před zahájením tmelení napenetrovat zředěným Tmelem na parkety (1 díl Tmele na parkety a 2 díly vody)

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Přebytečný tmel odstraňte ještě před jeho zaschnutím.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Vodou bezprostředně po aplikaci.

Opravy: Tmel na parkety

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Bezpečnost a hygiena: viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě

Upozornění:

Nepoužívejte na místech kde je tmel trvale vystaven vodě. Vzhledem k šíři nabídky parketových laků proveďte před zahájením prací většího rozsahu předběžné zkoušky slučitelnosti tmele a nátěru. U barevných typů zabraňte znečištění okolí. Pigmenty obsažené v tmele, zvláště při snaze o umytí vodou a ředidly, mohou propenetrovat do hloubky dřeva a způsobit skvrny. Používejte krycí pásy např. Páska maskovací Soudal.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.