



Bostik

smart adhesives

C 401

Odstraňovač sanytru

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čištění kamenů a stěn
- Odstraňuje zední soli a vykvétání
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Bostik C 401 je čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědel k odstraňování sanytru, zední houby, špatně odstranitelných nečistot atd. i z vlhkých podkladů. **Bostik C 401** je čisticí prostředek, který uvolňuje výše uvedené nečistoty.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vnitřní i venkovní použití, na omítku, cihly, dlažbu, kámen, přírodní kámen atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochy, které nejsou určené ke zpracování, zejména dřevo, sklo, kovy, sádku a plasty, zakryjte. Zabraňte odpaření kapaliny.

Uvolněné části omítky a barvu očistěte, ošetřovanou plochu zasucha vykartáčujte.

Před použitím vyzkoušejte přípravek na zkušební ploše.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik C 401 rozetřete pomocí štětce, štětky nebo kartáče na znečištěnou plochu. Nechte uplynout dobu působení cca 8 hodin, silně vykartáčujte a naneste znovu.

Plochy s dlažbou předtím opláchněte vodou a nechte uschnout. Před každým opakovaným nánosem přípravku

Bostik C 401 je nutno dodržet dobu působení nejméně 8 hodin, plochy s dlažbou předtím opláchněte a osušte. 24 hodin po ukončení prací se ošetřovaná plocha silně vykartáčuje a poté ji lze dále zpracovávat (omítka, nátěr atd.).



SKLADOVÁNÍ

Bostik C 401 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

Bostik C 401 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 48 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ


1 litr, číslo zboží 500011-31

GISCODE

-

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Obsahové látky podle nařízení ES o detergitech: Kyselina fosforečná méně než 5 %; kyselina hydroxyetanová méně než 5 %
Barva	Bezbarvý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Na jeden nános cca 0,5 litru/m ²
Čištění nářadí	Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

