

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS je výrobek s velmi snadnou aplikací. S jeho pomocí lze zalepovat a utěšňovat celou řadu spojů nebo průchodů u stavebních a kovových konstrukcí. Pro jeho vynikající vodotěsnost se používá na vyztužení spojů u systémů hydroizolací HASOFT. Uplatnění nalézá i jako parotěsná zábrana při montáži oken mezi rámem okna a zdívem. Používá se také při tzv. „suché“ montáži BALKÓNOVÉHO PROFILU.

Samolepicí butylový pás s vrstvou netkané textilie na povrchu. Ze zadní strany je opatřen strhacím papírem. Používá se zejména na vodotěsné a parotěsné utěsnění spojů ve stavebních a kovových konstrukcích.

VÝHODY, POUŽITÍ

- výborná přilnavost na většinu stavebních materiálů, zdivo, PVC, dřevo, kovy apod.
- velmi dobře se na něj nanáší další nátěry, omítky apod.
- odolává alkalickému prostředí
- je odolný vůči povětrnostním vlivům
- je vhodný pro vytvoření vodotěsných spojů pod obklady a dlažbu
- používá se na parotěsné utěsnění mezi rámy oken a zdívem, také při montáži balkónového profilu
- je hygienický i ekologicky zcela nezávadný
- snižuje a tlumí vibrace u spojů kovových konstrukcí a karoserií

APLIKACE

Pokyny pro zpracování

Podklad: Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněny veškeré nesoudržné, uvolněné, zvětřelé či jinak viditelně poškozené části. Povrch musí být suchý a nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Kvůli zajištění dobré přilnavosti k betonu, pórobetonu apod. je vhodné podklad upravit pomocí STAVLEPU nebo HLUBONĚ.

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +40 °C.

Aplikace: Po odstranění krycí fólie se rukou přitiskne přímo na požadované místo. Je třeba pracovat s rozvahou, protože odstranění a očištění butylového tmelu je velice pracné. Okamžitě po přilepení pásu je možné nanášet např. hydroizolaci nebo jiné formy povrchové úpravy.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolou a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
barva	šedá
odolnost proti teplu	-30 °C až +80 °C



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu
50 mm / 20 m	síla 1,0 mm
100 mm / 5 m	síla 1,0 mm
100 mm / 20 m	síla 1,0 mm

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 17. 5. 2018.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz