

Technický prospekt



HORNBACH Fasádní barva

- ✓ univerzální fasádní barva
- ✓ vysoká kryvost
- ✓ prodyšná

Vlastnosti

Matná disperzní barva vysoce odolná proti klimatickým vlivům na vnější nátěry fasád.

- má vysokou kryvost (v závislosti na odstínu)
- je odolná, paropropustná, bez zápachu a emisí
- nestéká a nerozstříkuje se
- snadno se zpracovává

Ověřeno podle EN 13300:

Kryvost	třída 2	Při vydatnosti přibl. 6 m ² /l
Odolnost proti otěru za mokra	třída 2	Velmi dobře omyvatelná (odolná proti otěru)

Účel použití

V exteriéru.

Pro všechny obvyklé venkovní omítky, beton, cement, vápenopískovec, cihlové zdivo, k přetření intaktních starých venkovních nátěrů na disperzní bázi.

Odstín barvy

Bílá.

Lze tónovat v centru míchání barev Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Syntetická disperze, titanová běloba, křemen, plavená křída, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrrithion-zinek.

GIS-Code

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Voda

Vydatnost

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



1 litr (cca 1,7 kg) stačí na cca 6 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 5 – 6 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, fasádní váleček s dlouhým vlasem, stříkácí pistole.

Postup stříkání bez stlačeného vzduchu:	Stříkácí tryska Ø:	Tlak:
	0,021 – 0,027 (0,53 - 0,63 mm)	cca 150 bar

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé nebo fluátované. Plochy napadené řasami, houbami nebo zeleným povlakem ošetřete přípravkem k odstranění řas. Kritické a silně savé podklady ošetřete fasádním penetračním nátěrem Hornbach.

Před použitím dobře promíchejte. Základní nátěr naředěte z 10 % vodou.

Krycí nátěr se nanáší nezhedný štětcem, fasádním válečkem s dlouhým vlasem, nebo stříkáčím zařízením.

Na stěny silně vystavené klimatickým vlivům doporučujeme 3 nátěry. Souvislé plochy zpracovávejte najednou bez přestávky.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Převážte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 40 g/l (kategorie A/c od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Převážte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.