

Technický prospekt



HORNBACH StyleColor PÍSEK

- ✓ **tónovaná designová omítka**
- ✓ **jednoduše naneste válečkem a upravujte**
- ✓ **bez rozpouštědel**

Vlastnosti

Prodyšná, tónovaná omítka bez zápachu a rozpouštědel, ideální na vytváření jemných pískových struktur na interiérových stěnách.

Účel použití

V interiéru.

Vhodná na všechny interiérové omítky, beton, sádku, sádkokarton, soudržné a nepoškozené matné nátěry disperzními barvami.

Není vhodná na tapety.

Odstín barvy

Písek

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Polyvinyl-acetátová disperze, pigmenty, mramorová moučka, silikáty, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrrhion-zinek.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

1 kg stačí na cca 1,2 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Povrch materiálu je otevřený pro úpravu po dobu cca 20 minut. Zasklá přibližně po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Váleček s krátkým vlasem, strukturální štětec.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, savý a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Křídující povrchy důkladně omyjte. Nečistoty a tuk smyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé. Kritické a vysoce savé podklady ošetřete akrylátovou penetrací Hornbach nebo hloubkovou penetrací Hornbach. Alternativně: Pro zaručení optimální přilnavosti doporučujeme penetrační nátěr pod omítky Hornbach nechat v centru míchání barev natónovat do podobného barevného odstínu a nanést jako podkladový nátěr.

Před použitím dobře promíchejte. StyleColor PÍSEK nanášejte pomocí válečku s krátkým vlasem.

Povrch ještě vlhkého nátěru opracujte do požadované struktury pomocí širokého štětce technikou „křížem-krážem“.

Povrch materiálu je otevřený pro úpravu po dobu cca 20 minut.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.