

Technický prospekt



HORNBACH Top Mal bez obsahu konzervačních látek

- ✓ **vysoce čistitelný**
- ✓ **lze vyspravit**
- ✓ **vysoký stupeň bělosti**
- ✓ **maximální rozdílnost**

Vlastnosti

Top Mal HORNBACH bez konzervačních látek je hluboce matná, vodou ředitelná disperzní barva nejvyšší kvality na nátěry stěn a stropů v interiéru, která kryje v prvním nátěru. Použitá technologie umožnila úplné vynechání konzervačních látek, barva také neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla a je téměř bez emisí (VOC). Sněhově bílá s perfektní kryvostí – kryje ihned v první vrstvě nátěru! Maximální vydatnost - nižší spotřeba! Odolnost proti otěru za mokra: třída 1 - vysoká čistitelnost, odolná proti otěru, nulový popisovací efekt! Nově vyvinutá kombinace surovin, v zájmu úspory času a hospodárnosti nátěru. Prodyšná, bez zápachu, s nízkou hladinou emisí. Při aplikaci nekape a nestříká, perfektně se zpracovává.

Ověřeno podle EN 13300:

Kryvost	Třída 1	Při vydatnosti přibl. 7,5 m ² /l
Odolnost proti otěru za mokra	Třída 1	Plně omyvatelná

Účel použití

V interiéru.

Vhodná na všechny obvyklé interiérové omítky, sádku, sádkokarton, strukturované tapety, reliéfní tapety, sklovláknité tapety, nebo také k přetírání nepoškozených, matných starých nátěrů na disperzní bázi.

Stupeň lesku

Hluboce matná

Obsažené látky

Akrylátová disperze, draselné vodní sklo, titanová běloba, mramorová moučka, kaolín, mastek, pomocné látky.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



POROVNÁNÍ VYDATNOSTI DLE PODKLADU (Orientační hodnoty pro 1 kg při jednorázovém nátěru)

Hladké omítky	neošetřená plocha	5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	6 m ²
Sádrokarton	neošetřená plocha	5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	6 m ²
Pestrukta	neošetřená plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5 m ²
Sklenná tkanina	neošetřená plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5 m ²
Hrubé omítky	neošetřená plocha	3,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	4 m ²

Schnutí

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65% přetřatelná po cca 4 - 6 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit.

Nářadí

Štětec, váleček, stříkací pistole.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití je umyjte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Před použitím dobře promíchejte. Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Při broušení používejte respirátor! Křídlovité povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny zrát. Kritické a silně savé podklady je nutné předem ošetřit vhodnou penetrací. Top Mal nanášejte neředěný hojně a rovnoměrně. Na silně kontrastních, silně a nebo nerovnoměrně savých podkladech je možné provést přednátěr barvou zředěnou do max 10 % vodou.

Důležitá upozornění

Okenní tabule, klinker, kachlíky, mramor a květiny důsledně chraňte před kapénkami barvy! Stříkance okamžitě umyjte! Výrobek po namíchání odstínu v tónovacím centru HORNBACH nadále není bez konzervačních látek a nesplňuje tak náležitosti označení Blauer Engel (SRN).

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto

výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010). Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi. Při stříkání používejte kombinovaný fi ltr A2 / P2. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle. Behem zpracování a po nem se postarejte o dukladné vetrání. P270 Pri používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte. P305+P351+P338 Pri zasažení ocí: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování. P303+P352 Pri styku s kuží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P273 Zabránte uvolnení do životního prostředí. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdnené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sberu nebezpečného odpadu.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.