

Technický prospekt



HORNBACH Silikátová penetrace

- ✓ penetrace a ředění pro silikátovou barvu
- ✓ zpevňující
- ✓ vysoce prodyšná

Vlastnosti

Pro zpevnění savých podkladů v interiéru i exteriéru před nátěrem silikátovou barvou. Vysoká penetrační schopnost, velmi dobré zpevnění. Upravuje nerovnoměrnou savost. Má vysokou difúzní schopnost a prodyšnost.

Účel použití

Perfektně se hodí k ředění silikátových barev a omítek. Je vhodná na vápenec, vápenocement, omítku, beton, staré silikátové a minerální barvy atd. (nehodí se na latexové barvy).

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Silikát s organickými stabilizátory, akrylová disperze, pomocné látky, voda.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 litr stačí na cca 6 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 8 – 10 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, váleček, stříkáč, pistole.

Čištění nástrojů

Ihned po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny schnout.

Před použitím dobře promíchejte. Pro málo savé povrchy naředěte vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 3.

Normálně savé podklady penetrujte jednou neředěnou barvou.

Silně savé povrchy penetrujte 2 x způsobem mokrá na mokrá.

Upozornění: Penetrační nátěr nesmí tvořit lesklou vrstvu, jinak nebude další krycí nátěry držet. Pro správné naředění proveďte vždy zkušební nátěr.

Důležitá upozornění

Nepracováváte při teplotě pod +5 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Upozornění: Okenní tabule, kliky, dlaždice, mramor a rostliny chraňte před postřikáním!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/h od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.