

Technický prospekt



HORNBACH Silnovrstvá Lazura Aqua - Na Okna A Dveře

- ✓ dlouhodobá ochrana až 5 let*
- ✓ vysoká ochrana proti povětrnosti a UV záření
- ✓ tixotropní – nestéká, neodstříkuje



www.blauer-engel.de/uz12a

Vlastnosti

Dekorativní, vlhkost regulující lazura na dřevo na bázi vody. Dlouhodobá ochrana proti povětrnosti a UV záření díky nanopigmentům. Přirozená kresba dřeva zůstane viditelná. Po zaschnutí bez zápachu a slepování ploch ošetřených lazurou. Dlouhodobá ochrana až 5 let*.

Samotné „bezbarvé“ provedení nenabízí dostatečnou UV ochranu. Proto lze použít jen jako doplňkový nátěr nebo k zesvětlení. **Bezbarvou lazuru si můžete nechat natónovat v požadovaném barevném odstínu v míchacích centrech Hornbach.**

*5 letá dlouhodobá ochrana: V závislosti na konstrukci, zatížení povětrností a pigmentaci nátěru. Zároveň platí následující předpoklady: Je nutné respektovat zásady konstruktivní ochrany dřeva. Nátěr je nutné nanést dle níže popsaných pokynů v dostatečné rovnoměrné tloušťce vrstvy na správně předběžně upravený a základním prostředkem ošetřený podklad. U ploch, které jsou vystaveny silnému působení povětrností a vlhkosti, je popř. nutné počítat s kratší trvanlivostí.

Účel použití

Ideální na všechny dřevěné stavební díly v exteriéru. Perfektní na okna, okenice, dveře, zahradní nábytek, prvky zastínění a plotové prvky, zahradní domky, hračky apod.
Lze aplikovat i v interiéru.

Odstín barvy

Bezbarvý, borovice, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, bílá, eben, jedle zelená, švédsko červený, stříbrošedá.

Bezbarvou lazuru si můžete nechat natónovat v požadovaném barevném odstínu v míchacích centrech Hornbach.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Čistá akrylátová disperze, číré organické a anorganické pigmenty, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

GIS-Code

-

Označení

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Ředidlo

Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná přibližně po cca 6 hodinách. Plně zaschlá po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec na akrylátové barvy, lakovací váleček, stříkácí pistole. Pro aplikaci stříkáním rozředte vodou na potřebnou viskozitu.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. Dřevo s obsahem pryskyřice či zbytků mastnoty opláchněte roztokem univerzálního ředidla.

Před použitím dobře promíchejte.

Renovační nátěr: Odstraňte staré odlupující se nátěry, zvětralé staré nátěry zbruste až na zdravé dřevo. Neporušený starý nátěr zbruste. Naneste 2 nátěry lazury na okna a dveře ve směru kresby dřeva.

Nový nátěr: Neošetřené dřevo s inklinací k zamodráním (jehličnany, bělové dřevo) předem ošetřete Hornbach impregnačním nátěrem na dřevo. Naneste 2 nátěry na okna a dveře ve směru kresby dřeva. Plochy, které jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům, natřete třikrát.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste zamezili rozdílným v barevných odstínech nebo přechodům!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



beze zbytku vyprázdňené nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.