

Technický prospekt



HORNBACH Akrylátová hloubková penetrace

- ✓ s hloubkovým účinkem
- ✓ interiér a exterior
- ✓ zpevňujíc

Vlastnosti

Ke zpevnění savých podkladů uvnitř a venku.

- silný hloubkový účinek
- dobré zpevnění
- reguluje nestejnou savost
- ideální na podklady, které uvolňují písek, porézní
- staré, lehce křídující podklady
- prodyšný
- pachově neutrální nátěr
- snadno se zpracovává

Účel použití

Na omítky, sádku, savé sádkokartonové desky, beton, cihlové zdivo, staré nátěry disperzními barvami atd.

Odstín barvy

Bezbarvy

Stupeň lesku

-

Obsažené látky

Akrylátová disperze, voda, aditiva.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

dobrá

Ředidlo

Používat neředěně

Vydatnost

Podle podkladu stačí 1 litr při jednoduchém nátěru zhruba na 6 m². Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65%: Znovu natírat lze přibližně po 3 - 4 hodinách. Nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětce, valeček, stříkácí pistole

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být savý, čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Křídující povrchy beze zbytku smyjte. Nové omítky nechte zaschnout nejméně 4 týdny. Před použitím dobře zamíchejte. Nefeděný, sytý nátěr nanášejte stejnoměrně. Silně savé podklady natřete dvakrát.

Důležitá upozornění

Nepracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/h od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.