

Nejdůležitější vlastnosti

Definice výrobku

Barva

Složení

Technická data

Všeobecné požadavky na podklad

Podmínky pro zpracování

Nářadí

Čištění

Aplikace

Spotřeba

Použití

Balení

Skladování

Bezpečnost práce

Likvidace odpadů

Upozornění

• Pro lepení pórobetonových tvárnic • Pro ruční zpracování • Pro interiér i exteriér

Suchá směs pro tenkovrstvé lepení pórobetonových tvárnic, pro ruční zpracování.

Šedá.

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad..

sypná objemová hmotnost: 1 540 kg/m³
objemová hmotnost ztvrdlé hmoty: 1 550 kg/m³
množství záměsové vody: 5,5 l/25 kg
zpracovatelnost: 90 min.
velikost zrna: 0,6 mm

Pórobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevhlčí.

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota pórobetonových tvárnic nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) cca do 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Po rozmíchání směs nechte 5 minut odstát a ještě jednou krátce promíchejte. Nanášejte pomocí zubového hladítka. Do připraveného lože klademe další pórobetonové prvky. Doba otevřenosti na zdivu min. 5 minut.

Použití ozubení hladítka 4 mm: 3,3 kg/m² 14 kg/m³ zdiva.

Směs je určena pro lepení pórobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

CE		
1020	Pevnost v tlaku	třída M5
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10	Počáteční pevnost ve smyku (tabulková hodnota)	0,3 N/mm ²
CZ 510 S	Obsah chloridů max.	< 0,01 % hm.
016/2013	Reakce na oheň	třída A1
II	Absorpce vody	0,4 kg/(min ² m ^{0,5})
1020-CPD-020018959	Propustnost vodních par (tabulková hodnota)	μ = 2/25
EN 998-2	Tepelná vodivost λ_{0,05g} (tabulková hodnota)	0,49 W/m.K
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky	Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)	15 cyklů