



BLOCK B732 TOP BOND

BITUMENOVÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro lepení asfaltové střešní lepenky celoplošně nebo v pruzích
- Rychlá počáteční přilnavost
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B732 TOP BOND je bitumenová lepicí hmota, zpracovávaná za studena, bez obsahu rozpouštědel, která slouží k pásovému nebo celoplošnému lepení a opravám asfaltových střešních lepenek na sebe navzájem nebo na beton.

BLOCK B732 TOP BOND má rychlou počáteční přilnavost.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné do venkovního prostoru pro střechy se sklonem max. 5°.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Zpracovávaná plocha musí být suchá, čistá, zbavená oleje a tuku nebo jiných separačních prostředků a uvolněných dílů.

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B732 TOP BOND nalijte na podklad a rozetřete pomocí kartáče na asfalt, kartáče nebo štětky.

Dříve položené a opět srolované pásy poté opět opatrně a bez bublin rozrolujte do hmoty a přitiskněte, příp. na přechodnou dobu zatíže.

Tip: Pásy rozrolujte nějakou dobu před zpracováním. Pásy je nutno položit tak, aby se překrývaly o 5 cm. Spoje je nutno zastěrkovat přípravkem **BLOCK B732 TOP BOND**.

Nanášení dalších vrstev teprve po úplném zaschnutí. Film se vytvoří po cca 60 minutách (v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě).

Zaschnutí po cca 24 až 48 hodinách. Pokud se asfaltové střešní lepenky lepí na sebe, může schnutí trvat 3–4 týdny.



Upozornění:

U dřevěných střech: 1. Vrstvu lepenky připevněte hřebíky a zalepte pouze místa překrytu.

U střech bez koncových lemů pracujte s menším množstvím přípravku, aby neodtéká nebo nekapal. Všechny uvedené údaje se vztahují na 23 °C a vlhkost vzduchu 60 %. Vyšší teploty urychlují proces schnutí, nižší jej zpomalují.

BLOCK B732 TOP BOND nezpracovávejte, hrozí-li déšť, mráz nebo přímé sluneční záření.

Nepoužívejte při výskytu trvale stojící vody.

SKLADOVÁNÍ

BLOCK B732 TOP BOND je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **BLOCK B732 TOP BOND** nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

800 g číslo zboží 30621643

3 kg číslo zboží 30621642

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperzní lepicí hmota na asfaltové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelný od +10 °C do +30 °C (teplota podkladu nesmí klesnout pod 5 °C), v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Cca 600–800 g/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze začeřstva vyčistit vodou



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt použijte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

