



# BLOCK B733 TOP FILL

## ASFALTOVÁ STĚRKA

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro opravy děr, trhlin a prasklin
- Pro vodorovné a svislé plochy
- Bez obsahu rozpouštědel

#### POPIS VÝROBKU

**BLOCK B733 TOP FILL** je kvalitní opravná a stěrková hmota na asfaltové bázi, zušlechťená polymery.

**BLOCK B733 TOP FILL** lze používat na vodorovné i svislé plochy.

#### OBLASTI POUŽITÍ

**BLOCK B733 TOP FILL** se hodí ve venkovních prostorách k opravám asfaltových střešních pásů, puchýřů, otvorů, trhlin a míst lomu, k opravám střešních žlabů atd.

Jako podklad jsou vhodné asfaltové střešní pásy a povlaky, beton, omítka, zdivo, potěr, kov atd.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaný podklad musí být suchý, čistý, zbavený oleje a tuku a uvolněných dílů. Je nutno odstranit rez. Silně savé povrchy ošetřete přípravkem **GRIP B501 BITUMEN**.

#### ZPRACOVÁNÍ

**BLOCK B733 TOP FILL** lze nanášet stěrkou, zednickou lžící nebo hladítkem. Puchýře, které je nutno opravit, rozřízněte, okraje natavte a zastěrkujte. Poté přestěrkujte přípravkem **BLOCK B733 TOP FILL**, příp. ve spojení s armovací tkaninou.

Stěrkovou hmotu nechte na okrajích dobíhat naplocho.

#### Upozornění:

Až do úplného zaschnutí je nutno zabránit zatížení vodou a působení mrazu. V jednom pracovním kroku lze nanést max. 4 mm, pro rychlejší vytvrdnutí se doporučuje nanášet 2x 2 mm.

Doba schnutí cca 24 hodin na 1 mm, při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 55 %.

Nepoužívejte při výskytu trvale stojící vody.



#### SKLADOVÁNÍ

**BLOCK B733 TOP FILL** je nutno skladovat v suchu a bez mrazu, ideálně při 15 °C až 25 °C. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **BLOCK B733 TOP FILL** nejméně 12 měsíců.

#### LIEFERFORM


1 kg číslo zboží 30621651  
4 kg číslo zboží 30621652  
7 kg číslo zboží 30621653

#### GISCODE

BBP10

#### TECHNICKÁ DATA

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiálová báze</b>    | Těsnicí hmota na asfaltové bázi                                                                |
| <b>Barva</b>               | Černý                                                                                          |
| <b>Podmínky zpracování</b> | Použitelné od +5 °C do +30 °C (zabraňte přímému slunečnímu záření), v žádném případě při mrazu |
| <b>Spotřeba</b>            | Cca 1,4 kg/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm                                             |
| <b>Čištění nářadí</b>      | Nářadí lze začeřstva vyčistit vodou                                                            |



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**+49 (0) 5425 801-0**

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

