



BLOCK H777 AQUA BLOCKER

HYBRIDNÍ UNIVERZÁLNÍ TĚSNICÍ TMEL

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro střechu a zeď, volný čas a hobby
- Také na vlhké podklady
- Bez obsahu rozpouštědel a bitumenu

POPIS VÝROBKU

BLOCK H777 AQUA BLOCKER je univerzální těsnění pro nejrozumnější oblasti, jako např. střecha, stěny, sanitární buňky a dokonce i pro těsnění venkovních stěn sklepů (podle DIN 18195). Nevhodné pro asfalt, PE a PP.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER dosahuje přemostění trhlin nejméně 10 mm, je odolný proti UV záření a odolný proti stříkající a dešťové vodě (i během tvrdnutí).

BLOCK H777 AQUA BLOCKER v kartuši je v oblasti spár ideálním doplněním natíratelné varianty.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER je produkt bez obsahu rozpouštědel a bitumenu na bázi technologie SMP (silanem modifikované polymery).

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK H777 AQUA BLOCKER je vhodný pro podklady jako např. beton, dřevo, kámen, kov, pískované střešní lepenky, styropor a mnoho plastů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný a rovný a rovněž bez oleje, tuku, prachu a dalších separujících vrstev.

Podklad může být při použití přípravku **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** mírně vlhký, ale nikoli moký s viditelným filmem.

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK H777 AQUA BLOCKER se bez podkladové vrstvy nanáší štětkou nebo velurovým válečkem s krátkým vlasem ve dvou vrstvách. Druhý nátěr lze provést při 20 °C po cca 6 hodinách (stabilní tvoření filmu). V rozích, resp. při zvláštním zatížení, je třeba zpracovat armovací tkaninu, např. **BLOCK T506 TERRA FABRIC**.



Pokud má následovat pokládka dlažby, je nutno druhou čerstvou vrstvu po celé ploše posypat křemenným pískem (zrnitost 0,1–0,5; cca 2 kg/m²), aby se docílilo optimální přilnavosti. Přebytečné zbytky lze po 24 hodinách zamést. Obklady a dlažbu je nutno pokládat s pomocí flexibilního lepidla na obklady a dlažbu.

Po cca 24 hodinách (při teplotě 20 °C) je povrstvená plocha plně zatížitelná a lze ji popř. dále zpracovávat.

POKYN PRO 1 KG

Fólie chrání před vytvrdnutím produktu, před zpracováním je nutno ji prorazit.

POUŽITÍ S KARTUŠÍ

Úprava spár se řídí podle DIN 18540. Je nutno vyloučit trojúhelníkové spáry.

Okraje spár je nutno příp. zalepit lepicí páskou. **BLOCK H777 AQUA BLOCKER** se pod tlakem rovnoměrně nastříká na boky spár. Přitom je nutno dbát na to, aby byly spáry vyplněny rovnoměrně bez průniku vzduchu. Povrchy okamžitě vyhladte navlhčenou stěrkou, hladítkem, spárovačkou apod. Lepicí pásku ihned poté stáhněte. Pro hladící roztok použijte běžné smáčedlo (nepoužívejte koncentráty oplachovacích prostředků). Příklad by měl být co nejnižší, aby se zabránilo zabarvení těsnicí látky a sousedních stavebních částí.

Upozornění:

Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

SKLADOVÁNÍ

BLOCK H777 AQUA BLOCKER je nutno skladovat v uzavřeném originálním obalu, při správném skladování je trvanlivost cca 24 měsíců, při teplotě skladování +5 °C až + 25 °C.

Ideální teplota výrobku činí 15 °C až 20 °C, proto by měl být výrobek v případě nižších teplot skladován cca 2 hodiny před zpracováním při pokojové teplotě.

Upozornění:

Při vyšších teplotách je nutné počítat s vytvořením filmu.

LIEFERFORM

290 ml číslo zboží 30621686

1 kg číslo zboží 30621588

6 kg číslo zboží 30621534

14 kg číslo zboží 30623827

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Nátěr na bázi technologie SMP (silanem modifikované polymery)
Barva	Šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +35 °C, v žádném případě při mrazu
Plně zatížitelné	Po cca 24 hodinách (při 20 °C)
Spotřeba	Cca 2,3 kg/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze čistit běžným rozpouštědlem



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

