



BLOCK A715 HYDRO CREME

VODOROVNÁ IZOLACE, INJEKTÁŽNÍ KRÉM

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zastavuje vztlínající vlhkost
- Suší vlhké zdi
- Velmi snadná aplikace

POPIS VÝROBKU

BLOCK A715 HYDRO CREME je velmi kvalitní a vydatný produkt k vytvoření vodorovné izolace na bázi silanu/siloxanu. Optimálního výsledku se dosáhne při aplikaci v ložné spáře zdiva. Jednoduché a rychlé použití v kartuši.

OBLASTI POUŽITÍ

K vytvoření horizontální izolace při vztlínající vlhkosti. **BLOCK A715 HYDRO CREME** nekape. Jednorázové vyplnění vrtaných otvorů přípravkem **BLOCK A715 HYDRO CREME** je dostačující. Jedna řada vrtaných otvorů stačí.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro viditelnost spár odstraňte barvu, omítku apod. Vrtané otvory umístěte ve spáře cca 15 cm nad zemí. Při aplikaci ve sklepním prostoru zvolte první spáru nad podlahou. Navíc zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečné utěsnění venkovní stěny sklepa. Přímo do spáry vyvrtejte otvory o průměru 12 mm ve vzdálenosti maximálně 12,5 cm. Hloubka vyvrtaných otvorů se vypočítá z tloušťky stěny s odečtením cca 15 mm. Odstraňte prach z vyvrtaných otvorů.

ZPRACOVÁNÍ

Příloženou injekční hadici nasadte na špičku kartuše a vrtaný otvor úplně vyplňte přípravkem Bostik W 203. Vyvrtané otvory by měly být po vysušení uzavřeny vodotěsnou maltou, např. STĚRKOU NA VYVRTANÉ OTVORY BOSTIK.



SKLADOVÁNÍ

BLOCK A715 HYDRO CREME je nutno skladovat bez přístupu mrazu. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME** nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

290 ml číslo zboží 30621381

TECHNICKÁ DATA	
Materiálová báze	Na bázi silanu/siloxanu
Barva	Bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	• Při tloušťce vrstvy 100 mm cca ½ kartuše • Při tloušťce vrstvy 200 mm cca ½–1 kartuše • Při tloušťce vrstvy 300 mm cca 1 kartuše • Při tloušťce vrstvy 400 mm cca 1 ½–2 kartuše Spotřeba závisí na savosti zdiva
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte mýdlovou vodou



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH
 Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
 E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
 E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

