



BLOCK C581 HYDRO LOCK

STĚRKA NA VYVRTANÉ OTVORY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Při vzlínající vlhkosti
- K vyplnění a uzavření vyvrtaných děr a trhlin
- V kombinaci s výrobkem **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** a **BLOCK A715 HYDRO CREME**

POPIS VÝROBKU

Pomocí přípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** se uzavírají vyvrtané otvory po použití přípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** je hydraulicky reagující těsnicí přípravek. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** má vysokou pevnost a dobrou odolnost proti chemické a fyzikální zátěži.

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK C581 HYDRO LOCK se používá k uzavírání trhlin a dutin ve zdivu (před použitím přípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**).

PŘÍPRAVA PODKLADU

BLOCK C581 HYDRO LOCK lze používat i na vlhký materiál.

ZPRACOVÁNÍ

Uzavření vrtaných otvorů po ošetření přípravkem **BLOCK A715 HYDRO CREME**

1 kg přípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** smíchejte s cca 240 ml vody do středně tekuté konzistence. V případě potřeby lze konzistenci naředit přidáním 30 ml vody. Směs nechte cca 5 minut odpočívat, poté je připravena k použití.

BLOCK C581 HYDRO LOCK se do vrtaných otvorů vpravuje pomocí přiloženého trychtýře. Špičku trychtýře je třeba před nasazením cca o 3–5 cm odříznout, poté nasadte trychtýř, naplňte do poloviny a utěsněte kulatou tyčí. Zpracovávanou plochu je nutno do ztuhnutí přípravku chránit před mrazem.



Utěsnění trhlin, otvorů uvnitř zdiva/dutých cihel

1 kg přípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** smíchejte s cca 240 ml vody do středně tekuté konzistence. V případě potřeby lze konzistenci naředit přidáním 30 ml vody. Směs nechte cca 5 minut odpočívat, poté je připravena k použití.

Upozornění:

Pokud se má později vytvořit horizontální izolace pomocí přípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**, je nutno naplnit přípravek **BLOCK C581 HYDRO LOCK** do netěsných trhlin, otvorů nebo dutin, dokud nebude poškozené místo uzavřené. Zpracovávanou plochu je nutno do ztuhnutí přípravku chránit před mrazem.

SKLADOVÁNÍ

BLOCK C581 HYDRO LOCK je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v originálních obalech.

BLOCK C581 HYDRO LOCK má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost až 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

2,5 kg číslo zboží 30621531

GISCODE

ZP1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Mrazuvzdorný, odolný proti posypové soli
Barva	Šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do 30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 2 kg/běžný metr k vyplnění vrtaných otvorů po použití přípravku BLOCK A715 HYDRO CREME . U dutin je spotřeba v odpovídající míře vyšší
Čištění nářadí	Pracovní přístroj opláchněte ihned po použití velkým množstvím vody
Poměr směsi	Na 1 kg přípravku BLOCK C581 HYDRO LOCK cca 240 l vody
Mrazuvzdorný, odolný proti posypové soli	Po vytvrdnutí



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

