



BLOCK N531 MULTI FIBER

**TĚSNICÍ HMOTA ZESÍLENÁ VLÁKNY
(TĚSNICÍ HMOTA K NATÍRÁNÍ)**

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zesílená vlákna a vysoce flexibilní.
- Okamžitě vodotěsná
- Do exteriéru

POPIS VÝROBKU

BLOCK N531 MULTI FIBER je vhodný k utěsnění netěsností a menších průsaků, velmi dobře se hodí pro řešení problémů na střeších/plochých střeších.

BLOCK N531 MULTI FIBER přemostuje trhliny až do 10 mm, je odolný proti UV záření, neobsahuje bitumen, tér a azbest a je přílnavý i na vlhkých/mokrých podkladech.

BLOCK N531 MULTI FIBER je těsnicí hmota na bázi kvalitních, přírodních a syntetických pryskyřic, připravená k použití. **BLOCK N531 MULTI FIBER** je zesílený dralonem a karbonovými vlákny.

BLOCK N531 MULTI FIBER vytváří po nanesení ihned vodotěsnou ochrannou vrstvu, která vytvrdne i při teplotách do -5 °C a při mlze.

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER přilne na všechny běžné podklady jako střešní lepenka, svařované pásy, stavební materiály z vláknitého cementu, tér, hliník, měď, zinek, olovo, kámen, cihly, hlína, břidlice, beton, jezírková fólie, plasty, dřevo, nepřilne na Styropor® a PE.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochu očistěte od nečistot, mechu, tuku a oleje. Hladké plochy zdrsňte.

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER před použitím dobře promíchejte. Nenařezané nanášejte v silné vrstvě širokým štětcem nebo stěrkou. Po zaschnutí (cca 2 hodiny) lze v kritických případech nanést druhou vrstvu. Otevřené trhliny je třeba vyplnit pěnou nebo přípravkem **BLOCK T506 TERRA FABRIC**, v případě větších trhlin zapracujte **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. V závislosti na počasí lze plochu dále zpracovávat po 12–24 hodinách a lze ji např. přetřít akrylovou barvou nebo nanášet betonový nebo maltový potěr nebo lepidlo na dlažbu.



Má-li být plocha pochozí, doporučujeme posypání poslední vrstvy křemenným pískem apod., plocha je v závislosti na počasí pochozí po 1–2 dnech.

SKLADOVÁNÍ

BLOCK N531 MULTI FIBER je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál uchovávejte v uzavřených originálních obalech. **BLOCK N531 MULTI FIBER** má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost cca 48 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

500ml číslo zboží 30623210

4l číslo zboží 30622100

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota skládající se z roztoku pryskyřice a anorganických plnidel.
Barva	Šedá
Přístupnost	Po 1–2 dnech pro další použití
Podmínky zpracování	Použitelné od - 5 °C do +38 °C
Spotřeba	Cca 2 kg/m ² , v závislosti na savosti podkladu
Čištění nástrojů	Pracovní přístroje vyčistěte nitroředidlem
Malovatelné	Po 12 - 24 hodinách



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

