



# TEC A505 FACADE

## IMPREGNACE FASÁDY

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro savé a málo savé podklady
- Zpevňuje staré, křehké zdivo
- Pro ochranu před deštěm apod

#### POPIS VÝROBKU

**TEC A505 FACADE** je vodní fasádní impregnační prostředek se silným hydrofobním účinkem. Vodoodpudivý charakter je dán orientací molekul siloxanu na povrchu stavebního materiálu. Prodyšnost stavebních prvků je zachována.

#### OBLASTI POUŽITÍ

**TEC A505 FACADE** se používá k vnější impregnaci fasád a zdíva z cihel, betonu, vápenopískových cihel a střešních tašek. Dobře se hodí i na málo savé podklady.

#### ZPRACOVÁNÍ

Impregnované plochy musí být čisté. Odstraňte nátěry a nečistoty způsobené barvami, oleji, tuky atd. Trhlíny, otevřené spáry apod. předem uzavřete přípravkem **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**. Zakryjte povrchy, které se nebudou zpracovávat, jako je sklo, dřevo, kov, plast. V případě špatně savého zdiva naneste **TEC A505 FACADE** přímo na povrch nástřikem, pomocí štětce nebo střípce. V závislosti na savosti podkladu se doporučují až 3 vrstvy. Každou vrstvu je třeba nechat před dalším ošetřením povrchu alespoň 30 minut vsáknout. Na nesavé podklady, např. dlažbu nebo obklady, naneste **TEC A505 FACADE** pouze na spáry. Po vniknutí kapaliny je třeba hladké, nesavé povrchy otřít vlhkým hadříkem. Před dalším ošetřením spár je třeba každou vrstvu nechat alespoň 30 minut vsáknout. Zabraňte jakémukoli stékání kapaliny. Ošetřený povrch musí být chráněn před mrazem a vlhkostí po dobu nejméně 48 hodin.



#### SKLADOVÁNÍ

**TEC A505 FACADE** musí být skladován v suchu a bez mrazu, nepoužitý materiál musí být uchováván uzavřený v původním obalu. Zbytky se nesmí převracet zpět do nádoby. **TEC A505 FACADE** má při správném skladování v uzavřeném původním obalu trvanlivost nejméně 36 měsíců.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Je třeba dodržovat standardní věty o nebezpečnosti a bezpečnostní pokyny uvedené na nádobách a v bezpečnostních listech.

## ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l číslo zboží 30625569

## TECHNICKÁ DATA

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiálová báze</b> | Vodný methylalkylsiloxan/<br>kopolymerní emulze esterů<br>kyseliny akrylové.                                                  |
| <b>Barva</b>            | mléčně bílá                                                                                                                   |
| <b>Formulář</b>         | Kapalina                                                                                                                      |
| <b>Pracovní teplota</b> | 5°C - 30°C                                                                                                                    |
| <b>Spotřeba</b>         | Přibližně 0,3 l/m <sup>2</sup> v závislosti<br>na savosti podkladu.                                                           |
| <b>Vůně</b>             | slabý                                                                                                                         |
| <b>Hodnota PH</b>       | 8                                                                                                                             |
| <b>Hustota</b>          | 1,02 g/ml                                                                                                                     |
| <b>Čištění</b>          | Případné znečištění lze<br>odstranit běžně dostupnými<br>čisticími prostředky. Nářadí<br>opláchněte velkým<br>množstvím vody. |



**17 m<sup>2</sup>**  
**0,3 l/m<sup>2</sup>**

Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt použijte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

### Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**+49 (0) 5425 801-0**

### Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

